

Techninis aprašymas Art. Nr. 0171-0174

Quickboard

Paruoštas naudojimui, greitas apdirbimas, dušo konstrukcijos
(art. Nr. 0176-0179) dalis

Naudojimo sritys

Quickboard naudojamas kaip dušo kabinos nuotekų elementas.

Galima naudoti:

- Ant paruošto pagrindo
- Ant pamatų
- Kaip vertikalią ar horizontalią dangą.

Produkto savybės

- Nepralaidus vandeniui
- Nejautrus drėgmei
- Nerūdija
- Galima pravažiuoti vežimėliu, esant plokščių kampų ilgiui 10x10 cm
- Lengvai perdirbama
- Stabiliu
- Izoluoja šilumą
- Dengiama iškart
- Galima naudoti ant įvairaus storio plytelių.

Pagrindas

Naudojant kartu su Remmers gruntais Remmers Crete WR gerai sukimba su betonu, plytomis, blokais, plienu.

Pagrindo paruošimas

Kad būtų geresnis sukibimas, reikia gerai paruošti pagrindą. Tam tikromis priemonėmis išvalyti paviršių, nepalikti jokių teršalų.

Perdirbimo sąlygos

Duomenys apie produktą

Pagrindas:	ekstruzinio polistirolo-putų plokštė, padengta sandarinimo folija
Spalva:	mėlyna
Matmenys:	500 x 500 mm 900 x 900 mm 1000 x 1000 mm 1200 x 1200 mm
Storis:	35-45 mm
Nuolydis:	2 %
Folijos atsparumas vandeniui:	1 bar (10 m vandens stulpelio) virš 24 val.
Folijos klasė:	B2 pagal DIN 4102
Nuolydis ne tvirtinamas, o tiesiog įstatomas – Geberit kompatibel (Geberit D40, Geberit D50)	

5 - 30 °C. Pagal Tramex CME maksimalus leidžiamas pagrindo drėgmės kiekis 5%.

Dervos – kietiklio mišinį supilti į sukamojo maišytuvo būgną, supilti po truputi priedus ir maišyti, kol gausis vientisa masė.

Gruntavimas

Pagrindą padengti Epoxy RP 100 (0,3-0,4 kg/m²), kuris tirštinamas su Rofaplast Extender. Kad būtų geresnis sukibimas, Remmers Crete WR naudoti ant lipnaus (dar nesustingusio) pagrindo.

Maišymas

Spalvotus ir skystus dervos komponentus sumaišyti, kad nebūtų nuosėdų. Kietiklį supiltį į dervą ir maišyti mažiausiai 1 min, kol gausis homogeniškas mišinys

Technika

Norėdami išvengti sukibimo problemų, neleiskite pagrindui uždžiūti. Remmers produktą denkite mentele.

Išėiga

Išmaišyto produkto tankis – 2,0 (2,0 kg/m²/mm)

Valymas/priežiūra

Rekomenduojama pagrindą valyti reguliariai aukšto slėgio valymo įranga ar garais.

Cheminis atsparumas

Remmers Crete TF yra ypač atsparus organinėms ir neorganinėms rūgštims, šarmui, kurui, hidraulinei alyvai, aromatiniams ir alifatiniams tirpikliams. Geriausių rezultatų pasieksite, jei pagrindą dar padengsite Remmers Crete TF.

Spalvos

Remmers Crete WR yra įvairių spalvų.

Sandėliavimas, maišymas & dengimas

Sandėliavimo, maišymo ir dengimo sąlygos gali lemti produkto kokybę.

Techninė informacija

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šį arba kitą produktą, prašome susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi telefonu XXXXXXXX.

Techniniai nurodymai

Norint šio produkto spalvą suderinti su kita Remmers Crete produkto spalva, reikia visada dangą 1-2 kartus padengti to paties numerio Remmers Crete TF.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

9925-TM-04.07

