

Techninis aprašymas Art. Nr. 0225

iQ-Fix

Aukštos kokybės skiedinys, iQ terminų plokščių klijavimui

Panaudojimo sritys

- Glaistas, skirtas iQ-Therm vidaus izoliavimo plokščių suklijavimui.
- iQ-Fix naudojamas ant visų mineralinių, tinkavimui skirtų sienos paviršių, išskyrus gipso pagrindus

Produkto savybės

iQ-Fix yra aukštos kokybės, klijuojantis glaistas, kurį galima naudoti sumaišius su vandeniu. iQ-Fix lengvai perdirbamas ir labai saugus naudoti.

Produkto savybės:

- Skirta naudoti sienoms ir luboms viduje ir išorėje.
- Lengvas, elastingas ir greitas perdirbimas.
- Be mineralinio pluošto.
- Gerai sukimba ir nenuteka.
- Mineraliniams paviršiams sausose ir drėgnose patalpose.
- Atsparus vandeniui, šilumai, šalčiui

Pagrindas

Pagrindas turi gerai sukibti, be medžiagų, kurios gali trukdyti sukibimui (pvz., seni likučiai, nuotrupos, dulksės, augalai, teršalai). Seno tinko sukibimą reiktų patikrinti sausoje būsenoje. Paviršių reiktų išvalyti, jei yra, pašalinti dumblius, grybus, samaną. Tinko, senų dažų, gipso nuotrupas būtina pašalinti. Pagrindas gali būti drėgnas, bet ne šlapias.

Duomenys apie produktą

Tankis:	apie 1,5 kg/dm ³
Spalva:	balta
Priemonės priežiūra:	sudėtis ir kokybė
Granuliavimas:	iki 0,5 mm
Sudėtis:	mineralinis skiedinys pagal DIN 1164 ir DIN EN 459 su natūraliu, mineraliniu priedu pagal DIN EN 13139
Lamda:	0,49 W/mk
u-Wert:	17
AW - Wert:	0,000885 kg/m ² s 0,5 (0,51 kg/m ² h0,5)
Wc (80):	0,032 m ³ /m ³
Wc (sat)	0,50 m ³ /m ³
Degimas:	DIN 4102, nedegus, medžiagos klasė A 1

Sukietėjimą galima pagreitinti pašlaksčius ant pagrindo vandens.

Perdirbimas

Įpilti apie **7,5-8,5 l vandens** ir **25 kg iQ-Fix** į svarų indą, ir maišyti, kol gausis vientisa masė (maišymo laikas – mažiausiai 3 min.).

Maišyti santykiu: 0,30 – 0,35 l vandens/ 1kg miltelių.

iQ-Fix išmaišius galima naudoti. Nereikia maišyti daugiau glaisto nei 60 min. perdirbimui.

Norint pritvirtinti vidaus sandarinimo plokštes, tepti glaistą specialia mentele ant viso pagrindo ir plokščių (Buttering-Floating metodas). Tada dėti iQ-Therm, kad nebūtų plyšių. Plyšius galima paslėpti Remmers Montageschaum 1K putomis. Skiediniu galima išlyginti

nelygumus iki 1 cm, kitu atveju galima naudoti Remmers Grundputz.

Nurodymai

Užtepto glaisto negalima dar kartą perdirbinėti. Negalima naudoti esant mažesnei nei +5°C. Pateikti duomenys apie džiūvimo laiką galioja esant +20°C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei. Žema temperatūra pailgina, aukšta patrupina džiūvimo laiką. iQ-Fix reikia saugoti nuo staigios dehidratacijos, skersvėjo ar terminės apkrovos. Naudojant žiūrėti cemento ir kalkių aprašymus.

Nenaudoti ant gipsuotų paviršių. Skaityti atitinkamų produktų techn. aprašymus.

Darbo priemonės, valymas

Maišyklės, mentelės.
Priemonės plauti dar nepadžiūvus vandeniu.

Tiekimas, naudojimas, sandėliavimas

Tiekimo forma:

Popierinis maišas 25 kg

Spalva:

balta

Naudojimas:

Visas paviršiaus išklėjavimas.:
3,5 - 4 kg/m², 7-8 kg/m² Battering-
Floating- metodas.

Sandėliavimas:

Ant medinio padėklo, saugoti nuo drėgmės, uždarytuose induose mažiausiai 12 mėn.

Saugumas, ekologija, utilizacija

Produkto likučius pašalinti pagal atitinkamus reikalavimus. Tuščias pakuotes priduoti antriniam perdirbimui.

Išsamesnę informaciją apie saugumą transportuojant, sandėliuojant, taip pat utilizacijos ir ekologijos saugos duomenis skaityti saugos duomenų aprašymuose.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.
Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

Išėjus šiam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

