

Techninis aprašymas

Art. Nr. 0242

iQ-Therm 50

PUR-putų plokštė, ypač tinkama vidaus hidroizoliacijai, dėl esančių kapiliarų gerai „transportuoja“ drėgmę.

Panaudojimo sritys

iQ-Therm 50 – tai kapiliarumas, šilumos hidroizoliacija ir oro drėgmės reguliavimas viename. Poliuretano putų plokštė tinkama paviršiams, turintiems plyšių. Šie plyšiai užpildomi specialia mineraline medžiaga. Plokštės tvirtinamos iQ-Fix ant vidinių sienų paviršių ir pabaigoje užtepamos iQ-Top glaistu. Susidaro apie 10-15 mm iQ-Top sluoksnis.

Produkto savybės

Remmers iQ-Therm 50 sudaryta iš gerai šilumą izoliuojančios, kapiliarams pralaidžios mineralinės PUR-Hartschaumplatte (putų plokštės).

Sistemos komponentai

- iQ-Fix
- iQ-Therm 50
- iQ-Therm L15
- iQ-Therm K50
- iQ-Top
- iQ-TEX
- iQ-Fill
- iQ-Paint

Perdirbimas

- Nelygių paviršių sulyginimas – plyšių paslėpimas glaistu pagal WAT.
- Viso paviršiaus padengimas iQ-Therm su Remmers iQ-Fix skiediniu.

Duomenys apie produktą

PUR-Hartschaumplatte pagal:	EN 13165
Matmenys	
Plokštės storis:	50/10 mm +/- 2 mm
Ilgis:	1200 mm +/- 2 mm
Plotis:	600 +/- 2 mm
Tankis:	apie 35kg/m ³
Šilumos pralaidumas:	0,028 W/mK
Medžiagos klasė:	B2 pagal DIN 4102-1

- Nelygių paviršių sulyginimas – plyšių paslėpimas glaistu pagal WAT.
- Remmers iQ-Therm 50 dengimas ant viso paviršiaus Remmers iQ-Fix priemone, hidrauliniu skiediniu.
- iQ-Fix dėti ant lygaus paviršiaus ir ant iQ-Therm mentele Battering – Floating metodu. iQ-Therm plokštės įspausti į neseniai užteptą glaistą. Vengti plyšių susidarymo.
- Uždėjus iQ-Therm 50 dengti iQ-Top 1-1,5 cm sluoksni.

Saugumas, ekologija, utilizacija

Produkto likučius pašalinti atsižvelgiant į reikalavimus. Tuščias pakuotes priduoti perdirbimui.

Tiekimas, sandėliavimas

Tiekimo forma:
 Plokštės storis – 50 mm
 8 plokštės pakete = 5,76 m²
 Paketo išmatavimai:
 1200 x 600 x 400 mm

Sandėliavimas:
 Saugoto nuo šalčio.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštinio patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.
Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

Išėjus šiam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

