

Techninis aprašymas
Art. Nr. 0725

Funcosil Hydro – Tiefengrund

Vandeningas giluminis sustiprinantis ir hidrofobizuojantis gruntavimas.

Naudojimo sritys

Paviršius turi būti švarus, sausas ir tinkamas kibimui. Reikia pašalinti nefunkcionuojančius dažus, taip pat dumblius, kerpes ir samanias.

Produkto savybės

Funcosil Hydro – Tiefengrund – sutvirtinantis ir atsparus vandeniui gruntavimas - skirtas smėliuojantiems, mineraliniams paviršiams, pvz. P II ir P III po Funcosil Silicon Streichputz, Funcosil LA Siliconfarbe, Funcosil SF, Funcosil Betonacryl ir kitais dažais sintetinių dervų pagrindu. Be to, kaip gruntavimas tinka Relö Innenfarbe 2 WS, Relö Innenmatt LF ant vidaus tinkų, gipsinių tinkų ir gipso kartono plokščių.

Pagrindas

Hidrofobizuojantys komponentai: polisiloksano emulsija.
Sutvirtinantys komponentai: akrilato dispersija.

Perdirbimas

Paviršius turi būti paruoštas pagal atitinkamas direktyvas, taikomas valymui ir atmosferos veiksniams atspariems dispersiniams dažams. Atkreipti dėmesį į vienasluoksnes darbo sritys pagal techninius duomenis. Esant netvirtam, stipriai sugeriančiam paviršiui, Funcosil Hydro-Tiefengrund reikia dengti

Produkto duomenys

Tiekimo metu:

Tankis: apie 1,0 g/cm³
Užsiliepsnojimo taškas: nedegantis – skiedžiamas vandeniu
Išvaizda: pieniškas baltas skystis
Tiekama pakuotė: plastmasinės pakuotės 5 l ir 30 l

Po išdžiūvimo:

Sutvirtinantis poveikis: labai geras
Džiūvimas: skaidrus
Vandens priėmimas: hidrofobinis
Atsparumas šarmams: iki pH 14
Ilgalaikis vandeniui atsparus poveikis: labai geras
Įsiskverbimas: labai geras
Sugėrimo išlyginimas: Labai geras
Sutvirtinantis, hidrofobizuojantis, atsparus šarmams, bekvapis.

vieną kartą, esant reikalui, du kartus. Esant silpnai sugeriančiam paviršiui ir netvirtiems (kreiduojantiems) seniems dispersiniams dažams, vieną kartą tolygiai dengti Funcosil Hydro – Tiefengrund. Po išdžiūvimo gruntuoti Funcosil Hydro – Tiefengrund negalima dėl hidrofobinio poveikio. Reikia atkreipti dėmesį į tai, jog po gruntavimo Funcosil Hydro – Tiefengrund paviršius tampa blizgantis. Funcosil Hydro – Tiefengrund gruntuoti plotai prieš dažymą turi būti mažiausiai 24 val., esant normaliai temperatūrai. Esant žemesnėms temperatūroms atitinkamai ilgiau. Nedirbti prie temperatūrų, žemesnių nei + 5 ° C. Nedirbti prie tiesioginių saulės spindulių. Sutvirtinantis poveikis, medžiagos sunaudo-

jimas, kibimo tvirtumas nustatomas iš pakankamai didelio bandyminio ploto.

Išėiga

Lygiems, sugeriantiems paviršiams apie 0,1 l/m², netvirtiems (stipriai smėliuojantiems) arba porėtiems, šiurkštiems ir/ arba sugeriantiems paviršiams apie 0,2 l/m².

Darbo įrankiai/ Valymas

Teptukai, dengiamieji šepečiai, dažikliai. Norint pasiekti optimalų Funcosil Hydro – Tiefengrund įsiskverbimo gylį, pagal galimybę reiktų atsisakyti purškiamų prietaisų.

Sandėliavimas

Uždaroje originalioje pakuotėje sausiai ir saugant nuo šalčio mažiausiai 12 mėn. Pakuotes saugoti nuo temperatūrų virš 30°C. Pažeistas pakuotes reikia kuo greičiau sunaudoti.

Saugumas, ekologija, utilizacija

Informacija apie saugumo reikalavimus transportui, sandėliavimui bei ekologiniai, utilizacijos reikalavimai pateikti paskutinėje saugumo taisyklių atmintinėje.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

