

Techninis aprašymas
 Art. Nr.
 1167/1168/1169/1175/1176

Plasterfugenmörtel

Siūlių skiedinys epoksidinės dervos pagrindu

Naudojimo sritys

Skirtas natūralaus akmens ir lygių klinkerinių plokščių siūlių uždarymui, esančių pėsčiųjų zonoje, soduose, šaligatviuose, vidiniuose kiemuose, aikštėse. Pflasterfugenmörtel 2K naudojamas pirmą kartą pildant siūles arba remontuojant senus paviršius. Nenaudojama ant marmuro, plastiko ir betono grindinio.

Produkto savybės

Tai paruoštas grindinio siūlių skiedinys, epoksidinės dervos pagrindu. Sukietėjus nesumažėja kiekis, turi didelį atsparumą mechaninei ir cheminei apkrovai. Pflasterfugenmörtel 2K ne tik atlaiko mechaninę apkrovą, bet ir pasižymi drenažo efektu. Dėl uždarų grindinio paviršių nelaimingų atsitikimų rizika sumažėja. Medžiaga atspari barstomoms druskoms, alyvai ir kurui, taip pat ji gerai valoma. Spalva intensyvėja.

Pagrindas

Pagrindas turi būti tvirtas ir pritaikytas galimoms dinaminėms apkrovoms. Judančios siūlės pašalinamos. Dengiami paviršiai turi būti taip padengti, kad vėliau dėl apkrovų (šalčio ir mechaninių apkrovų) nesuirtų. Apie tokius paviršius skaityti atitinkamuose

Duomenys apie produktą

	Komp. A	Komp. B	Mišinys
Tankis (25 °C):	1,76 g/cm ³	0,96 g/cm ³	1,72 g/cm ³
Rišiklių bazė:	epoksidinė derva		
Stingimo laikas:	40 min, esant 20 °C		
Atsparumas spaudimui (7 dienos):	30 N/mm ²		
Atsparumas tempimui (7 dienos):	10 N/mm ²		

aprašymuose (Z|TVT-StB 86 ir RStO 86).

Paviršių valymas:

Siūlių šonai turi būti švarūs ir sausi, gali būti ir šiek tiek drėgni. Valyti galima aukšto slėgio siurbliu, bealiejū suspaustu oru arba industriiniu siurbliu. Siūlės gylis turi būti ne mažiau 3 cm, plotis – 5 mm, naudojant Pflasterfugenmörtel fein ir 8 mm, naudojant Pflasterfugenmörtel grob.

Mišinio santykis

61,5:1 svorio dalys.

Perdirbimas

Darbo metu naudoti apsaugines priemones (žr. Taip pat asmens apsauga).

Abu komponentai atitinkamai kiekiams supakuojami vienoje pakuotėje. Kietiklio komponentai supilami į dervos komponentus ir intensyviai maišomi 3-5 min. atitinkama maišykle. Išmaišius visą

skiedinį, paskirstykite jį ant grindinio ir įspauskite į siūles kietu šepetiu. Medžiagos perteklių iškart nuimti gumine mentele. Per 15 min. užsandarinti siūles minkštu, sudrėkintu šepetiu, o sunkiai prieinamose vietose naudoti specialią siūlių mentelę. Padengus paviršių su Pflasterfugenmörtel 2K ir esant 20 °C temperatūrai, kitą dieną jau galima vaikščioti. Visiškai medžiaga išdžiūna po 7 dienų. Esant 10 °C temperatūrai džiūvimo laikas dvigubai pailgėja. Pflasterfugenmörtel 2K galima naudoti tik esant didesnei nei 10 °C temperatūrai. Saugoti dengiamus paviršius nuo drėgmės ir purvo (apie 12 val.).

Spalvos

Arthrazit Art.-nr. 1167
 Grau, fein (šviečiai pilka) Art.-nr. 1168
 Grau, grob (tamsiai pilka) Art.-nr. 1169

Sandfarben, fein (šviesios smėlio spalvos) Art.-nr. 1175
Sandfarben, grob (tamsios smėlio spalvos) Art.-nr. 1176

lapuose ir brošiūros "Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt" ("Epoksidinės dervos statyboje ir aplinkoje") 2-ame 2009 m. leidinyje

Darbo priemonės, valymas

Maišyklė, mentelė, metalinė mentelė siūlėms, šepetys, guminė mentelė.

Plauti, kol neapdžiuvo – vandeniu. Kad nepatektų ant odos, dėvėti apsaugines pirštines.

Asmens apsauga

Dėvėti nitrilio pirštines, apsauginius akinius, naudoti purškimo apsaugą.

Daugiau duomenų pateikta mūsų naudojamų priemonių programoje.

Tiekimo forma, išėiga, sandėliavimas

Tiekimo forma:

Baltos skardos pakuotė 10 kg ir 35 kg.

Išėiga:

Esant įprastam grindiniui ir siūlių gyliui iki 3 cm, sunaudojama 7-10 kg/m².

Sandėliavimas:

Laikyti uždaruose originaliuose induose nemaišant ir saugant nuo šalčio mažiausiai 9 mėnesius.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Išsamesnę informaciją apie saugumą transportuojant, sandėliuojant ir utilizavimą bei ekologiją skaityti saugos duomenų

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

GISCODE: RE 02

Informacijos skyrius:

Pirm.-ketvirt. 07.30-16.00 val;

Penkt. 07.30-14.00 val;

Produkto saugos skyrius:

Tel.: 05432/83-138

Mob.: 0171/6428297

Faks.: 05961/919548

