

## Techninis aprašymas Art. Nr. 1396

# PCC-Grund

Apsauga nuo korozijos ir BE PCC N ir NB sistemų sukibimo tiltelis.

### Naudojimo sritys

Apsaugos nuo korozijos medžiaga ir sukibimo tiltelis naudojamas tiltų ir konstrukcinės inžinerijos remonto darbams pagal papildomas technines sutarties sąlygas ir betono konstrukcijų (ZTV-ING) apsaugos ir remonto direktyvas. Naudojamas kaip PCC I ir PCC II atitinkamai TL BE-PCC sistemos komponentas.

### Produkto savybės

Naudojimui paruoštas, vieno komponento, mineralinis produktas nuo korozijos ir mineralinis statybinių dalių remonto PCC sistemos N ir NB sukibimo tiltelis pagal statybos reikalavimus A, 2 dalį.

### Apsauginės nuo korozijos medžiagos perdirbimas

#### Maišymas:

Maišyti su maišykle, kol neliks gumulų 5 min. (įpilti apie ¾ vandens, suberti skiedinį, maišyti 3 min., maišymo metu supilti likusį kiekį vandens, maišyti 2 min.).

#### Sauso skiedinio su vandeniu maišymo santykis:

25 kg : 4,00 l.

#### Perdirbimo trukmė:

Esant 5 °C: apie 45 min.  
Esant 23 °C: apie 30 min.  
Esant 30 °C: apie 30 min.

#### Sluoksnio storis:

### Duomenys apie produktą

Spalva:	cemento pilka
Tankis:	1,54 kg/l
Granulės:	0 – 0,2 mm

Mažiausiai 1 mm, daugiausiai 2 mm (dengiant du kartus).

#### Naudojimas:

Dengti teptuku nepaliekant plyšių dviem sluoksniais.

#### Temperatūra:

Medžiagos, pagrindo ir oro temperatūra, mažiausia / didžiausia:  
+ 5 °C / + 35 °C.

#### Laukimo laikas tarp sluoksnių:

Reikia palaukti mažiausiai 6 val., tada dengti antrą sluoksnį.

### Sukibimo tiltelio perdirbimas

#### Maišymas:

Maišyti su maišykle, kol neliks gumulų 5 min. (įpilti apie ¾ vandens, suberti skiedinį, maišyti 3 min., maišymo metu supilti likusį kiekį vandens, maišyti 2 min.).

#### Sauso skiedinio su vandeniu maišymo santykis:

25 kg : 4,50 l.

#### Perdirbimo trukmė:

Esant 5 °C: apie 75 min.  
Esant 23 °C: apie 45 min.  
Esant 30 °C: apie 45 min.

#### Sluoksnio storis:

Mažiausiai 1 mm, daugiausiai 2 mm (dengiant vienu sluoksniu).

#### Naudojimas:

Dengti šepetiu nepaliekant plyšių.

#### Temperatūra:

Medžiagos, pagrindo ir oro temperatūra, mažiausia / didžiausia:  
+ 5 °C / + 35 °C.

Skiedinį dėti sluoksnis po sluoksnio!

### Perdirbimo priemonės

Maišyklė, teptukas, šepetys.

### Tiekimas, išeiga, sandėliavimas

#### Tiekimo forma:

Popierinis maišas 25 kg.

#### Išeiga:

Naudojant kaip apsaugą nuo korozijos: apie 2,5 kg/m<sup>2</sup>.

Naudojant kaip sukibimo tiltelį: apie 3,0 kg/m<sup>2</sup>.

#### Sandėliavimas:

Neatidarytą pakuotę sandėliuoti sausoje vietoje ir saugant nuo šalčio mažiausiai 12 mėn.

## Saugumas, ekologija, utilizavimas

Išsamesnę informaciją apie saugumą transportuojant, sandėliuojant ir utilizuojant žiūrėti atitinkamuose duomenų aprašymuose.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštinio patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

