

Techninis aprašymas
Art. Nr. 225091-225095

Arte Mundit

Reinigungspeeling (valiklis- pilingas)

Typ I	Art.-Nr. 225091
Typ II	Art.-Nr. 225092
Typ III	Art.-Nr. 225093
Typ V	Art.-Nr. 225095

Naudojimo sritys

Arte Mundit – savaiminės vulkanizacijos valymo pasta, naudojama dulkių, suodžių, nikotino likučių ir kitų vidaus sienų, lubų, grindų, tinko, natūralaus akmens, marmuro, betono, plytų, gipso plastiko, poliruotos medienos, sintetinių medžiagų ir t.t. nešvarumų valymui.

Produkto savybės

Arte Mundit yra nekenksminga aplinkai valymo pasta natūralių žaliavų pagrindu. Džiūvimo metu produktas virsta elastinga, purvą sugeriančia guma. Arte Mundit sudėtyje nėra organinių tirpiklių, tensidų ir neorganinių druskų. Arte Mundit programos A komponentų reaktyvumas ir patvarumas skiriasi nuo pagalbinių medžiagų. Arte Mundit Typ I yra modifikuota latekso emulsija, visada naudojama be priedų. Arte Mundit Typ II, III ir V po reakcijos su B komponentu įgeria skirtingos koncentracijos sudėtinių dalių ir valymo stipriklų, kurie vulkanizavimo metu išgaruoja arba sudaro tvirtą sausą plėvelę. Todėl ant pagrindo patekusią medžiagą reikia pašalinti.

Duomenys apie produktą

Tankis A komponentų:	0,94 g/ml
Tankis B komponentų:	0,99 g/ml
pH vertė A komponentų: (nyje)	9,0 (esant 10 % vandenyje)
pH vertė B komponentų: (nyje)	10,0 (esant 10 % vandenyje)
Tipiški vulkanizavimo laikai:	
20 °C – 40 % santykinė oro drėgmė	apie 3 val.
20 °C – 65 % santykinė oro drėgmė	apie 3 val.
20 °C – 95 % santykinė oro drėgmė	apie 22 val.
5 °C – 65 % santykinė oro drėgmė	apie 23 val.
10 °C – 65 % santykinė oro drėgmė	apie 22 val.
20 °C – 65 % santykinė oro drėgmė	apie 3 val.
30 °C – 65 % santykinė oro drėgmė	apie 2,5 val.

Perdirbimas

Visas vietas, kurių nenorite valyti, lakuotus paviršius, jautrų metalą ir t.t. prieš darbą apklijuoti su PE folija. Valomas paviršius turi būti sausas, be dulkių ir senų likučių. Arte Mundit gerai išmaišyti, jei reikia, įpilti B komponentų. Sumaišytą medžiagą atitinkama priemonė paskirstyti ant išvalyto paviršiaus. Įdubimus ir kontūrus gerai užpildyti su Arte Mundit.

Visiškai išdžiūvusią plėvelę galima nuimti atsargiai traukiant (pvz., iš kairės pusės viršuje į dešinę apačioje). Tai daryti palaukus 24 val. Nereikia laukti per ilgai (daugiau nei 3 dienas), nes prarandamas plėvelės elastingumas ir ją sunkiau nulupti. Naudojant Arte Mundit Typ I vėlesnis paviršiaus plovimas nebūtinai.

Su II, III ir V tipo medžiagomis padengtus paviršius nuėmus plėvelę plauti kempine ir švariu vandeniu. Jeigu reikia, naudoti stipresnes valymo priemones, pvz.,

vidutinio kietumo šepetį (nailono šeriais).
Naudoti kiek įmanoma mažiau vandens.

Nurodymai

Prieš pradėdami dirbti su Arte Mundit skaityti nurodymus.

Laikytis pateiktų mišinio kiekių reikalavimų (II, III ir V tipo).

Arte Mundit tipo pasirinkimas priklauso nuo pagrindo paruošimo, rūšies ir purvo intensyvumo bei norimo valymo rezultato.

Prieš pradėdami darbą su beoriais prietaisais (pvz., Wagner) prašome pateikti užklausa.

Nenaudoti ant karšto pagrindo.

Darbo priemonės

Teptukas, lamos kailio volelis, glaistiklis, išlyginamoji mentelė.
Rekomenduojame naudoti nerūdijančio plieno arba sintetinės medžiagos priemones.

Tiekimas, išeiga, sandėliavimas

Išeiga:

Apie 0,7 - 1,0 kg/m² ant lygių paviršių.

Maždaug 3,0 kg/m² struktūriniams paviršiams.

Tiekimo forma:

Typ I

A komponentai: 15 kg PE-Eimer (kibirai)

Typ II

A komponentai: 14,050 kg PE-Eimer (kibirai)

B komponentai: 0,950 kg PE-Eimer (kibirai)

Typ III

A komponentai: 12,6 kg PE-Eimer (kibirai)

B komponentai: 2,4 kg PE-Eimer (kibirai)

Typ V

A komponentai: 11,945 kg PE-Eimer (kibirai)

B komponentai: 3,055 kg PE-Eimer (kibirai)

Nepriklausomai nuo mišinio santykio, A ir B komponentų bendras svoris visada – 15kg.

Sandėliavimas:

Originalioje uždarytoje taroje saugant nuo šalčio ir sausai daugiausia 12 mėn.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Išsamesnė informacija apie saugą transportuojant, sandėliuojant bei utilizuojant ir ekologiją pateikta naujausiam saugos duomenų aprašyme.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

