



Techninis aprašymas
Artikulo Nr. 2330

Rofalin Acryl

Apsauginiai dažai akrilato pagrindu.
Skirti medienai ir kitiems paviršiams išorėje.

Panaudojimo sritys

Viduje ir lauke. Senam ir naujam medžiui. Seno, anksčiau dažyto paviršiaus remontui. Taip pat gali būti dažoma ant tinko, mūro, betono, nusidėvėjusio pluoštinio cemento, cinkuotų lietvamzdžių, cinkuotos skardos ir daugelio kitų pagrindų.

Produkto duomenys

Tankis:

apie 1,15 g/cm³ - 1,24 g/cm³
esant 20 °C temp.

Klumpumas (20°C):

apie 2700 mPa s

Kvapas.:

silpnas, tipinis

Tiekama pakuotė:

balti metaliniai indai po
0,75 l, 2,5 l, 5 l, 10 l ir 20 l

Atspalviai:

2330 balta
2332 pilka
2334 tamsiai ruda
2336 juoda
2343 spec. spalvos

Produkto savybės

Rofalin Acryl yra ekologiški apsauginiai dažai gryno akrilato pagrindu, kuriuose yra šviesai atsparių pigmentų. Tinka įprastiniams statybiniam pagrindams ir medienai. Rofalin Acryl lengva perdirbti, jis daugelį metų apsaugo paviršių, jame yra mažai tirpiklių. Net ir ekstremaliomis sąlygomis šie dažai ilgai išlieka elastingi ir nenusilupa, atsparūs stipriam lietuvi, šviesai, kitiems atmosferos poveikiams, greitai išdžiūsta, be kvapo, šilko blizgesio, atsparūs šveitimo priemonėms pagal DIN 53778, pasižymi labai geromis padengimo savybėmis.



Apdorojimas

Paprastai dažoma du kartus neatskiestais dažais. Galima dažyti voleliu arba purkšti beoriu purkštuvu. Jei pagrindas labai absorbuoja dažus, pirmą kartą dažant, atskiesti dažus 10% vandeniu. Jei mediena yra lauke, reikia gruntuoti medienos apsaugine priemone (pvz. Aidol Grund/Bläuesperre). Siekiant išvengti sudėtinių spalvinių medienos medžiagų išsiskyrimo į paviršių, prieš naudojant Rofalin Acryl baltą ar kitus šviesius atspalvius, paviršių reikia 2 kartus padengti Aidol Isoliergrund.

Metalas**Aliuminis:**

Paviršius turi būti švarus, be alyvos ir riebalų (valyti su V 101).
Gruntavimas: Rofalin Acryl
Baigiamasis dažymas: Rofalin Acryl.

Cinkas (cinkuota skarda):

Pirmas sluoksnis:
Paviršius turi būti švarus, be aliejaus ir riebalų. Dažyti du kartus neatskiestu Rofalin Acryl.

Pluoštinis cementas

Po 6 mėnesių atmosferos poveikio nuvalyti paviršių šepetėliu.

Gruntavimas:
Funcosil Grundierung SV
Antras dažymas: Rofalin Acryl.
Baigiamasis dažymas:
Rofalin Acryl

Fachverkinė konstrukcija

Naujas ir senas medines lauko konstrukcijas prieš dažymą apdoroti Aidol Grund/ Bläuesperre arba Aidol Imprägniergrund pagal DIN 68800. Kalkių skiedinio ar tinko paviršių nuvalyti ir apdoroti Funcosil Tiefengrund.

Gruntavimas:
Funcosil Grundierung SV
Antras dažymas:
Rofalin Acryl.
Baigiamasis dažymas:
Rofalin Acryl

Mediena

Apkalimams, medinėms konstrukcijoms, skiedrų fasadams, sodo nameliams, fachverkui ir t.t.

Pirmas dažymas:
Imprägniergrund GN (tik lauke).
Antras dažymas:
Rofalin Acryl prieš įstatant konstrukcijas.
Baigiamasis dažymas:
Rofalin Acryl.

Siekiant išvengti sudėtinių spalvinių medienos medžiagų išskyrimo į paviršių, prieš naudojant baltą ar kitus šviesius atspalvius, paviršių reikia 2 kartus padengti Aidol Isoliergrund.

Remonto darbai:

Paviršių nuvalyti, pašalinti silpnai besilaikančius seno sluoksnio likučius, išsikišusias medines detales išorėje saugumo sumetimais gruntuoti Aidol Imprägniergrund.
Gruntavimas: Rofalin Acryl.
Baigiamasis dažymas:
Rofalin Acryl.

Tinkas išorėje/ viduje

Tinkas išorėje:
Ore išdžiūvęs hidraulinis tinkas, kalkinis cementas ir cementinis tinkas, skiedinio grupė Ib, II ir III:
Pirmas dažymas ant naujo tinko:
Gruntavimas su Funcosil Imprägniergrund. Gruntavimas:
Rofalin Acryl atskiestu iki 10% vandeniu.
Baigiamasis dažymas:
Rofalin Acryl neatskiestu.

Pirmas dažymas ant seno tinko:
paviršių nuvalyti, trupantį tinką apdoroti su Funcosil Tiefengrund.
Gruntavimas:
Rofalin Acryl atskiestu iki 10% vandeniu.
Baigiamasis dažymas:
Rofalin Acryl neatskiestu.

Remonto darbai:

Ant senų dispersinių dažų, sintetinio tinko, aliejinių dažų ir lako dažų. Dažytą paviršių nuvalyti, pašalinti senas atplaišas, pataisyti ištrupėjusio tinko vietas, nusidėvėjusius paviršius apdoroti Funcosil Tiefengrund.

Gruntavimas:
Rofalin Acryl atskiestu iki 10% vandeniu.
Baigiamasis dažymas:
Rofalin Acryl neatskiestu.

Vidaus tinkas:

Mūras, kalkių skiedinio tinkas.
Gruntavimas:
Rofalin Acryl atskiestu iki 10% vandeniu.
Baigiamasis dažymas:
Rofalin Acryl neatskiestu.

Remonto darbai:

Paviršių nuvalyti. Klizinius dažus nuplauti, saugumo sumetimais gruntuoti su Funcosil Tiefengrund pvz., Relö Tiefengrund W.
Gruntavimas:
Rofalin Acryl atskiestu iki 10% vandeniu.
Baigiamasis dažymas:
Rofalin Acryl neatskiestu.

Gipsinis tinkas**Gruntavimas:**

Funcosil Tiefengrund arba Relö Tiefengrund W.
Antras dažymas: Rofalin Acryl.
Baigiamasis dažymas:
Rofalin Acryl.

Tapetai

Šiurkštūs pluoštai ir pan.:
viena - du kartus su Rofalin Acryl.
Paviršiaus struktūra tolygiai išryškinama.

Mūras viduje**Kalkakmenis viduje:**

Pirmas dažymas: pagrindą nuvalyti, pašalinti atpleišėjusias vietas, dažyti ant sauso paviršiaus.
1 tarpinis sluoksnis: Funcosil Silikat Grundierung D.
1 gruntavimas: Rofalin Acryl iki 5% atskiestu vandeniu.
Baigiamasis dažymas: Rofalin Acryl neatskiestu.

Remonto darbai:

Paviršių nuvalyti ir pašalinti atpleišėjusias vietas.
Gruntavimas: Rofalin Acryl iki 10% atskiestu vandeniu.
Baigiamasis dažymas: Rofalin Acryl neatskiestu.

Alternatyva:

Jeigu pirminis sluoksnis pakankamai tvirtas, užtenka sluoksnio Rofalin Acryl nepraskiesto.

Plytos viduje:

Pirmas dažymas: pagrindas turi būti švarus, sausas, neturi būti išblukimų.
1 gruntavimas: Funcosil Imprägniergrund.
Tarpinis dažymas:
Rofalin Acryl neatskiestu.
Baigiamasis dažymas:
Rofalin Acryl neatskiestu.

Remonto darbai: paviršių nuvalyti, pašalinti atpleišėjusias vietas.
1 – 2 kartus dažyti Rofalin Acryl neatskiestu.

Naudojimo nurodymai

Tik išdžiūvus atsiranda spalvos tonas pagal pavyzdį. Po ½ val. būna pradžiūvęs. Gerai išdžiūsta po 2 savaitių. Lauko medieną galima šlapinti anksčiausiai tik po 4 val. (gali nusiplauti). Nedirbti, jei objekto temperatūra žemiau +5° C arba stipriai šviečia saulė.

Darbo įrankių valymas

Paprastai su vandeniu.

Teikimo sąlygos, išeiga, sandėliavimas

Teikimo forma:

baltos skardos tara 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l ir 20 l.

Išeiga:

priklausomai nuo paviršiaus 0,08-0,2 l/m².

Sandėliavimas:

uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai ir saugant nuo šalčio mažiausiai 12 mėn.

Sudėtis

Akrilatai, TiO₂, geležies oksidai, silikatai, testinis benzinas, glikoliai, konservavimo priemonė, vanduo.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Neįkvėpti purškiamo produkto dalelių. Perdirbimo metu ir po jo rūpintis rūpestingu vėdinimu. Patekus į akis ar ant odos, iš karto rūpestingai nuplauti vandeniu.

Negali pateikti į kanalizaciją, vandens telkinius ar gruntą.

Antriniam perdirbimui priduoti tik rūpestingai ištuštintas pakuotes. Skystus medžiagos likučius priduoti senų lakų surinkimo punktuose.

Ženklimas

WGK: 1
VbF: -/
GGVS/ADR: -/

Produkto kodas

M-DF02

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštinio patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

