

Techninis aprašymas Art. Nr. 2991

Schimmel-Sanierfarbe

Aukštos kokybės, tirpiklių ir minkštiklių neturintys, valymui atsparūs vidaus dažai pagal DIN 53 778.

Šlapios dangos nusidėvėjimas pagal DIN EN 13300, 3 klasė.

Naudojimo sritys

Remmers Schimmel-Sanierfarbe – tai dengianti pelėsių-sanavimo sistemos danga.

Schimmel-Sanierfarbe naudojama tik tam tikrose srityse, kur buvo naudojami pelėsių-sanavimo sistemos produktai, ant mineralinių PI-PIII grupių paviršių, gipskartonio plokščių, tapetų (Raufaser) ir ant visų senų, matinių, tvirtų dispersinių dažų.

Produkto savybės

Schimmel-Sanierfarbe naudojama kaip galutinė Remmers pelėsių-sanavimo sistemos danga. Dėl Remmers pelėsių-sanavimo sistemos kapiliarų laidumo ir vandens garų difuzijos paviršiuje žymiai sumažėja drėgmės. Paviršiuje esantys šarmai apsaugą nuo pelėsių dar labiau pagerina.

Schimmel-Sanierfarbe lengvai perdirbama viduje, tolygiai pasiskirsto ant paviršiaus.

- didelis vandens ir vandens garų pralaidumas;
- dėl šarmų geras atsparumas nuo pelėsių;
- nėra sudėtyje boicidų;
- nėra tirpiklių ir minkštiklių;
- tolygiai pasidengia;
- lengvas perdirbimas;
- atsparumas nuo pelėsių viduje.

Produkto charakteristika

Produkto duomenys tiekimo metu

Tankis:	1,48 kg/l
Klampumas:	tinkamas perdirbimui
Skiedimas:	vanduo
Spalva:	balta
Pagal DIN 53778:	atsparus plovimui
Sd vertė (pagal DIN EN ISO 7783-2):	

Pagal DIN EN 13300

Šlapios dangos nusitrynimas:	3 klasė
Kontrastas:	1 klasė (> 99,5 %), kai išeiğa 6,5 m ² /litru
Blizgesys:	blankiai matinis
(<5, esant 85° kampui)	
Maksimalus granulės dydis:	smulkus (< 100 μ)

Pagrindas

Pagrindas turi būti tvirtas, be purvo, pvz., dulkių, aliejaus, riebalų.

Pagrindas turi būti paruoštas pagal pelėsių-sanavimo sistemos reikalavimus.

Ribotos sanavimo sritys:

Sugeriančius mineralinius paviršius (pvz., MG PI-PIII glaistai), sugeriančias gipskartonio plokštes prieš tai nugruntuoti su Sporenbildner.

Tvirtai prikibusius tapetus, grublėtus tapetus iš popieriaus dviem sluoksniais padengti su Schimmel-Sanierfarbe.

Nestipriai prilipusius tapetus pašalinti. Klijus ir likučius nuplauti. Taip

pat nuplauti dažus ant paviršiaus šepečiu paskirstyti Sporenbildner.

Perdirbimas

Ant Remmers sanavimo sistema paruošto paviršiaus ir ribotų sanavimo sričių dengti pirmą Schimmel-Sanierfarbe sluoksnį, skiestą su 10 % vandens. Kitas sluoksnis dedamas neskiestas.

Dviejų sluoksnių išeiğa apie 0,30 l/m².

Perdirbimo temperatūra:

Ne žemesnė nei +8°C (pagrindo ir oro temperatūra).

Darbo įrankiai, valymas

Volelis, teptukas, šepetys, beoris
purškimo prietaisas.
Darbo priemonės plauti vandeniu.

Tiekimas/išeiga/sandėliavimas

Tiekimo forma:

Plastikinis 5 ir 15 l indas.

Išeiga:

Pirmas sluoksnis apie 150 l/m²
(priklausomai nuo pagrindo paruošimo).

Sandėliavimas:

Uždarytuose originaliuose induose,
vėsioje vietoje, bet saugant nuo
šalčio mažiausiai 12 mėnesius.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Išsamesnė informacija apie saugumą transportuojant, sandėliuojant bei utilizaciją ir ekologiją pateikta saugos duomenų lapuose.

Produkto kodas

M-SK01

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

