

## Techninis aprašymas Art.nr. 5011-5014

# Fugenband ST 120/70

Standartinė sandarinimo priemonė pagal ZDB-prašymą „Verbundabdichtungen“

Plyšius paslepianti priemonė iš elastinio, ilgalaikio poliesterio ir ilgai išliekančio elastingu, nesenstančiu termoplastiniu elastomeriu.

### Naudojimo sritys

Susijungimo vietų, plyšių sandarinimui. Sritis:

- Drėgnos patalpos;
- Balkonai, terasos;
- Vidui ir išorei.

Drėgmės klasės 0, A01, A02 ir B0, A1, A2, B, C

### Produkto savybės

Fugenband ST 120/70 apsaugo ir sandarina nuo judančių plyšių. Užkertamas kelias judėjimui iki 10mm. Plyšys, nors ir yra judėjimas, ilgam užsandarinamas.

### Pagrindas

Pagrindas turi būti švarus ir tvirtas, taip pat be riebalų, aliejaus, valymo priemonių. Būtina pašalinti aštrius kampus, skiedinio likučius, lizdus. Sulyginti kampus, kraštus, užglaistyti nelygumus (pvz., sienas mentele).

Reikia atkreipti dėmesį į galiojančius sandarinimo priemonių techninius aprašymus.

### Perdirbimas

Fugenband ST 120/70 klijuojamas sandarinimo priemonėmis ant visų įprastų mineralinių paviršių. Prieš naudojant priemonę reikia susipažinti su naudojimo instrukcija. Pirmiausia dengiamas glaiostas. Fu-

### Produkto savybės

Storis:		apie 0,6mm
Plotis:	bendras:	120mm
	dangos:	70mm
Spalva:		tamsiai pilka
Medžiagos svoris:		apie 34g/m
Trūkimas:		apie 2,5 bar
Lūžis skersai:		apie 120%
Paviršius:		struktūrinis
Vandens slėgio atsparumas:		atsparus (1,5 bar, 15m vandens stul pelio)
Atsparumas ozonui:		atsparus (DIN 53509 Teil 1=ISO1431-1) Ozono koncentracija (200+/-20pphm)
Apsauga nuo UV:		apsaugo (200h, 254-300nm) (%vertinta pagal DIN 54001=ISO 105)
Temperatūra:		-30°C/ +90°C
Atsparumas chemijai:		pagal atskirą užklausimą

genband lipdomas su specialia medžiaga (Vliesseite) ir apdirdamas pirmu sandarinimo sluoksniu. Vidinius ir išorinius kampus užglaistyti. Atitinkamai pagal sandarinimo priemonę sandarinamas visas paviršius antrą ir trečią kartą.

### Nurodymai

Leidžiama apdirbimo temperatūra priklauso nuo sandarinimo produkto savybių, tačiau negali būti žemesnė nei + 5°C.

Dirbant mentele, naudoti ją skersai sandarinimo priemonės, negalima pjauti labai aštriais daiktais.

### Darbo priemonės, valymas

Pjovimui: žirklys arba peilis  
Sandarinimui: Pagal produktą volėlis, mentele.  
Darbo priemonės plauti vandeniu jiems neapdžiūvus.

### Tiekimo forma, išėiga, sandėliavimas

Tiekimo forma:  
**Fugenband ST 120/70**  
5012- Rolle a 50m kartoninėj dėžėj  
**Reikmenys:**

<b>Art.</b>	
<b>Nr.:</b>	
<b>Innenecke</b>	
<b>ST</b>	5013
<b>25val/kart.dėžė</b>	
<b>Außencke</b>	

**ST** 5011  
**25val/** kart.dėžė  
**Wandmanschette ST** 5014  
**25val/** kartoninė dėžė

**Naudojimas:**

Fugenband ST 1m/m

**Sandėliavimas:**

Originalioj kartoninėj dėžutėj šaltai ir sausai.

**Saugumas, ekologija, utilizacija**

Smulkesnę informaciją apie transportavimą, sandėliavimą, utilizaciją ir ekologiją žiūrėti atitinkamuose saugumo lapuose.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

