

Techninis aprašymas Art. Nr. 5734-5735

Haftgrund LA

Pigmentuotas silikono dervos gruntas, naudojamas su Siliconharzputz LA

Naudojimo sritys

Gruntas spalvos išlyginimui ir sukibimo pagerinimui, naudojamas prieš dengiant paskutinį sluoksnį Remmers Siliconharzputz LA – T/R. Naudojamas viduje ir išorėje.

Produkto savybės

Remmers Haftgrund LA yra atsparus vandeniui, pralaidus vandens garams ir sukibimą gerinantis gruntas su įsigėrimą reguliuojančiomis savybėmis. Ant šiuo produktu padengtų paviršių puikiai tinka naudoti Siliconharzputz LA.

Pagrindas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, be senų likučių, aliejaus, riebalų. Netvirtai besilaikančius dažus ir dangas pašalinti.

Tvirtus, sugeriančius, mineralinius paviršius gruntuoti su Remmers Impägniergrund (0642), išeiga apie 0,2 l/m².

Kreiduosius, sugeriančius paviršius gruntuoti su Grundierung SV (6438), išeiga apie 0,2 l/m².

Visos dangos priklauso nuo objekto; t.y. nuo jo būsenos ir reikalavimų. Žr. taip pat VOB, C dalį, DIN 18363 „Anstricharbeiten“ („Dažymo darbai“), ypač atkreipti dėmesį į 3.1.4 skyrių.

Perdirbimas

Duomenys apie produktą

Produkto duomenys tiekimo metu

Rišiklis:	akrilo dervos dispersija
Užpildai:	atsparūs šarmams, mineraliniai užpildai
Tankis:	apie 1,7 g/cm ³
Klampumas (20 °C):	apie 4000 mPa.s
Džiūvimas:	priklauso nuo temperatūros, oro drėgmės ir sluoksnio storio
	Apie 2-6 val.
Skiedimas:	vanduo
Pasidengimas:	labai geras
Spalva:	balta 5734
	kitos spalvos 5735
Blizgesys:	matinis, mineralinis
Paviršiaus struktūra:	kieta, kvarcinė

Medžiaga paruošta naudojimui. Ji dengiama ant paruošto pagrindo teptuku, šepečiu arba voleliu.

Popierinis maišas 25 kg.

Išeiga:

Apie 2 kg/m² vieno mm sluoksniui.
Plastikinis 15 l indas

Nurodymai

Ant atvirų tinko struktūrų rekomenduojama naudoti Haftgrund LA.

Padengtą paviršių saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus, vėjo ir žemesnės nei +5 °C temperatūros.

Išeiga:

Apie 0,20-0,25 l/m²

Sandėliavimas:

Laikyti uždarytuose originaliuose induose, saugant nuo šalčio mažiausiai 12 mėn.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Darbo įrankiai, valymas

Teptukas, šepetys, volelis.

Įrankiai valomi nedelsiant po naudojimo vandeniu.

VOC kiekis

EU ribinė produkto vertė (Kat. A/c) 75 g/l (2007); 40g/l (2010) šio produkto sudėtyje daugiausia 40 g/l.

Tiekimas, išeiga, sandėliavimas

Tiekimo forma:

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Išsamesnę informaciją apie saugumą transportuojant, sandėliuojant ir utilizuojant žiūrėti atitinkamuose duomenų aprašymuose.

Produkto kodas: M-DF02

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

