

Techninis aprašymas
Art. Nr. 5849-5854

Siliconharzputz LA - T

Silikono dervos dekoratyvinis tinkas su grublėta struktūra

Naudojimo sritys

Remmers Siliconharzputz LA-T dengiamas ant visų mineralinių sienų ir lubų paviršių išorėje.

Produkto savybės

Remmers Siliconharzputz LA-T - tai vandeningas, vandens garus praleidžiantis aukštos kokybės silikono dervos dekoratyvinis tinkas. Dėl savo struktūros tinkas apsaugo nuo mikroorganizmų. Remmers Siliconharzputz LA-T atsparus mechaninei apkrovai ir dėl skirtingų granuliu dydžių gali būti taikomas įvairiose srityse. Produktas lengvai perdirbamas, galimas įvairių spalvų, pasižymi atsparumu liūtimis. Juo dengiant nebūtinas išlyginamasis sluoksnis.

Pagrindas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, be senų likučių, aliejaus, riebalų. Netvirtai besilaikančius dažus ir dangas pašalinti. Prieš naudojant dekoratyvinį tinką rekomenduojame paviršių dengti Remmers Haftgrund LA (5734-5735) gruntu.

Perdirbimas

Medžiaga paruošta naudojimui. Ji dengiama nesurūdijusia plieno mentele ir truputį palaukus įspaudžiama su plastikine mentele.

Nurodymai

Duomenys apie produktą

Produkto duomenys tiekimo metu

Rišiklis:	silikono dervos emulsija / akrilo derva dispersija	
Užpildai:	atsparūs šarmams, mineraliniai užpildai	
Tankis:	apie 1,8 g/cm ³	
Klampumas (20 °C):	pastos	
Skiedimas:	vanduo	
Spalva:	1,5 mm balta	5849
	1,5 mm kitos spalvos	5850
	2,0 mm balta	5851
	2,0 mm kitos spalvos	5852
	3,0 mm balta	5853
	3,0 mm kitos spalvos	5854
Paviršiaus struktūra:	grublėta struktūra, priklausomai nuo perdirbimo.	
Vandens garų pralaidumas Pagal DIN EN ISO 7783-2:	s _g -vertė: apie 0,20 m	
Vandens sugėrimo koeficientas pagal DIN EN ISO 1062-3:	w-vertė: ≤ 0,07 kg/m ² *h0,5	

Visą dengiamą paviršių padengti tolygiai (kad nebūtų struktūros neatitikimų). Didelius fasadus suskirstyti dalimis, ant kurių vieną po kito dengti sluoksnius. Palanges ir kitus priestatus apklijuoti. Langams skirtas vietas prieš tai nutinkuoti. Jei paviršiai nudažyti tam tikra spalva, taikyti medžiagą tik to paties numerio! Neseniai padengtą paviršių saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus, vėjo ir žemesnės nei +5 °C temperatūros.

Darbo priemonės

Plieno ir plastikinės mentelės. Priemonės plauti joms neapdžiūvus vandeniu.

Tiekimo forma, išeiga, sandėliavimas

Tiekimo forma:

25 kg plastikiniai indai.

Išeiga:

Esant 1,5 mm granulėms: apie 2,5 kg/m².

2 iš 2

Esant 2,0 mm granulėms: apie 3,2 kg/m².

Esant 3,0 mm granulėms: apie 4,2 kg/m².

Sandėliavimas:

Originalioje pakuotėje saugant nuo šalčio mažiausiai 12 mėn.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Informacija apie saugumo reikalavimus transportui, sandėliavimą bei ekologinius, utilizacinius reikalavimus pateikta paskutinėje saugumo taisyklių atmintinėje.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

