

Techninis aprašymas
Art. Nr. 6438

Grundierung SV

Tirpiklinis gruntas su sutvirtinančiomis ir hidrofobizuojančiomis savybėmis.

Naudojimo sritys

Grundierung SV - sutvirtinantis gruntas ant trupančių mineralinių paviršių, dengiamas prieš Funcosil LA Siliconfarbe, Funcosil Historic, Funcosil Silicon-Streichputz, Funcosil Schlämmputz Historic, Funcosil Betonacryl ir kt. sintetinių dervų dangas. Taip pat naudojamas kaip gruntas vidaus tinkui, gipso kartonui ir gipso plokštėms. Pagrindas turi būti švarus, sausas ir atlaikantis apkrovimą. Seni nefunkcionalūs dažai turi būti pašalinami, o dumbliai, kerpės, samanotos apdorojamos su Alkutex BFA-Entferner.

Pagrindas

Hidrofobizuojantys komponentai: silsanas (Siloxan) / silanas (Silan)
Sutvirtinantys komponentai: akrilatai (Acrylat)

Savybės

Tirpiklinė medžiaga, atspari šarmams, geras įsiskverbimas, sutvirtinančios ir hidrofobizuojančios savybės.

Naudojimas

Pagrindas turi būti paruošiamas pagal nurodymus trinamiems ir atspariems atmosferos poveikiui dažams. Ypač atkreipti dėmesį į VOB, dalis C, DIN 18363, pastr. 2

Produkto duomenys

Tiekimo momentu:

Rišiklis:	akrilinė dispersija, siloksano dervų emulsija
Pigmentas:	atsparūs šviesai ir šarmams oksidai
Tankis:	1,59 g/ml
Klampumas:	konsistencija dažyti teptuku ir voleliu
Skiediklis:	vanduo
Tiekiami pakuotė:	plastikiniai kanistrai po 5 l ir 15 l
pH – vertė:	8,00

Padengto produkto duomenys:

Pralaidumas vandens garams pagal DIN 52615
sd-vertė: 0,14 m

Jei medžiagos išeiga 300ml/m², sauso sluoksnio storis apie 200 μm.

Vandens absorbcijos koeficientas pagal DIN 52617: $w < / - 0,1$
kg/m²*h^{0,5}

Blizgėjimo laipsnis:	matinis, mineralinio pobūdžio lygi
Paviršiaus struktūra:	lygi
Atsparumas atmosferos poveikiui:	labai geras
Teplumas:	mažas
Atspalviai:	baltas, pagal Funcosil atspalvių kolekciją ir atspalviai pagal užsakymą iš fungicidinių algicidinių dažų.

ir 3; BFS-atmintinės atitinkamiems darbams.

Ant stipriai absorbuojančių, byrančių ir sutrūnijusių paviršių dengiamas vienas arba, jei būtina, du tolygūs Grundierung SV sluoksniai "šlapias ant šlapio" būdu.

Su Grundierung SV išgruntuoti paviršiai turi džiūti 24 val., esant normaliai temperatūrai, tik tada juos galima dengti kitomis dangomis. Esant žemai temperatūrai ilgėja džiuvimo laikas, todėl būtina leisti gruntui sukietėti per atitinkamai ilgesnį laiką. Sutvirtinantis

veikimas, medžiagos išėiga ir sukibimas patikrinamas ant pakankamai didelio bandyminio ploto. Būtina pasirūpinti, kad nesusidarytų blizgantis Grundierung SV sluoksnis.

Išėiga

Lygiems, absorbuojantiems paviršiams apie 0,1 l/m², byrantiems arba porėtiems, šiurkštiems ir (arba) absorbuojantiems paviršiams apie 0,2 l/m².

Sandėliavimas

Uždaroje originalioje taroje sausai ir vėsiui apie 12 mėn. Įtrūkusi tara turi būti kuo skubiau sunaudojama.

Įrankiai, valymas

Teptukai, paviršių lygintuvai (nenaudojami įrankiai su sintetiniais šeriais).

Įrankiai gali būti valomi skiedikliu V 101.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Informacija apie saugumo reikalavimus transportui, sandėliavimą, ekologinius ir utilizacijos reikalavimus pateikta paskutinėje saugumo taisyklių atmintinėje.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

