

Techninis aprašymas
Artikulo Nr. 7641

Verguß AW 2K

Savaime išsiliejanti 2K-siūlių masė PUR / naftos dervos pagrindu

Panaudojimo sritys

Elastinga medžiaga, užpildanti grindų siūles parkavimo vietose, požeminiuose garažuose, gamyklose, šaligatviuose ir terasose.

Produkto savybės

Atsparus vandeniui, nuotekoms, silpnoms rūgštims, šarmams, aliejui, įvairiems tirpikliams.

Naudojimas

Dengiant Verguß AW 2K, paviršius turi būti sausas, švarus ir tvirtas, be aliejaus, dulkių ir riebalų. Metalas turi būti pilkas. Senas sandarinimo medžiagas ir bitumą visiškai pašalinti. Būtina gruntuoti su Remmers Primer PUR ant lygių ir ant stipriai sugeriančių paviršių. Naudojant medžiagą drėgnose vietose, pvz. nuotekų valymo įrenginiai, dengti Remmers Haftbrücke EP 2K, dengiant šiek tiek drėgnus paviršius dėti gruntą Remmers Epoxy MT 100.

Maišymas:

Kietiklio komponentus supilti į pagrindinius komponentus ir inde maišyti apie 3 min. Būtinai reikia naudoti mašininę maišymo įrangą. Medžiagos likučius nuimti nuo indo sienelių, tada mišinį iškart pilti ant siūlės. Per galias siūles iki atitinkamo gylio uždaryti su specialia virve ir / arba sausu kvarciniu smėliu.

Dengiant grindų siūles, skaityti IVD aprašymo nr. 1 nurodymus.

Produkto duomenys

Tankis (DIN 52 451-A), esant 20° C:	1,3 g/ml
Perdirbimo temperatūra:	+ 10 °C iki + 35 °C
Stingimo laikas:	apie 90 min.
Spalva:	juoda
Mišinio santykis A : B:	100 : 7,5

Produkto charakteristika po sukietėjimo:

E-modulis-50% (DIN 52 455-A1):	0,40 N/mm ²
E-modulis-25% (DIN 52 455-A1):	0,20 N/mm ²
Pradinės būklės atstatymas (DIN 52 458):	> 90 %
Tūrio sumažėjimas (DIN 52 451-A):	- 3 %
Leistina visa deformacija:	± 15 %

Pasirūpinti geru sandarinimu, kad vėliau skysta medžiaga nenutekėtų nekontroliuojamai į pagrindą. Remmers Verguß AW 2K galima sutirštinti, iki 3% įpilant Add (art. Nr. 0942).

Nurodymai

Nepamiršti siūlių, didesnių nei 30 mm. Sukietėjusios medžiagos negalima toliau naudoti. Neseniai padengtus plyšius saugoti nuo lietaus ir drėgmės, jei reikia, uždengti.

Cheminė ar mechaninė apkrova galima tik po 3 dienų.

Darbo įrankiai, jų valymas

Maišyklė. Iškart po darbo įrankiai valomi V 101 skiedikliu. Sukietėjus medžiagai, valyti tik mechaniniu būdu, prieš tai pamirkus V 101 skiediklyje.

Tiekimo forma, išeiga, sandėliavimas

Teikimo forma:

Baltos skardos indas 5 ir 10 kg.

Išeiga:

Apie 130 g/lfdm, esant 10 x 10 mm siūlės skersiniam pjūviui.

Sandėliavimas:

Uždaroje originalioje pakuotėje, vėsioje, bet ne minusinėje temperatūroje mažiausiai 12 mėnesių.

Saugos duomenys, ekologija, utilizavimas

Visa informacija apie saugumą transportuojant, sandėliuojant, taip pat apie utilizavimą, ekologiją pateikta atitinkamuose saugos duomenų lapuose.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

