

## Techninis aprašymas Artikulo Nr.: 0513

# Ansetzmörtel SLP

Aukštos kokybės skiedinys, skirtas Remmers pelėsio-sanavimo plokščių SLP klijavimui.

### Panaudojimo sritys

Ansetzmörtel SLP skirtas susietų sistemų klijavimo ir montavimo darbams, pvz.:

- Kalcio silikato plokštėms, naudojamas kaip klijuojamasis skiedinys, skirtas izoliacinių ir lengvų statybinių plokščių priklijavimui.
- Naudojama kaip jungiamieji klijai senų ir naujų statinių išorinėse, vidinėse ir drėgnose srityse.

Ansetzmörtel SLP gali būti naudojamas ant visų mineralinių, tinkui pritaikytų sienų statybinių medžiagų ir paviršių.

### Produkto savybės

Ansetzmörtel SLP yra aukštos kokybės, hidrauliškai kietėjantis klijuojamasis skiedinys. Skiedinys naudojimui paruoštas įpylus vandens. Remmers Ansetzmörtel labai lengvai perdirbamas ir saugiai apdorojamas. Ypatingos produkto savybės:

- Sienoms ir luboms, vidaus ir išorės srityse.
- Lengvas, lankstus ir greitas apdorojimas.
- Be neorganinių pluoštų.
- Klijai nesukietėja labai greitai.
- Neišsmunka, geras sukibimas.
- Tinka mineraliniams paviršiams ir dangoms, sausose ir drėgnose srityse.
- Atsparus aplinkos poveikiui, šilumai ir šalčiui.

### Produkto duomenys

Atspalvis:	sendinta balta
Plėvelės susidarymas:	apie 20 min
Apdorojimo trukmė:	apie 60 min
Klijų dengimo storis:	iki 5 mm
$\mu$ :	35
w80:	0,0789 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>
wsa t	0,257 m <sup>3</sup> /3
Aw	0,0085 kg/m <sup>2</sup> s <sup>0,5</sup>
Lamda vertė:	0,93 W/m <sup>2</sup> K

### Pagrindas

Pagrindas turi būti tvirtas ir be medžiagų likučių, kurie galėtų neigiamai įtakoti skiedinio sukibimą (pvz.: lipnumą reguliuojančios medžiagos, atsilaupiusios dalelės, dulkės, smėlis, dumblas, purvas). Tvirtų senų tinkų, tvirtumas sausomis ir drėgnomis sąlygomis, taipogi sukibimas su pagrindu, turi būti patikrintas. Būtina pašalinti jūros dumblius, grybelius ir samanias nuo paviršiaus. Pažeistas tinkas, dažai ir kitos nebesilaikančios dangos turi būti pašalintos nuo paviršiaus. Pagrindas gali būti drėgnas, bet negali būti šlapias. Sukibimas ant labai įgėrių paviršių gali būti pagerintas sudrėkinant paviršių.

### Apdorojimas

Į švarų indą supilame 7,5l vandens ir į dedame 25 kg Ansetzmörtel,

gerai viską išmaišome, kol susidarys apdorojimui tinkama masė, be gumėlių (maišymo laikas ne trumpesnis kaip 3 minutės). Daliniai kiekiai maišomi šiuo santykiu: 0,3 l vandens kiekvienam miltelių kg. Ansetzmörtel SLP po sumaišymo tinkamas apdorojimui. Susimaišyti reikia tiek skiedinio, kiek galėsite padengti per maždaug 60 minučių. Klijuojant pelėsio-sanuojančias plokštes, padengimui ant paviršiaus naudojame dantytą mentelę. Priklijuotos pelėsio-sanuojančios plokštės po 60 minučių gali būti užglaištos, su pvz.: Schimmel- Sanierspachtel SLP arba su Schimmel-Sanierspachtel SLP fein.



## Nurodymai

Jau sukietėjęs ar pradėjęs kietėti skiedinys, negali būti skiedžiamas, norint skiediniui suteikti tepamą konsistenciją. Negalima apdoroti medžiagos jei temperatūra žemesnė nei 5 °C. Pateikta trukmė galioja esant normalioms sąlygoms: +20° C ir maždaug 65 % reliatyvi oro drėgmė. Žemos temperatūros pailgina, aukštos temperatūros patrupina apdorojimo ir sukietėjimo laiką. Ansetzmörtel SLP apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ar skersvėjo, kad vanduo neišsigaruotų per greitai ypač apdorojant išorėje. Apdorojimo metu laikytis įprastų nurodymų galiojančių statybinėms medžiagoms surištoms cementu ir kalkėmis. Nenaudoti ant gipsinių paviršių. Atsižvelgti į paminėtų produktų techninius aprašymus.

## Darbo įrankiai ir jų valymas

Maišymo prietaisai, mentelė, dantyta glaistykė.  
Darbo įrankius valyti su vandeniu iš karto po naudojimo.

## Tiekimo forma, išėiga, sandėliavimas

### Tiekimo forma:

Popierinis 25 kg maišas

### Atspalvis:

sendinta balta

### Išėiga:

Viso ploto dengimas klėjais: 3,5 – 4 kg/m<sup>2</sup>

### Sandėliavimas:

Ant medinių pinučių, sausai, apsaugant nuo drėgmės, uždaroje pakuotėse laikyti galima ne trumpiau kaip 12 mėnesių.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi panaudojimas ir perdirbimas ne mūsų įtakoje, mes neatsakome ir neprisiimame atsakomybės už gamintojo pateiktus duomenis. Duomenys išeinantys už rėmų reikalauja raštiško gamintojo leidimo.

Kiekvienu atveju galioja mūsų bendros sąlygos. Išleidus šį techninį aprašymą buvę nebegalioja.

## Saugumas, ekologija ir utilizavimas

Medžiagos likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Tuščias pakuotes atiduoti antriniam perdirbimui.

Daugiau informacijos apie saugumą transportuojant, sandėliuojant ir naudojant, taipogi apie utilizavimą ir ekologiją rasite saugos duomenų lapuose.

