



Techninis aprašymas Art. nr 5016

DB 100

Sandarinimo juosta, iš abiejų pusių padengta polietileno folija.

Panaudojimo sritys

DB 100 skirtas sienų ir grindų sandarinimui dušų kabinose, vonios ir kituose drėgnuose kambariuose, virtuvėse. Ypač tinkamas greitam darbui. DEB 100 atitinka hidroizoliacijos po plytelėmis ir plokštėmis ir ZDB duomenų aprašymo „Verbundabdichtung“ (hidroizoliacija) 0, A01, A02 ir B0 klasių reikalavimus.

Produkto savybės

- Iš abiejų pusių padengta vilna
- Nepraleidžia vandens
Užsandarina plyšius, įtrūkimus
- Nereikia ilgai laukti, iš karto gali būti dengiamos čerpės
- Geras vandens garų nepralaidumas

Pagrindas

Pagrindas turi būti švarus, tvirtas, be aliejaus, riebalų.

Skirta:

- Cementiniams paviršiams
- Tinkui (įskaitant gipsą ir kalkes)
- Betonui
- Asfaltui
- Senioms apdailos plytelėms
- Gipskartoniui

Duomenys apie produktą

Storis:	apie 0,41 mm
Ilgis:	30m
Plotis:	100 cm
Spalva:	mėlyna
Medžiagos svoris:	apie 290g/m ²
Atsparumas temperatūrai:	-5 °C / +90 °C
Vandens nepralaidumas:	> 1,5 bar
Išsitempimas per ilgį:	apie 80%
Išsitempimas per plotį:	apie 120%
Klasė DIN 4102:	B2

Būtina, kad pagrindas būtų plokščias.

Pašalinti nereikalingus skiedinio likučius, aštirus kampus, lizdus. Akivaizdžius nelygumus sulyginti (grindims pvz., Multiplan 2/30, sienoms Multispachtel).

Rekomenduojama skaityti sandarinimo priemonių techninius aprašymus.

Apdorojimas

Gruntavimas

Mineralinius pagrindus dengti Optiplan arba Tiefgrund W gruntu. Išorės paviršius (asfaltą, senas plyteles) dengti Remmers Uniplan gruntu. Mediniams paviršiams viduje taip pat naudoti Uniplan Grund ir nepamiršti gero vėdinimo.

DB 100 klijavimas

DB 100 klijuojama ant gruntuoto pagrindo Remmers Fließbettkleber (4mm mentele) arba Flexkleber schnell (4mm mentele) klijais. Paskirstyti skiedinį, prieš tai paruoštos juostos apačią pilnai ištepti klijais. Stengtis, kad po juosta nesusidarytų oro pūslės. Juosta perlenkta 5cm suklijuojama.

Judantys plyšiai

Judančius plyšius ir kampus (susiduriant sienai su siena ar sienai su grindimis) dengti Fugenband SP 120/70 su Flüssige Folie arba Elastoschlämme 1K/2K, arba Flexkleber schnell klijais.

Nutekamieji vamzdžiai

Vamzdžiams naudoti DB 100 su Fließbettkleber. Kampus nuvalyti Fließbettkleber. Vamzdžių susijungimo vietas dengti Wandmanschette SP su Flexkleber schnell arba Flüssige Folie.

Keraminių dangų klijavimas

Keramines plyteles klijuoti tiesiai ant DB 100. Ant sienų galima klijuoti užsandarinus, ant grindų – tik išdžiūvus lipniai medžiagai po folija. Grindims naudoti Fließbettkleber, sienoms – Flexkleber schnell (greitai) arba Flexkleber ohne Zeitdruck (kai nėra labai skubu) klijus.

Sandarinimas

Paviršių padengus plytelėmis arba plokštėmis laukti mažiausiai 3 val. ir tik tada dengti Flexfuge arba Fugenperl Flex. Elastingam ir ilgalaikiam plyšių sandarinimui naudoti Sanitärsilikon.

Nurodymai

Leidžiama apdirbimo temperatūra priklauso nuo sandarinimo priemonės savybių, tačiau negali būti žemesnė nei +5 °C.

Dengiant sandarinamąją medžiagą mentelę naudoti skersai juostos. Nenaudoti aštriakampių daiktų pjovimui/kirpimui.

Darbo įrankiai, valymas

Pjovimui/kirpimui: žirklys arba peilis
Sandarinimui: Priklausomai nuo produkto – volelis arba mentelė.
Darbo priemonėms neapdžiūvus plauti vandeniu.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.
Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

Išėjus šiam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

Tiekimo forma, išėiga, sandėliavimas**Tiekimo forma:****DB 100**

5016-volelis a 30m kartoninėj dėžėj

Išėiga:

DB 100 1m²/m²

Sandėliavimas:

Originalioje kartoninėje dėžutėje šaltai ir sausai.

Saugumas, ekologija, utilizacija

Išsamesnę informaciją apie transportavimą, sandėliavimą, utilizaciją ir ekologiją žiūrėti atitinkamuose saugos lapuose.

