

Techninis aprašymas

Artikulo Nr.: 2828

Flüssige Folie

Hidroizoliacija vidaus sričiai
 Sertifikatas pagal B 67 duomenų lapus, išduotas
 Säurefliesner- Vereinigung e.V., Großburgwedel

Panaudojimo sritys

Medžiaga hidroizoluoja sienų ir grindų susijungimo vietas dušuose, voniose, virtuvėse ir pan. Naudojama ant drėgmei neatsparių pagrindų, pvz. gipsinių statybinių medžiagų ir mineralinių įgėrių paviršių, pvz.: grindinys, cementininis tinkas, porėtasis betonas, KS akmuo. ZDB drėgmės klasės O, AO1, AO2, A1

Produkto savybės

Lengvai apdorojama skysta paviršiaus hidroizoliacija, naudojama drėgnose ir šlapiose patalpose po plytelėmis. Ji padengia įtrūkimus net ir vėliau atsiradus ant pagrindo įtrūkimams, padengia iki 1 mm pločio įtrūkimus, kai buvo padengtas 2 mm sluoksnis.

Pagrindas

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir bei turėti laikančiąsias savybes. Įlūžimus užtaisyti su tam pritaikytu skiediniu, ištrupėjusios vietos turi būti išskaptuojamos, tvirtai besilaikantys dispersiniai dažai gali likti kaip sukibimą gerinantis pagrindas, seni alkidinės dervos dažai turi būti pilnai pašalinami. Bituminė hidroizoliacija nesutinka su Remmers Flüssige Folie. Pagrindas turi būti nugruntuojamas su Remmers Tiefgrund W.

2828 TM_07-07 EM.doc

Apdorojimas

Remmers Flüssige Folie su tam pritaikytai įrankiais (volelis, paviršių glaistytuvu) sočiai ir ant viso paviršiaus padengiam ant pagrindo. Ant kampinių ir jungiamųjų siūlių, dar pirmam sluoksniui esant drėgnam įdedame Fugenband SP. Vamzdžius įdedame į tinkamas Remmers Dichtmanschette SP (sandinamosios mančėtės) ir ją taipogi įspaudžiame į dar šviežią pirmą sluoksnį. Išdžiuvus pirmam sluoksniui, padengiam antrą sluoksnį ir pilnai išdžiuvus abiem sluoksniams, padengiam tam skirta balta danga su pvz.: Remmers Flexkleber (Art.-Nr. 2849).

Nurodymai

Remmers Flüssige Folie negalima naudoti esant slėginiams vandenims ir po vandeniu. Visi duomenys apie džiuvimą, galioja esant normaliam klimatui, t.y. 23° C ir 50 % santykinė drėgmė.

Darbo įrankiai ir jų valymas

Teptukas, paviršiaus glaistyklė, eriuo kailio volelis. Visus darbo įrankius ir dispersinį purkštuvą plauti iš karto po naudojimo su vandeniu.

Tiekimo forma, išeiga, sandėliavimas

Tiekimo forma:
 Plastikinis indas 7 bei 20 kg.

Išeiga:
 Apie 1,5 kg/m² kiekvienam sluoksniui mm.

Sandėliavimas:
 Sandėliuojama originaliose pakuotėse, vėsiai, bet ne minusinėje temperatūroje mažiausiai 12 mėnesių.

Saugumas, ekologija ir utilizavimas

Daugiau informacijos apie saugumą transportuojant, sandėliavimą ir naudojimą, bei utilizavimą ir ekologiją rasite aktualiuose saugos duomenų lapuose.



Produkto duomenys

Rišamosios medžiagos:	gryna akrilo dispersija
Plastifikatorius:	Įvairių užpildomųjų medžiagų kombinacija
Tankis:	1,45 g/ml
Vieno šlapio sluoksnio storis:	apie 0,5 mm
Pirmo sluoksnio džiūvimo trukmė:	apie 3 val.
Antro sluoksnio džiūvimo trukmė:	apie 20 val.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi panaudojimas ir perdirbimas ne mūsų įtakoje, mes neatsakome ir neprisiimame atsakomybės už gamintojo pateiktus duomenis. Duomenys išeinantys už rėmų reikalauja raštiško gamintojo leidimo.

Kiekvienu atveju galioja mūsų bendros sąlygos. Išleidus šį techninį aprašymą buvę nebegalioja.

2828 TM_07-07 EM.doc

