

Techninis aprašymas
Art.nr. 9921

Remmers Crete TF

Neturinti tirpiklių trijų komponentų poliuretano cemento danga, ypač atspari dilimams ir cheminiam poveikiui

Naudojimo sritys

Remmers Crete TF naudojama ten, kur patalpos patiria dideles mechanines apkrovas, greitas nusidėvėjimas ar stiprus chemiškai agresyvių poveikis. Priemonė tinkama naudoti tiek cheminėse laboratorijose, tiek ir sandėliuose, kuriuose laikomi maisto produktai, taip pat tualetuose ir t.t.

Sudėtis

Remmers Crete TF yra poliuretano dervos sistema, turinti dilimui atsparių užpildų.

Išvaizda

Remmers Crete TF paviršių padaro lygų bei matinį. Galimi įvairūs spalvų variantai.

Patvarumas

Geras atsparumas nusidėvėjimui pasiekiamas padengus tik du kartus.

Storis

Nominalus 0,25 mm, priklausomai nuo sunaudojimo ir sluoksnių kiekio.

Pagrindas

Remmers Crete TF laikosi gerai ant betono ir dervos ir gali būti naudojami kaip dažai.

Produkto savybės

Perdirbimo laikas:	15 Min
Plėvelės susidarymas po:	60 Min
Kitas sluoksnis po:	16 val
Lengvai apdžiūna:	24 val
Visiškai sustingsta:	5 dienos

Pagrindo paruošimas

Kad Remmers produktas gerai sukibtų ir turėtų didesnį poveikį, reikia gerai paruošti pagrindą. Pagrindą reikia išvalyti specialiomis priemonėmis, kad jis būtų švarus ir be jokių teršalų.

Perdirbimo sąlygos

Remmers Crete TF yra vidutinio klampumo ir gali būti naudojamas 5 - 30 °C temperatūroje. Pagal Tramex CME leidžiama maksimali pagrindo drėgmė 5%.

Gruntavimas

Paprastai naudojant Remmers Crete TF gruntavimas nėra būtinas. Naudojant ypač silpną arba poringą betoną, pirmiausia gruntuoti Remmers Epoxi-Grundierung (epoksidiniu gruntu).

Maišymas

Remmers Crete TF sudarytas iš trijų komponentų. Visą kietiklio kiekį reikia supilti į dervą ir lėtai maišyti apie minutę specialiu maišikliu. Lėtai supilti visus likusius priedus ir maišyti dar apie 1-2 min, kol susidarys vientisa masė.

Dengimas

Dažyti voleliu, įmerktu dažuose, kol bus tolygiai padengtas visas paviršius. Sunaudojama tiek produkto, kiek dengiama sluoksnių.

Išėiga

0,15 - 0,20 kg/m² / sluoksniui

Valymas / priežiūra

Kad paviršius būtų švarus ir neslidus, siūloma reguliariai valyti Remmers danga padengtą paviršių. Valymui gali būti naudojamos Remmers grindų valymo priemonės.

Atsparumas chemijai

Remmers Crete TF yra ypač atsparus organinėms ir neorganinėms rūgštims, šarmams, degalams, hidraulinei alyvai, aromatiniams ir alifatiniais tirpikliams.

Spalvos

Remmers Crete TF yra visokių spalvų.

Sandėliavimas, maišymas & dengimas

Sandėliavimo, maišymo ir dengimo sąlygos gali lemti produkto kokybę.

Techniniai nurodymai

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šį arba kitą produktą, prašome susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi telefonu XXXXXXXX.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

9921-Remmers Crete TF_plonas

