

Techninis aprašymas
Art. Nr. 9925

Remmers Crete WR

Mentele dengiamas sienų glaistas poliuretano cemento dervos pagrindu.

Sukurtas naudoti kartu su Remmers Crete dangomis, suteikiant didesnę atsparumą nusidėvėjimui ir chemikalams.

Naudojimo sritys

Remmers Crete WR atsparus chemijai ir sukurtas naudoti sienoms ir izoliavimo sistemoms. Norint pasiekti geriausių rezultatų, Remmers Crete WR naudojama kartu su Remmers Crete RT arba HF. Drėgnose vietose arba ten, kur dirbama su aukšto slėgio valymo įranga, reikia Crete WR dar dviem sluoksniais padengti Remmers Crete TF, tik tada bus gautas geriausias rezultatas.

Sudėtis

Poliuretano cemento dervos sistema su žvyro priedu.

Išvaizda

Lygus paviršius. Spalva nestabili – laikui bėgant gelsta.

Storis

2 mm - 25 mm

Pagrindas

Naudojant kartu su Remmers gruntais Remmers Crete WR gerai sukimba su betonu, plytomis, blokais, plienu.

Pagrindo paruošimas

Kad būtų geresnis sukibimas, reikia gerai paruošti pagrindą. Tam tikromis priemonėmis išvalyti paviršių, nepalikti jokių teršalų.

Produkto savybės

Atsparumas spaudimui: 50,0 N/mm²

Džiūvimo laikas esant 20 °C:

Perdirbimo laikas:	15 Min
Plėvelės susidarymo laikas:	20 Min
Lengvas apdžiūvimas po:	8-12 val.
Didesnis apdžiūvimas po:	24 val.
Visiškas išdžiūvimas po:	5 dienų

Perdirbimo sąlygos

5 - 30 °C. Pagal Tramex CME maksimalus leidžiamas pagrindo drėgmės kiekis 5%.

Gruntavimas

Pagrindą padengti Epoxy RP 100 (0,3-0,4 kg/m²), kuris tiršinamas su Rofaplast Extender. Kad būtų geresnis sukibimas, Remmers Crete WR naudoti ant lipnaus (dar nesustingusio) pagrindo.

Maišymas

Spalvotus ir skystus dervos komponentus sumaišyti, kad nebūtų nuosėdų. Kietiklį supilti į dervą ir maišyti mažiausiai 1 min, kol gausis homogeniškas mišinys. Dervos – kietiklio mišinį supilti į sukamojo maišytuvo būgną, supilti po truputi priedus ir maišyti, kol gausis vientisa masė.

Technika

Norėdami išvengti sukibimo problemų, neleiskite pagrindui uždžiūti. Remmers produktą denkite mentele.

Išėiga

Išmaišyto produkto tankis – 2,0 (2,0 kg/m²/mm)

Valymas/priežiūra

Rekomenduojama pagrindą valyti reguliariai aukšto slėgio valymo įranga ar garais.

Cheminis atsparumas

Remmers Crete TF yra ypač atsparus organinėms ir neorganinėms rūgštims, šarmui, kurui, hidraulinei alyvai, aromatiniams ir alifatiniais tirpikliams.

Geriausių rezultatų pasieksite, jei pagrindą dar padengsite Remmers Crete TF.

Spalvos

Remmers Crete WR yra įvairių spalvų.

Sandėliavimas, maišymas & dengimas

Sandėliavimo, maišymo ir dengimo sąlygos gali lemti produkto kokybę.

Techninė informacija

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šį arba kitą produktą, prašome susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi telefonu XXXXXXX.

Techniniai nurodymai

Norint šio produkto spalvą suderinti su kita Remmers Crete produkto spalva, reikia visada dangą 1-2 kartus padengti to paties numerio Remmers Crete TF.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

9925-TM-04.07

