

Techninis aprašymas Art. Nr. 0695

Aidol Hartwachs-Öl

Kietas aliejinis vaškas natūralių aliejų pagrindu, kurio sudėtyje sausos medžiagos be švino.

Naudojimo sritys

Aidol Hartwachs-Öl naudojamas vidaus patalpose ir ypač tinka medinėms grindims bei laiptams dengti. Taip pat juo galima dengti aukštos kokybės masyvius medinius baldus, virtuvės darbo plokštes, paneles, lentjuostas ir kamštinius paviršius.

Produkto savybės

Aidol Hartwachs-Öl yra bespalvis ir tinka beveik visoms medienos rūšims. Jis įsiskverbia giliai į medieną ir išryškina natūralią medienos struktūrą. Kadangi ši medžiaga pasižymi impregnuojamuoju poveikiu, ant medienos paviršiaus susiformuoja apsauginė plėvelė, sauganti jį nuo nešvarumų. Atitinka DIN 68 861 cheminės apkrovos grupei 1 C ir DIN EN 71-3 keliamus reikalavimus. Aidol Hartwachs-Öl buvo ypač gerai įvertintas eko-testu (2004/08).

Perdirbimas

Perdirbimas skiriasi, priklausomai nuo dengiamo paviršiaus:

1. Išklotos medinės ir kamštinės grindys

Šlifuojamos šlifavimo mašina. Galutinis šlifavimas turi būti smulkesnis nei 100-120. Tada Aidol Hartwachs-Öl rūpestingai įmasažuojamas dažikliu. Dengiant didesnius plotus, būtų tikslinga nau-

Duomenys apie produktą

Tankis:	apie 0,84 g/cm ³ , esant 20 °C
Blizgesys:	šilko matinis
Pliūpsnio temperatūra:	apie 44 °C
Tiekimo forma:	Baltos skardos pakuotė 0,75; 2,5 l ir 20 l
Spalva:	rusva natūrali spalva

dotis vieno disko mašina su balta poliravimo plokšte. Paviršiui per naktį išdžiūvus, dengiama antrą kartą. Tarpinis šlifavimas nėra būtinas: pageidaujant, paviršių galima apdoroti vieno disko mašina su gelsva plokšte.

2. Medinių laiptų pakopos, darbinės plokštės ir pan.

Galutinio šlifavimo grūdėtumas 120. Aidol Hartwachs-Öl dengiamas teptuku ir rūpestingai įmasažuojamas. Šiai operacijai taip pat gali būti naudojama balta plokštelė, tačiau tada reikia pasirūpinti tuo, jog ant paviršiaus neliktų medžiagos pertekliaus.

3. Baldų paviršiai, mažesni mediniai daiktai

Šlifavimo grūdėtumas iki 180. Aidol Hartwachs-Öl dengiamas teptuku ar marliniu voleliu.

Galioja visiems paviršiams:

Reikia atkreipti dėmesį į tai, jog ant paviršiaus negali likti medžiagos pertekliaus. Tai ypač aktualu, kalbant apie nelabai gerai sugeriančias vietas, nes priešingu atveju gali sutrikti džiūvimas. Padengtai me-

džiagai išdžiūvus per naktį, bendrai rekomenduojamas antras Aidol Hartwachs-Öl sluoksnis. Paviršiaus įgėrį įtakoja medienos šlifavimas. Kuo smulkesnio grūdėtumo šlifavimas, tuo mažiau Aidol Hartwachs-Öl įgers mediena, tuo mažesnis apsauginis poveikis bus pasiektas. Tinkamumą paviršiui ir spalvinį efektą rekomenduojama patikrinti iš bandomojo ploto.

Nurodymai

Aidol Hartwachs-Öl naudoti pagal instrukcijas ir laikantis reikalavimų. Saugoti vaikams neprieinamose vietose. Vengti sąlyčio su akimis ir oda. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nesandėliuoti kartu su maisto produktais ar pašarais. Perdirbant vidaus patalpose rūpintis vėdinimu. Aidol Hartwachs-Öl negali būti perdirbamas prie to pačio purškimo stendo, kur yra perdirbami NC lakai ar lakiniai beicai. Savaiminio užsidedimo pavojus (profesinės sąjungos p tvarkis 23 § 12). Aidol Hartwachs-

Öl suteptos drabužių dalys (pvz., skudurai, darbo apranga) gali sa-vaime užsidegti, todėl juos būtina nedelsiant sudėti į ugniai atsparią atliekų tarą ir utilizuoti.

Valymas ir priežiūra

Nuo laiptų ir grindų šepėčiu ar skuduru reikia reguliariai nuvalyti atskirus nešvarumus, dulkes ar smėlį.

Siekiant kuo ilgiau išlaikyti gražų laiptų ir grindų paviršių, jo priežiūrai mes rekomenduojame Aidol Hartwachs-Polish (poliravimo priemonę).

Darbo įrankiai, valymas

Marliniai voleliai, šepetukai, teptukai. Darbo įrankius valyti ką tik panaudojus terpentino pakaitalu ar specialiu valikliu.

Išėiga

Medžiagos sąnaudos labai priklauso nuo medienos įgėrio ir galutinio šlifavimo.

Dažniausiai praktikoje naudojamos šios vertės: apie 10-50 ml/m².

Džiūvimas

Apie 12-16 val., esant 20 °C ir 65 % oro drėgmei. Džiūvimas gali užtrukti ilgiau dėl medžiagos pertekliaus nesugeriančiose vietose arba dėl žemesnės temperatūros.

Sandėliavimas

Uždarose originaliose pakuotėse sausai ir vėsiai mažiausiai 1 metus.

Saugos duomenys

Pavojaus nurodymai:

Degus.

Saugos patarimai:

Saugoti vaikams neprieinamose vietose.

Laikyti atokiai nuo užsidegimo šaltinių – nerūkyti.

Neįkvėpti garų/aerolio.

Naudoti tik gerai vėdinamose pa-talpose.

Vengti sąlyčio – prieš naudojimą perskaityti visus nurodymus.

Produkto kodas: Ö 60

Utilizacija

Produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Ištuštintas pakuotes priduoti antriniam perdir-bimui.

Ekologija

Negali pateikti į vandens telkinius, nuotėkas ar gruntą. Pavojingumo vandeniui klasė 1.

Apibūdinimas

PavMedžPotv: -/-

GGVSE/ADR: -/-

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujau-siais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

