

Techninis aprašymas Art. Nr. 1111

Schalöl

Aliejus medienai ir maišylių apsauginė priemonė.
Neutrali vandeninga aliejaus emulsija.

Naudojimo sritys

a) Aliejus medienai:

Ypač tinkamas naudoti ant visų rūšių medienos klojinių: lentelių, kieto pluošto plokščių, obliuotos ir neobliuotos medienos, lentų.

b) Maišylių apsauga:

Statybinės, betono mašinos, transporto priemonės, metalo formos, atramos.

Produkto savybės

a) Aliejus medienai:

Emulsinis, vandeniui skiedžiamas aliejus pasižymi geromis skiriamosiomis savybėmis. Tolygiai dengiant mažo klampumo emulsiją, paviršiumi suteikiamas optimalus drėgnumas. Laikantis skiedimo nurodymų, paviršius sukimba su tinku, plytelėmis, skiediniu.

b) Maišylių apsauga:

Vengti naudoti apsaugine priemone padengtas mašinas, dengiant „šviežią“ skiedinį ir betoną. Medžiaga suteikia papildomą apsaugą nuo rūdijimo, apsaugo dažus ir lakus. Aliejus paruoštas naudojimui, be tirpiklių, negadina gumos. Pašalina lengvus, nevisai sukietėjusius skiedinio ir cemento likučius. Labiau sužiūvusius betono ir skiedinio likučius pašalinti su Remmers Betonlöser ir nuplauti vandeniu.

Perdirbimas

a) Aliejus medienai:

Duomenys apie produktą

Tankis pagal DIN 51757:	apie 0,98 g/cm ³
Klumpumas pagal DIN 53211:	purkštukas 2: apie 55 Sek. purkštukas 4: apie 15 Sek. purkštukas 6: apie 8 Sek.
pH vertė:	8,5
Kokybės patikrinimas:	sandara ir kokybė

Naujus medienos klojinius padengti su reakciniu laku, pvz., Remmers Silokunststoff, skiedžiant 10 % skiedikliu V 101. Nenaują medieną išvalyti. Remmers Schalöl praskiesti reikiama kiekiu vandens. Dengiant sausą medieną, skiesti 1:5 iki 1:10 santykiu, pusiau sausą – 1:2 iki 1:5 santykiu. Lakuotą medieną dengti aliejumi, tik pabandžius ant bandomojo ploto. Praskiestą medžiagą purkšti arba dengti teptuku.

b) Maišylių apsauga:

Ant išvalyto, sauso paviršiaus tolygiai užpurkšti arba teptuku užtepti aliejaus. Priklausomai nuo atsparumo medžiagą naudoti keletą kartų per dieną.

Norint pašalinti netvirtus likučius, užpurkšti vandens, trumpai palaukti ir užtepti arba užpurkšti Remmers Schalöl aliejaus (jei reikia, 2 kartus). Palaukti per naktį. Kitą dieną nuplauti stipria vandens srove. Tvirtus, sukietėjusius likučius valyti betono tirpikliu ir nuplauti vandeniu.

Nurodymai

Neperdirbtą medžiagą laikyti vėsioje vietoje, bet saugant nuo šalčio (maksimali temperatūra + 25 °C). Sušalusią medžiagą lėtai ištirpdyti kambario temperatūroje, prieš naudojant gerai išmaišyti. Esant aukštesnei nei +30 °C, laikyti ne ilgiau kaip metus (biologinis skaidymasis).

Darbo priemonės

Remmers K-Flächenspritze arba MV-Sprühgerät purškimo įrangą naudoti su purkštukais nr. 111. Išimtiniais atvejais naudoti teptukus arba trumpo plauko šepetčius. Neapdžiūvusias priemones plauti vandeniu.

Tiekimas, išeiga, sandėliavimas

Tiekimo forma:

Baltos skardos kanistras 5l, 30l, statinė 210l.

Išeiga:

a) dengiant kaip medienos klojinių aliejų: 1l / 80-120 m² (sau-

sos medienos) ir 1l / 50-80 m²
(drėgnos medienos).

- b) Naudojant maišyklių apsaugai: 1l / 30 m² .

Sandėliavimas:

Laikyti originaliuose induose vėsioje vietoje mažiausiai 12 mėnesių.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Remmers Schalöl negalima utilizuoti su buitinėmis atliekomis. Nepilti į kanalizaciją. Produkto likučius utilizuoti pagal mineralinių aliejų reikalavimus.

Išsamesnė informacija apie saugumą transportuojant, sandėliuojant ir ekologiją pateikta aktuoliuose saugos duomenų lapuose.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

