

Techninis aprašymas
Art. Nr. 1553, 1555-1565

Aidol Wetterschutz – Lasur UV

Kvėpuojanti lazūra vandens pagrindu, Medium-Solid lazūra, tinkanti visoms medienos rūšims, nelaša ir puikiai apsaugo nuo UV spindulių ir klimatinų sąlygų.

Naudojimo sritys

Mediniams paviršiams viduje ir išorėje: mediniams namams, stogų konstrukcijoms, sodo namams, sodo baldams, medinėms, fachverkinėms konstrukcijoms, apkalimams.

Senų dažų atnaujinimui – taip pat tinkama durims ir langams, tropinei medienai. Naudojama visur, kur reikia didžiausios apsaugos nuo oro sąlygų. Aidol Wetterschutz-Lasur UV neturi biocidų ir yra vandens pagrindu.

Produkto savybės

- Nelaša: puikiai tinka darbams virš galvos;
- Dėl UV-blokatorių ir mažų geležies oksido pigmento dalelių didesnė apsauga nuo UV spindulių;
- UV-blokatoriai taip pat ilgiau išlaiko šviesią spalvą, mediena ne taip greitai tamsėja;
- Taip pat išorėje galima dengti spalva „farblos UV+“;
- „farblos UV+“ galima taip pat naudoti ant pigmentinių paviršių t.y. „farblos UV+“ gali būti naudojama, norint užkirsti kelią galimam tamsių dėmių atsiradimui;
- Aidol Wetterschutzlasur UV taip pat tinka langų ir durų dažų atnaujinimui;
- Šilkinis blizgesys;

Duomenys apie produktą

Tankis:	apie 1,02 g/cm ³ , esant 20°C
Rišamoji medžiaga:	akrilato dispersija
Kvapas:	švelnus
Tiekimo forma:	balta metalinė skardinė 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Spalvos:	1553 bespalvė UV+, 1555 eiche hell, 1556 pinie/lärche, 1557 teak, 1558 mahagoni, 1559 nussbaum, 1561 weiß, 1562 kiefer, 1563 walnuss, 1564 silbergrau, 1565 kitos spalvos

- Didelis atsparumas oro sąlygoms: atsparus vandeniui, ilgai išlieka elastingi;
- Be biocidų;
- Atitinka DIN EN 71-3 reikalavimus.

Perdirbimas

Nauja mediena:

Neatsparią medieną išorėje būtina apsaugoti nuo mėlynavimo, todėl reikia dengti bespalviu Aidol Holzschutz-Creme gruntu.

Wetterschutz-Lasur UV prieš naudojant gerai išmaišyti ir dengti pluošto kryptimi.

Po visiško išdžiūvimo užtepti antrą sluoksnį. Trečią kartą galima dengti „farblos UV“ (bespalvis, UV spinduliams atsparus sluoksnis, kuris

vėliau gali būti atnaujintas), kad užtikrinti ilgalaikę spalvą.

Norint išlaikyti ilgiau natūralią medienos išvaizdą, reikia tepti Aidol Wetterschutz-Lasur UV farblos UV+ tris kartus. Šiuo atveju būtina medieną apsaugoti nuo mėlynavimo, dengiant bespalvį Aidol Holzschutz-Creme.

Atnaujinimas:

Pašalinti senus dažus, lakus (nušlifuoti ir padengti beicu, dėvint specialią kaukę nuo dulkių). Tvirtus senus dažus nušlifuoti ir paviršių nuvalyti. Užtaisyti medienos trūkumus. Paruoštus medienos paviršius pvz. padengti su Aidol Holzschutz-Creme farblos, išdžiūvus sluoksniui tepti Aidol Wetterschutz-Lasur UV. Pabaigoje visą paviršių

padengti dar vienu sluoksniu Aidol Wetterschutz-Lasur UV. Paviršius, nudažytus Wetterschutz-Lasur UV, nušlifuoti ir paviršutiniškai nuvalyti. Tada mažiausiai vienu sykiu uždažyti.

Nurodymai

Medžiagos spalvą ir patvarumą siūloma pirmiausia pabandyti ant bandomojo ploto.

Išorėje po dažymo medieną saugoti nuo lietaus maždaug 4 val. Nenaudoti, esant žemesnei nei 5 °C temperatūrai ar šviečiant tiesioginiams saulės spinduliams.

Leidžiama medienos drėgmė: spygliuočiams - maks. 15%, lapuočiams – maks. 12%.

Dispersinėmis dangomis dengiant ažuolo medieną gali atsirasti tamsių dėmių.

Aidol Wetterschutz-Lasur UV neskirta naudoti grindims (terasoms, medinėms dangoms ir t.t.).

Jei atsiranda kokių medienos pažeidimų, ypač dažytų bespalviais dažais, būtina padengti su Aidol Wetterschutz-Lasur UV „farblos UV+“, kad bėgant laikui neatsirastų kokių nepageidaujimų atspalvių, pvz. pamėlynavimo.

Darbo priemonės, valymas

Aidol Wetterschutz-Lasur dengti vandeningų lakų Acryl teptuku. Priemonės plauti vandeniu ir valymo priemonėmis.

Išėiga

Maždaug 100 ml/m² neskiestos medžiagos.

Džiūvimas

Dulkės nelimpa: maždaug po 30 min.

Visiškai sukietėja: maždaug po 1val.

Galima užlakuoti: maždaug po 4val.

Praktinės vertės galioja, esant patalpos temperatūrai + 20°C ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Žemesnė temperatūra ir aukštesnė oro drėgmė įtakoja ilgesnį džiūvimo laiką.

Skiedimas

Produktas paruoštas naudojimui, jo skiesti nereikia.

Sandėliavimas

Uždarytose originaliose pakuotėse vėsioje vietoje, tačiau saugant nuo šalčio mažiausiai 12 mėnesių.

LOJ kiekis

ES ribinė vertė produktui (Kat.A/i): 130 g/l (2010). Šio produkto sudėtyje yra maks. 60 g/l LOJ.

Saugos duomenys

Perdirbant ir sandėliuojant laikytis įprastinių saugos nurodymų.

Produkto kodas: M-KH 01

Utilizacija

Produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Ištuštintas pakuotes priduoti antriniam perdirbimui.

Apibūdinimas

Pavojingumo vandeniui klasė: 1
ADR: -/-

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

