

Techninis aprašymas
Artikulo Nr.: 1573-1582

Aidol

PVC-Lack 2in1

Aukštos kokybės lakas vandens pagrindu, skirtas kietųjų PVC dangų padengimui

Panaudojimo sritys

Naudojamas tiek viduje, tiek išorėje, statybinėms PVC medžiagoms, t.y. langams, langinėms, durims ir t.t.

Produkto duomenys

| | |
|----------------|--|
| Tankis: | 1,04 - 1,15 g/cm ³ esant 20°C |
| Klampumas: | 1300 - 2000 mPas esant 20°C |
| Skiedinys: | speciali derva |
| Pigmentai: | neblunkantys pigmentai |
| Blizgumas: | šilko matinis |
| Kvapas: | išdžiuvusi medžiaga bekvapė |
| Tiekimo forma: | balta skardinė 0,75 l ir 2,5 l |
| Atspalviai: | 1573 RAL 3005 vyno raudonumo 1574 RAL 5007 briliantinė mėlyna 1575 RAL 5011 plieno spalva/ melsva 1576 RAL 6005 samaninė 1577 RAL 6009 žalia 1578 RAL 7001 sidabrinė pilka 1579 RAL 7016 antracitinė pilka 1580 RAL 8015 kaštoninė ruda 1581 RAL 9001 kreminė balta 1582 RAL 9010 balta |

Produkto savybės

Aidol PVC-dažai yra gerai pasiskirstantys, patvarūs įbrėžimams ir nusidėvėjimui. Paviršius tampa atsparus atmosferos veiksniams, vandeniui ir valymo priemonėms. Dažai negelsta ir visiškai nesitępa.

Paruošimas

Paviršius turi būti švarus, negali būti dulkių, purvo, riebalų, vaško ir silikono likučių. Pagrindas negali būti chemiškai apdorotas. Pakuotės turinį prieš naudojimą gerai išmaišyti. Prieš pradėdant dažyti paruoštą vietą kruopščiai nuvalyti su Aidol PVC-valikliu (Art.Nr. 1382). Šiam išdžiūvus tepti Aidol PVC-dažus. Po džiuvimo (maždaug 10 val.) galima tepti antrą dažų sluoksnį.

Naudojimas

Aidol PVC-dažai negali būti naudojami prie intensyvių saulės spindulių, esant žemesnei nei 15°C temperatūrai ar aukštai oro drėgmei (santykinai daugiau nei 85 %).

Didelius plotus suskirstyti juostomis (dalimis), o ne iš karto viską dažyti.

Dirbant gamyklose ar uždaroje patalpose reikia pasirūpinti gera oro cirkuliacija tam, kad sumažinti per didelę oro drėgmę ir užtikrinti tolygų džiūvimą.

Darant bandomuosius tepimus patikrinti garantiją, spalvos toną ir suderinamumą.

Darbo įrankiai ir jų valymas

Akriilo teptukas, volelis arba moltopreno velenas. Darbo įrankius valyti nedelsiant po naudojimo su vandeniu ir valymo priemonėmis. Valymo likučius utilizuoti laikantis atitinkamų nurodymų.

Išėiga

Apie 40 - 60 ml/m² dengiant kiekvieną sluoksnį.

Džiūvimas

Išdžiūvimas: maždaug po 1,5 h
Galima liesti: maždaug po 10 h
Tolimesni apdorojimas: po maždaug 10 h
Sukietėjęs: po maždaug 10 dienų.

Praktinės vertės sudarytos esant 20°C ir 65 % rel. oro drėgmei. Žemesnė temperatūra ir didesnė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

Skiedimas

Aidol PVC-dažų skiesti ar maišyti nereikia, jie paruošti naudojimui.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi panaudojimas ir perdirbimas ne mūsų įtakoje, mes neatsakome ir neprisiliame atsakomybės už gamintojo pateiktus duomenis. Duomenys išeinantys už rėmų reikalauja raštiško gamintojo leidimo.

Kiekvienu atveju galioja mūsų bendros sąlygos. Išleisus šį techninį aprašymą buvę nebegalioja.

1573-82-TM-02-09

Sandėliavimas

Uždaroje originalioje taroje, sausoje ir ne minusinės temperatūros patalpoje, gali stovėti apie 1 metus.

VOC-kiekis

EU-ribinė vertė produktui (Kat. A/e):
150 g/l (2007)/ 130 g/l (2010).
Šiame produkte yra ne daugiau kaip 129 g/l VOC.

Saugumo duomenys

Apdorojant ir sandėliuojant laikytis įprastų apsauginių priemonių.
Tolimesni patarimai nurodyti saugos duomenų lapuose.

Utilizavimas

Produkto atliekas šalinti originaliose pakuotėse pagal galiojančius atliekų šalinimo nurodymus. Švarias pakuotes atiduoti antriniam perdirbimui.

Ekologija

Neleisti dažams nutekėti į atvirus vandenį, kanalizaciją ir ant dirvožemio. WGK (pavojingumo vandeniui klase): 1.

Žymėjimas

GefStoffV: -/-
GGVSE/ADR: -/-

