



Techninis aprašymas Ar. nr
1826

HWS-112-Hartwachs-Siegel

Vieno komponento kieto vaško tvirtinanti danga oksidaciniu būdu džiūnančio vaško aliejų mišinio pagrindu.

Panaudojimo sritys

HWS-112-Hartwachs-Siegel skirtas atviram poroms ar pusiau uždarytų porų laiptų padengimui. Taip pat juo galima pagerinti masyvių medinių laiptų kokybę. Netinka skardintai medienai.

Duomenys apie produktą

Klumpumas:	apie 22 s per 4 mm ištekėjimo inde, esant 20 °C
Blizgesys:	1826 HWS 112 Hartwachs-Siegel stumpfmatt
Pliūpsnio temperatūra:	> 21 °C
Tiekimo forma:	baltos skardos pakuotė 5 ir 20 l
Spalva:	bespalvis
Tankis:	0,88 g/cm ³ , esant 20 °C

Produkto savybės

Dengiamas kaip viršutinis lakas gerai pasiskirsto, mažai blizga. Susidariusi lako plėvelė atspari rankų kremams.

Atitinka DIN 68 861, 1 dalies, apkrovos grupės 1B keliamus reikalavimus. Kaip gruntas lakas greitai džiūna, gerai šlifuojamas ir labai gražiai paryškina medienos struktūrą.

Perdirbimas

Purškiant. Mediena turi būti gerai nušlifluota, ant jos neturi būti šlifavimo dulkių, riebalų ir silikono likučių. Riebią lapuočių ir spygliuočių medieną nuplauti V-890 skiedikliu. Pašalinti sakus. Leistina spygliuočių medienos drėgmė turi neviršyti 15%, o lapuočių - 12%. Medžiaga tinkama naudojimui. Pradarytas pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

Siekiant optimalių rezultatų, rekomenduojama dengti dviem sluoksniais.

Liejimui skirtas pistoletas:

- Antgalis 1,6-1,8 mm
- Oro slėgis 2-3 bar

Beoris lakavimo prietaisas:

- Antgalis 0,23-0,28
- Medžiagos spaudimas 60-80 bar

Mišraus oro lakavimo prietaisas:

- Antgalis 0,23-0,28
- Medžiagos spaudimas 60-80 bar
- Oro slėgis 0,5-1,5 bar

Nurodymai

Pakuojant nulakuotas medines detales, naudoti orui laidžias medžiagas. Spalvą ir tinkamumą su pagrindu geriausiai nustatyti iš bandomojo ploto.

HWS-112-Hartwachs-Siegel negali būti naudojamas šalia to paties purškimo stendo, kur yra apdorojami NC lakai ar lakiniai beicai. Savaiminio užsidegimo pavojus (profesinės sąjungos potvarkis 23 § 12). HWS-112-Hartwachs-Siegel sutepti drabužiai (ar pvz., skudurai, darbo apranga) gali savaime užsidegti, todėl juos būtina nedelsiant sudėti į ugniai atsparią atliekų tarą ir utilizuoti.

Darbo įrankiai, valymas

Suspausto oro ar Airless (beorė) purškimo įranga, liejimo mašinos. Darbo įrankių valymas V-890 skiedikliu. Valymo likučius utilizuoti laikantis nurodymų.

Sąnaudos / padengimo kiekis

Apie 60-80 ml/m² darbo operacijai.

Džiūvimas

Nelimpa dulkės – maždaug po 60 min.

Išdžiūna, galima šlifuoti ir lakuoti – maždaug po 6 val.

Tarpinis šlifavimas atliekamas popieriumi, kurio grūdėtumas 240-280.

Krauti galima maždaug po nakties džiūvimo.

Praktinės vertės pateiktos, esant 20°C/65% patalpos temperatūrai ir realiai tyviai oro drėgmei.

Džiūvimas gali užtrukti ilgiau dėl medžiagos pertekliaus, didelės oro drėgmės ar dėl žemesnės temperatūros.

Sandėliavimas:

Uždarose originaliose pakuotėse sausai ir vėsiai mažiausiai 12 mėn.

LOJ kiekis:

Es ribinė vertė produktui (Kat.A/i): 500 g/l (2010). Šio produkto sudėtyje maks. 499 g/l LOJ.

Saugos duomenys:

Produkto sudėtyje yra:

Naftos, prisotintos vandeniliu.

Pavojaus nurodymai:

Degus.

Kenksmingas sveikatai: prarijus gali pakenkti plaučiams.

Saugos patarimai:

Saugoti vaikams neprieinamose vietose.

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Laikyti atokiai nuo užsidegimo šaltinių – nerūkyti.

Neįkvėpti garų/aerolio.

Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose.

Prarijus nekelti vėmimo. Iškart kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba šią etiketę.

Sudėtyje yra Kobaltoktoat'o ir 2 Butanonoksim'o. Gali sukelti alergines reakcijas.

Produkto kodas: Ö 60

Utilizavimas:

Produkto likučius pašalinti pagal reikalavimus. Tuščias pakuotes priduoti antriniam perdirbimui.

Ekologija:

Nepilti į grintą, žemę. Pavojingumo vandeniui klasė 1.

Charakteristika:

GefStoff: Xn, kenkia sveikatai

GGVSE/ADR: 3 III klasė
UN 1993

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

Išėjus šiam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

