



**Techninis aprašymas**  
**Artikulo Nr. 1965-67**

## PUR CL-240/30- Colorlack

Didelės pigmentacijos, dviejų komponentų poliuretaninių lakų sistema, funkcionalių akrilo dervų pagrindu.

### Panaudojimo sritys

Vertingų medienos konstrukcijų lakavimui, pvz., stalai, sėdimieji baldai, baldai parduotuvėms, virtuvės ir vonios baldai.

### Produkto duomenys

Klampumas:	50 s 4 mm esant 20 ° C
Blizgumas:	pusiau matinis
Pliūpsnio temperatūra:	< 21 ° C
Tiekimo forma:	balta skardinė 1 l; 5 l; 10 l; 20 l
Atspalviai:	1965 PUR CL-240/30-RAL 9010 Reinweiss (gryna balta) 1967 PUR CL-240/30-weiss (balta) 1955 PUR CL-240/30-lasierend (skaidri) 1996 PUR CL-240/30-Sonderton, I kategorija (spec. atspalviai: balta, juoda, balti atspalviai) 1997 PUR CL-240/30-Sonderton, II kategorija (spec. atspalviai: mėlyna, žalia, ruda) 1998 PUR CL-240/30-Sonderton, III kategorija (spec. atspalviai: geltona, oranžinė, raudona, violetinė)

### Produkto savybės

PUR CL-240/30-Colorlack išsiskiria geromis išsiliejimo savybėmis, gera būkle ant vertikalių paviršių, labai geromis dengimo savybėmis, ypač kietas ir atsparus įbrėžimams. Lakas atsparus vandeniui, karštam vandeniui, jo garams, cheminei bei mechaninei apkrovai. PUR CL-240/30-Colorlack atitinka chemines aprovas pagal DIN 68861 – 1 B.

### Panaudojimas/ apdirbimas

Purkši arba lieti. Medis turi būt nuvalytas, švarus, be dulkių, riebalų ar silikono likučių. Riebaluotą lapuočių ar spygliuočių mediena nuvalyti su skiedikliu V-890. Nuvalyti sakus. Leistina medienos drėgmė 8-12%. Reliatyvi oro drėgmė 50-65%. Objekto ir patalpos temperatūra 15-25 ° C. Izoliuotos MDF plokštės ir masyvi mediena užpildoma su PUR PF-230-Pigmentfuller.

Lakas paruoštas naudojimui. PUR CL-240/30-Colorlack maišyti su PUR H-280-Harter kietikliu santykiu 10 : 1 (lakas : kietiklis).

Darbo nuoseklumas su kietikliu. Sunaudojimo laikas – viena darbo diena. Normaliam paviršiui išgauti mes rekomenduojame du PUR CL-240/30-Color sluoksnius.

Užlakavimas skaidriu laku nėra būtinas.

Piltuvėlo srovės pistoletu:

- antgalio dydis 1,8 mm
- oro spaudimas 2-3 bar

Airless (beoris) lakavimas:

- antgalio dydis 0,23-0,28 mm
- oro spaudimas 80-120 bar

Airmix (mišraus oro) lakavimas:

- antgalio dydis 0,23-0,28 mm
- medžiagos spaudimas 80-100 bar
- oro spaudimas 1,2-2,0 bar

## Nurodymai

Lakuojant didelius plotus, naudoti ne mažesnę kaip 50° purškimo kampą ir stebėti, kad lakas tolygiai pasiskirstytų.

Prieš naudojimą laką ir kietiklį kruopščiai išmaišyti. 2K-PUR-lakai kietėja tik esant mažiausiai 18 °C temperatūrai. Po dažymo mažiausiai dvi dienas reikia palaikyti šią temperatūrą.

2K-PUR paviršius prieš tolimesnį apdirbimą visada gerai nušlifuoti ir nuvalyti tam, kad išgautumėte neprikaištingą rezultatą.

Pradarytą kietiklio tarą gerai uždaryti. Kietiklis reaguoja su oro drėgme. Alergiškiems ir sergantiems astma žmonėms nerekomenduojama dirbti su šiuo produktu.

Pakuojant nulakuotą medieną naudoti orui pralaidžias pakavimo medžiagas. Atliekant bandomuosius dažymus galima patikrinti spalvų suderinamumą bei sukibimą su paviršiumi.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

## Darbo įrankiai ir jų valymas

Spaudiminio oro arba airless (beoriai) purškimo įrankiai, liejimo mašinos. Darbo įrankiai valomi su V-890 skiedikliu. Valymo likučius pašalinti atitinkamai pašalinti.

## Išėiga

100-120 ml/m<sup>2</sup> kiekvienam sluoksniui

## Džiuvimas

Nelimpa dulkės po 30-40 min. Sausa, antras sluoksnis po maždaug 2 val.

Antras sluoksnis gali būti dažomas be tarpinio šlifavimo.

Nulakuotas dalis, išdžiūvusias per naktį, galima sudėlioti į krūvas.

Patalpos temperatūra 20°, reliatyvi oro drėgmė 65 %.

Žemesnė temperatūra bei didesnė oro drėgmė prailgina džiuvimą.

## Skiedimas

Maximum 10 % su V-890 skiedikliu.

## Sandėliavimas

Uždaroje originalioje pakuotėje, sausai, vėsiai ir neminusinėje temperatūroje galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

## Saugos duomenys

### Saugumo nurodymai:

Lengvai užsiliepsnoja. Dėl pakartotinio kontakto su oda, ji gali suskeldėti ar įtrūkti. Garai gali sukelti mieguistumą ir apsvaigimą.

### Patarimai saugumui:

Laikyti atokiau nuo degių vietų, nerūkyti.

Garų/aerolio neįkvėpti.

Vengti sąlyčio su oda.

Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose.

Sudėtyje turi methyl-metharylato.

Gali sukelti alerginę reakciją.

## Utilizacija

Produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Ištuštintas pakuotės atiduoti antriniam perdirbimui.

## Ekologija

Neleisti nutekėti į gruntinius vandenis, kanalizaciją ar dirvožemį. WGK 1

## Ženklinimas

GefStoffV	F	(lengvai užsiliepsnojantis)
GGVS/ADR:	3 III klasė	UN 1263

