

Techninis aprašymas Art. Nr. 1969

PUR EL-241/30- Granitlack

Labai pigmentuotas 2 komponentų poliuretano lakas funkcionalios akrilato dervos pagrindu su struktūriniu efektu.

Naudojimo sritys

Vertikalių aukštos kokybės medinių konstrukcijų (pvz.: stalai, sėdimieji ir gulimieji baldai, virtuvių ir vonių įranga) lakavimui.

Produkto savybės

PUR EL-241/30-Granitlack gerai ir tvirtai pasiskirsto vertikaliame paviršiuje, pasižymi labai geromis padengimo savybėmis, ekstremaliu kietumu ir atsparumu įbrėžimams. Lakas atsparus vandens garams, vandeniui, net ir karštam; atsparus cheminėms ir mechaninėms apkrovoms. PUR EL-241/30-Granitlack atitinka DIN 68 861 apkrovų grupės 1 B reikalavimus.

Perdirbimas

Purškimas arba liejimas. Pagrindas turi būti gerai nušlifluotas, ant jo neturi būti šlifavimo dulkių, riebalų ir silikono.

Riebią lapuočių ar spygliuočių medieną nuplauti V-890-Verdünner (skiedikliu). Pašalinti dervos likučius. Leistina spygliuočių medienos drėgmė negali viršyti 15 %, o lapuočių – 12 %. Izoliuotos MDF plokštės ir masyvios medienos konstrukcijos užpildomos PUR PF-230-Pigmentfüller (užpildu). Po tarpinio šlifavimo galima dengti PURE L-241/30-Granitlack. Jį galima dengti tiesiai ant nušlifluotos gruntavimo folijos. Lakas paruoš-

Duomenys apie produktą

Klumpumas:	apie 40 s 4 mm tekėjimas esant 20°C
Blizgesys:	matinis (siekiant išgauti kitokį blizgesį, reikia lakuoti su PURS L-210 arba PURS L-212).
Pliūpsnio temperatūra:	< 21 °C
Tiekimo forma:	1 kg ir 5 kg balto metalo pakuotė
Spalva:	kolekcija

tas naudojimui. PUR EL-241/30-Granitlack maišyti su PUR H-280-Härter (kietikliu) santykiu 10:1 (lakas: kietiklis). Naudojant kietiklį, reakcija trunka vieną darbo dieną. Lakuoti skaidriu laku dažniausiai nebereikia.

likučius utilizuoti laikantis reikalavimų.

Išėiga

Apie 120 g/m² per vieną darbo operaciją.

Nurodymai

Lakuojant didesnes detales, purškimo kampas turi būti ne mažesnis kaip 50°. Atkreipti dėmesį į tolygų lakavimą. Priklausomai nuo naudoto purškimo prietaiso ir padengimo metodo lako efektas gali būti skirtingas. Pakuojant ką tik nulakuotas medines detales naudoti orui pralaidžias medžiagas. Spalva ir sukibimas su paviršiumi nustatomi iš bandomojo ploto. Naudojant beorę įrangą nuimti filtrus.

Džiūvimas

Dulkės nelimpa jau po 30-40 min. Galimas užlakuoti jau po maždaug 2 val.

Antrą darbo operaciją galima atlikti be tarpinio šlifavimo. Nulakuotos detalės po nakties džiūvimo gali būti kraunamos į krūvas. Geriausiai išdžiūna, esant kambario temperatūrai +20°C/65% santykinei oro drėgmei. Žemesnė temperatūra ir aukštesnė oro drėgmė prailgina džiūvimo laiką.

Darbo įrankiai, valymas

Suspausto oro arba beorė (Airless) purškimo įranga, liejimo mašinos. Darbo įrankius valyti V-890-Verdünner (skiedikliu). Valymo

Skiedimas

Max. 10 % su V-890-Verdünnung (skiedikliu).

Sandėliavimas

Uždaroje originalioje pakuotėje sausiai ir vėusiai mažiausiai 12 mėn.

Saugos duomenys

Pavojaus nurodymai: degus, dirgina akis. Pakartotinas prisilietimas gali sudirginti odą. Garai gali sukelti mieguistumą ir svaigulį.

Saugos patarimai:

Laikyti atokiai nuo užsidegimo šaltinių – nerūkyti.

Neįkvėpti garų/aerozolių.

Vengti sąlyčio oda.

Dirbant dėvėti apsaugines pirštines ir akinius/veido apsaugą.

Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose.

Sudėtyje yra metyl-metarkilato. Gali sukelti alergiją.

Utilizacija

Produkto likučiai turi būti utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Ištuštintas pakuotes taip pat utilizuoti.

Ekologija

Produktas negali patekti į vandenį, nuotėkas ar gruntą. WGK (pavojingumo vandeniui klasė) 1

Apibūdinimas

GefStoffV (pavojingos medžiagos):

Xi dirginantis;

F lengvai degus

GGVS/ADR: 3 klasė, II

UN 1263

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

