

Techninis aprašymas
Art.nr. 2222

Leimbinderschutz

Laikina klijuotų konstrukcijų apsauga

Naudojimo sritys

Mediniams paviršiams viduje ir išorėje, tinka naudoti tiek pramoniniam, tiek ir namudiniam verslui, pvz., inžinerinėj statyboj, klijuotoms konstrukcijoms ir t.t.

Produkto savybės

Aidol Leimbinderschutz saugo medieną nuo drėgmės ir purvo. Produktas vandens pagrindu neturi atsparių medžiagų nuo kenksmingų grybų ir parazitų. Aidol Leimbinderschutz yra:

- Natūraliai atrodo;
- Greitai džiūna;
- Lengvai perdirbama;
- Švelnus kvapas;
- Po išdžiūvimo bekvapis

Perdirbimas

Dažant arba purškiant. Aidol Leimbinderschutz yra jau paruoštas naudojimui, nereikia skiesti. Produktas jautrus šalčiams; perdirbimo temperatūra: 5-30°C. Pradėtas pakuotes gerai uždaryti ir produktą kiek įmanoma greičiau sunaudoti.

Nurodymai

Išdžiūvus lakui ir dažams priemonė gali būti naudojama dekoratyvi-

Produkto savybės

Tankis:	1,01 g/cm ³ , esant 20°C
Klampumas:	10+-1 s per 4 mm dozatorių, esant +20°C
Tiekimo forma:	20 l bakas, 1000 l konteineris
Spalva:	2222 bespalvė, 2223 specialios spalvos

niam apdirbimui. Medieną išorėje reikia vėliausiai po 2-3 savaičių padengti specialia danga.

Darbo prietaisai, valymas

Plauti vandeniu ir plovikliais. Atliekas pašalinti.

Išėiga

40-50ml/m² vienam kartui.

Džiūvimas

Apdirbtą medieną galima po maždaug 30min šlifuoti. Praktinė vertė esant 20°C temperatūrai ir 65% santykinei oro drėgmei.

Sandėliavimas

Uždarytose originaliose pakuotėse sausai ir saugant nuo šalčio mažiausiai 1 metus.

LOJ kiekis

ES-ribinė produkto vertė (Kat. Af): 150 g/l (2007)/130 g/l (2010)]. Šio produkto sudėtyje yra daugiausiai 50 g/l LOJ.

Saugos duomenys

Perdirbant ir sandėliuojant laikytis įprastinių saugos nurodymų.

Utilizacija

Produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Ištuštintas pakuotes priduoti antriniam perdirbimui.

Ekologija

Negali patekti į vandens telkinius ir gruntą. Pavojaus vandeniui klasė 1.

Apibūdinimas

GefStoffV (pavojingų medžiagų potvarkis): -/
GGVSE/ADR: -/

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

