

## Techninis aprašymas Art. Nr. 2234-48

# Aidol Langzeit-Lasur

10 skirtingų atspalvių ir bespalvė medium-solid glazūra, kurios sudėtyje yra tirpiklių.

### Produkto savybės

Aidol Langzeit-Lasur yra medienos padengimui skirta glazūra be biocidų alkidinių dervų pagrindu, kurią galima dengti tiek viduje, tiek ir išorėje. Ši glazūra reguliuoja drėgmę, yra atspari vandeniui, šviesai ir klimatinių sąlygų poveikiui, nenusilupa. Patikrinta pagal DIN EN 71-3 „Nustatytų elementų migracijos žaisluose sauga“.

### Panaudojimo sritys

Dekoratyviam spygliuočių ir lapuočių medienos apdorojimui, pvz., medinių perdangų, medinio lentelių interjero, sodo baldų, langų, durų ir kt. medinių detalių padengimui. Taip pat tinka spalviniam pagrindinių tvirtinimui naudojamų medinių detalių apdorojimui, kurios impregnuotos apsauginėmis medienos priemonėmis pagal DIN 68 800, 3 dalį.

### Apdorojimas

Dažant arba voleliu. Ant medienos negali būti dulkių, riebalų, nešvarumų ir vaško likučių. Leistina spygliuočių medienos drėgmė negali viršyti 15 %, lapuočių – 12 %. Dervuotą medieną prieš tai reikia nuplauti skiedikliu V 101. Nesilaikančius senus dažus pašalinti. Tvirtai besilaikančius dažus pašlifuoti. Spygliuočių medieną ir kitą medieną, kurią apninka pelė-

### Duomenys apie produktą

Tankis:	apie 0,92 g/cm <sup>3</sup> , esant +20 °C
Klumpumas:	apie 17 sek. per 4 mm skersmens dozatorių, esant +20 °C
Rišiklis:	alkidinės dervos
Pigmentavimas:	atsparūs šviesai skaidrūs pigmentai
Kvapas:	panašus į tirpiklių, išdžiūvus tampa bekvapė
Pliūpsnio temperatūra:	apie 63 °C
Tiekimo forma:	0,75; 2,5 l; 5 l ir 30 l baltos skardos pakuotė
Spalvos:	2234 sidabro pilkumo, 2235 balta, 2236 hemlock, 2237 kiti atspalviai ( <b>mažiausias kiekis 5 l</b> ), 2238 struktūrinio ažuolo, 2239 šviesaus ažuolo, 2240 bespalvė, 2242 riešutmedžio, 2243 juodmedžio, 2244 teak, 2245 eglės žalumo, 2246 pušies, 2248 palisandro.

sis, išorėje reikia gruntuoti apsauginėmis medienos priemonėmis. Aidol Langzeit-Lasur dengti minkštu teptuku pluoštų kryptimi. Geriausias dekoratyvus rezultatas pasiekiamas tada, kai apdorotas plotas maždaug po 15 min. dar kartą apdorojamas išspausčiu teptuku. Aidol Langzeit-Lasur dengti mažiausiai du kartus. Su kiekvienu sluoksniu spalva patamsėja ir paryšėja blizgesys. Rekomenduojama dengti bandomuosius plotus. Ant skersai pjautos medienos, siekiant apsaugoti ją nuo vandens, atitinkamos spalvos Aidol Langzeit-Lasur dengti daugiau kartų. Langus būtina dengti 3 kartus.

Visas spalvas galima maišyti tarpusavyje. Pakuotės turinį prieš naudojimą reikia gerai suplakti arba išmaišyti, tai galioja ir perdirbimo metu. Panaudojus, pakuotę sandariai uždaryti.

### Nurodymai

Aidol Langzeit-Lasur yra paruošta naudojimui, nereaguoja su metalu ir stiklu. Išdžiūvusi neturi įtakos plastikinėms ir bituminėms medžiagoms. Išorinių plotų, kuriuos tiesiogiai veikia klimatinių sąlygų poveikis, neužtenka apdoroti vien tik bespalve, balta ar hemlock glazūra.

### Darbo įrankiai/valymas

Darbo įrankius iš karto panaudojus valyti skiedikliu V 101. Valymo likučius utilizuoti, laikantis reikalavimų.

### Išėiga

1 sluoksnis: apie 100 ml/m<sup>2</sup>  
2 sluoksnis: apie 60 ml/m<sup>2</sup>

### Džiūvimas

Apie 12 val., esant + 20 °C ir 65 % santykinei oro drėgmei.  
Esant žemesnei temperatūrai ir didesnei oro drėgmei, džiūvimas gali sulėtėti.

### Skiedimas

Esant reikalui, skiedikliu V 101.

### Sandėliavimas

Uždaroje originalioje pakuotėse sausai ir vėsiai mažiausiai 2 metus.

### Saugumo reikalavimai

Saugos patarimai: Neįkvėpti garų/aerolių. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Vengti sąlyčio su oda. Prarijus iš karto kreiptis į gydytoją ir parodyti jam pakuotę arba etiketę.

Produkto sudėtyje yra 2 Butanonoxim ir Kobaltoktoat. Gali sąlygoti alergines reakcijas.

**Produkto kodas:** M-KH 03

### Utilizacija

Produkto likučiai turi būti utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Ištuštintas pakuotes priduoti antriniam perdirbimui.

### Ekologija

Produktas negali patekti į vandenį, nuotėkas ar gruntą.  
WGK (Pavojingumo vandeniui klasė) 2

### Apibūdinimas

GefStoffV: -/  
GGVS/ADR: -/

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

