



Techninis aprašymas Artikulo Nr. 2330

Rofalin Acryl

Apsauginiai dažai akrilato pagrindu.
Skirti medienai ir kitiems paviršiams išorėje.

Panaudojimo sritys

Viduje ir lauke. Senam ir naujam medžiui. Seno, anksčiau dažyto paviršiaus remontui.

Taip pat gali būti dažoma ant tinko, mūro, betono, nusidėvėjusio pluoštinio cemento, cinkuotų lietvamzdžių, cinkuotos skardos ir daugelio kitų pagrindų.

Naudojant ant kėdžių, suolų ir pan. ant viršaus reikia dengti apsauginį sluoksnį.

Produkto duomenys

Tankis:

apie 1,15 g/cm³ - 1,24 g/cm³

Klumpumas (20°C):

esant 20 °C temperatūrai

Kvapavimas:

apie 2700 mPa s, esant 20 °C

Tiekama pakuotė:

silpnas, tipinis

balti metaliniai indai po
0,75 l, 2,5 l, 5 l, 10 l ir 20 l

Atspalviai:

2330 balta

2332 pilka

2334 tamsiai ruda

2336 juoda

2343 spec. spalvos

Produkto savybės

Rofalin Acryl yra ekologiški apsauginiai dažai gryno akrilato pagrindu su šviesiai atspalviais pigmentais. Tinka medienos ir kitiems pagrindams.

Rofalin Acryl lengva perdirbti, dažai paviršių apsaugo daugelį metų, juose yra mažai tirpiklių. Net ir ekstremaliomis sąlygomis šie dažai ilgai išlieka elastingi ir nenusilupa, atsparūs stipriam lietaui, šviesai, kitiems atmosferos poveikiams, greitai džūna, be kvapo, matiniai, atsparūs šveitimo priemonėms pagal DIN 53778, pasižymi labai geromis padengimo savybėmis.



Apdorojimas

Paprastai dažoma du kartus neatskiestais dažais. Galima dažyti voleliu arba purkšti beoriu purkštuvu. Jei pagrindas labai absorbuoja dažus, pirmą kartą dažant, atskiesti dažus 10% vandens. Jei mediena yra lauke, reikia gruntuoti medienos apsaugine priemone (pvz. Aidol Grund/Bläuesperre). Siekiant išvengti sudėtinių spalvinių medienos medžiagų išsiskyrimo ant paviršiaus, prieš naudojant baltą ar kitus šviesius dažų atspalvius, paviršių reikia 2 kartus padengti Aidol Isoliergrund.

Metalas

Aliuminis:

Paviršius turi būti švarus, be alyvos ir riebalų, nušlifluotas (valyti su V 101).
Gruntavimas: Rofalin Acryl
Baigiamasis dažymas: Rofalin Acryl.

Cinkas (cinkuota skarda):

Pirmas sluoksnis:
Paviršius turi būti švarus, be aliejaus ir riebalų. Dažyti du kartus neatskiestu Rofalin Acryl.

Pluoštinis cementas

Po 6 mėnesių atmosferos poveikio nuvalyti paviršių šepetėliu.
Gruntavimas: Funcosil Grundierung SV
Antras dažymas: Rofalin Acryl.
Baigiamasis dažymas: Rofalin Acryl

Fachverkinė konstrukcija

Naujas ir senas medines lauko konstrukcijas prieš dažymą apdoroti su Aidol Grund/Bläuesperre arba Imprägniergrund GN pagal DIN 68800-3.
Kalkių skiedinio ar tinko paviršių nuvalyti ir padengti su Funcosil Tiefengrund.
Gruntavimas: Rofalin acryl;
Antras dažymas: Rofalin Acryl;
Baigiamasis dažymas: Rofalin Acryl

Mediena

Apkalimams, medinėms konstrukcijoms, skiedrų fasadams, fachverku ir t.t.
Pirmas dažymas:
Imprägniergrund GN (tik lauke).
Antras dažymas:
Rofalin Acryl, prieš įstatant konstrukcijas.
Baigiamasis dažymas:
Rofalin Acryl.

Siekiant išvengti sudėtinių spalvinių medienos medžiagų išsiskyrimo į paviršių, prieš naudojant baltą ar kitus šviesius atspalvius, paviršių reikia 2 kartus padengti su Aidol Isoliergrund.
Remonto darbai:
Paviršių nuvalyti, pašalinti silpnai besilaikančius seno sluoksnio likučius, išsikišusias medines

detales išorėje nugruntuoti su Aidol Imprägniergrund GN.
Gruntavimas: Rofalin Acryl.
Baigiamasis dažymas:
Rofalin Acryl.

Tinkas išorėje / viduje

Tinkas išorėje:
Ore išdžiūvęs hidraulinis tinkas, kalkinis cementas ir cementinis tinkas, skiedinio grupė Ib, II ir III:
Pirmas dažymas ant naujo tinko:
Gruntavimas su Funcosil Imprägniergrund.
Gruntavimas:
Rofalin Acryl, atskiestu iki 10% vandeniu.
Baigiamasis dažymas:
Rofalin Acryl neatskiestu.

Pirmas dažymas ant seno tinko:
paviršių nuvalyti, trupantį tinką padengti su Funcosil Tiefengrund.
Gruntavimas:
Rofalin Acryl atskiestu iki 10% vandeniu.
Baigiamasis dažymas:
Rofalin Acryl neatskiestu.

Remonto darbai:
Ant senų dispersinių dažų, sintetinio tinko, aliejinių dažų ir lako dažų. Dažytą paviršių nuvalyti, pašalinti senas atplaišas, pataisyti ištrupėjusio tinko vietas, nusidėvėjusius paviršius padengti su Funcosil Tiefengrund.
Gruntavimas:
Rofalin Acryl, atskiestu iki 10% vandeniu.
Baigiamasis dažymas:
Rofalin Acryl neatskiestu.

Vidaus tinkas:
Mūras, kalkių skiedinio tinkas.
Gruntavimas:
Rofalin Acryl, atskiestu iki 10% vandeniu.
Baigiamasis dažymas:
Rofalin Acryl neatskiestu.

Remonto darbai:
Paviršių nuvalyti. Klizinius dažus nuplauti, nugruntuoti su Funcosil Tiefengrund pvz., Relö Tiefengrund W.
Gruntavimas:
Rofalin Acryl, atskiestu iki 10% vandeniu.
Baigiamasis dažymas:
Rofalin Acryl neatskiestu.

Gipsinis tinkas

Gruntavimas:
Funcosil Tiefengrund arba Relö Tiefengrund W.
Antras dažymas: Rofalin Acryl.
Baigiamasis dažymas:
Rofalin Acryl.

Tapetai

Šiurkštūs pluoštai ir pan.:
vienas - du sluoksniai Rofalin Acryl.
Paviršiaus struktūra tolygiai išryškinama.

Mūras viduje

Kalkakmenis viduje:
Pirmas dažymas: pagrindą nuvalyti, pašalinti atpleišėjusias vietas, dažyti ant sauso paviršiaus.
1 tarpinis sluoksnis: Funcosil Silikat Grundierung D.
1 gruntavimas: Rofalin Acryl, iki 5% atskiestu vandeniu.
Baigiamasis dažymas: Rofalin Acryl neatskiestu.

Remonto darbai:
Paviršių nuvalyti ir pašalinti atpleišėjusias vietas.
Gruntavimas: Rofalin Acryl iki 10 % atskiestu vandeniu.
Baigiamasis dažymas: Rofalin Acryl neatskiestu.

Alternatyva:
Jeigu pirminis sluoksnis pakankamai tvirtas, užtenka sluoksnio Rofalin Acryl, nepraskiesto.

Plytos viduje:
Pirmas dažymas: pagrindas turi būti švarus, sausas, neturi būti išblukimų.
Gruntavimas: Funcosil Imprägniergrund.
Tarpinis dažymas:
Rofalin Acryl, neatskiestu.
Baigiamasis dažymas:
Rofalin Acryl, neatskiestu.

Remonto darbai: paviršių nuvalyti, pašalinti atpleišėjusias vietas.
1 – 2 kartus dažyti Rofalin Acryl, neatskiestu.

Naudojimo nurodymai

Tik išdžiūvus atsiranda spalvos tonas pagal pavyzdį. Po ½ val. būna pradžiūvęs. Gerai išdžiūsta po 2 savaitių. Lauko medieną galima šlapinti anksčiausiai tik po 4 val. (gali nusiplauti). Nedirbti, jei objekto temperatūra žemiau +5° C, arba stipriai šviečia saulė.

Darbo įrankių valymas

Paprastai su vandeniu.

Teikimo sąlygos, išėiga, sandėliavimas

Teikimo forma:

baltos skardos tara 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l ir 20 l.

Išėiga:

priklausomai nuo paviršiaus 0,08-0,2 l/m².

Sandėliavimas:

uždaroje originalioje pakuotėse vėsiai ir saugant nuo šalčio mažiausiai 12 mėn.

Sudėtis

Akrilatai, TiO₂, geležies oksidai, silikatai, testinis benzinas, glikoliai, konservavimo priemonė, vanduo.

LOJ kiekis

ES ribinė produkto vertė (Kat.A/c): 75 g/l (2007), 40 g/l (2010). Šio produkto sudėtyje daugiausia yra 35 g/l LOJ.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Neįkvėpti purškiamo produkto dalelių. Perdirbimo metu ir po jo rūpintis geru vėdinimu. Patekus į akis ar ant odos, iš karto rūpestingai nuplauti vandeniu.

Negali pateikti į kanalizaciją, vandens telkinius ar gruntą.

Antriniam perdirbimui priduoti tik gerai ištuštintas pakuotes. Skystus medžiagos likučius priduoti senų lakų surinkimo punktuose.

Ženklimas

Pavojingumo vandeniui klasė: 1

VbF: -/-

GGVS/ADR: -/-

Produkto kodas

M-DF02

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaus gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

