



Techninis aprašymas  
Artikulo Nr. 2350

# Aidol Allzweck-Lasur

Skaidrūs dažai (lazūra) medienai grynų akrilatų pagrindu.

## Panaudojimo sritys

Visiems mediniams paviršiams vidaus ir išorės darbams, ypač tinka išorės apdailai, mediniams namams, stogų perdangoms ir t.t. Tinka ir tropinei medienai, tačiau kai kurios medienos rūšys prieš dažant turi būti nuplautos nitroskiedikliu.

**Aidol Allzwecklasur atspalviai:**  
bespalvis, cūga ir baltas naudojami tik vidaus darbams, t.y. nenaudojami medienai, tiesiogiai veikiami gamtinių veiksnių, pvz., stogo perdangoms.

## Produkto duomenys

Tankis:

apie 1,02 g/cm<sup>3</sup>  
esant 20°C temp.

Rišiklis:

akrilatinė dispersija  
švelnus

Kvapas.:

balta metalinė tara po  
0,75 l, 2,5 l, 5 l, ir 20 l

Tiekama pakuotė:

2350 tikas

Atspalviai:

2354 palisandras

2359 bespalvis\*

2351 riešutmedis

2355 kaštonas

2360 balta\*

2352 raudonmedis

2356 žalia eglė

2361 šviesus ąžuolas

2357 juodmedis

2358 švediška raudona

2363 itališka pušis

2367 cūga\*

(\*žiūrėti panaudojimo sritis)



## Produkto savybės

Aidol Allzwecklasur yra skaidrūs dažai vandens pagrindu, turintys puikias ilgalaikes apsaugines ir elastines savybes.

Į Aidol Allzwecklasur sudėtį įeina mikronizuoti, skaidrūs geležies oksido pigmentai, kurie suteikia optimalią medienos apsaugą nuo ultravioletinių saulės spindulių. Tai produktas, turintis aukštas hidrofobines savybes, reguliuoja drėgmės kiekį medienoje.

Netgi esant ekstremalioms gamtinėms sąlygoms, produktas neatsišerpetoja nuo paviršiaus. Dėl savo ypatingos receptūros Aidol Allzwecklasur yra įvertintas ekologiškai švirių medžiagų ženklu "Žydrasis angelas". Patikrintas pagal DIN EN 71-3, tinka žaislų dažymui. Įrodyta, kad produktas gali būti naudojamas ir bitininkystės srityje.

**Panaudojimas/ apdirbimas**

Mediena išorėje, kurią būtina apsaugoti nuo mėlynavimo, puvinio, medieną ardančių vabzdžių. Prieš dažymą paviršius turi būti apdorotas priemone medienos apsaugai.

Mediena viduje gali būti dažoma be grunto.

Lestina medienos drėgmė: spygliuočių medienai maks. 15 %, lapuočiams maks. 12 %. Medienos paviršius turi būti švarus ir sausas. Senus ir atsišerpetojusius dažų sluoksnius būtina pašalinti. Aidol Allzwecklasur gerai išmaišoma ir intensyviai tepama minkštu teptuku pagal briauną (audinio kryptimi). Kai paviršius nudžiūna, tepti antrą sluoksnį. Restauruojant, paviršius lengvai pašlifuojamas, nuvalomas ir dažomas 1-2 kartus. Dažant ažuolą, medienos sudėtinėms dalims sureagavus su vandenyje tirpiomis dispersinėmis lazūromis, gali atsirasti pajuodavimų. Rekomenduojama atlikti bandymą ant mažo paviršiaus ploto.

**Nurodymai**

Lauke esantys nudažyti paviršiai mažiausiai 4 val. turi būti apsaugoti nuo lietaus. Nenaudoti dažų žemesnėje negu +5°C temperatūroje ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.

**Darbo įrankiai ir jų valymas**

Teptukus nedelsiant po naudojimo valyti vandeniu ir plovimo priemonėmis.

Valymo likučius utilizuoti pagal nurodymus.

**Išėiga**

Apie 80 ml/m<sup>2</sup> kiekvienam sluoksniui, duomenys galioja neskiestai medžiagai.

**Džiūvimas**

Apie 1/2 val., esant 20°C ir 65% oro drėgmei. Esant žemesnei temperatūrai ir aukštesnei oro drėgmei, džiūvimo laikas ilgėja.

Aidol Allzwecklasur džiūsta greitai, tačiau kol lazūros sluoksnis visiškai išdžiūsta, praeina, priklausomai nuo temperatūros, apie 2-3 savaitės.

**Skiedimas**

Jei būtina, skiedžiama vandeniu 5-10 %.

**Sandėliavimas**

Uždaroje originalioje taroje, sausoje ir ne minusinės temperatūros patalpoje apie 1 metus.

**Sudėtis**

Akrolatinė dispersija, geležies oksidas, titano dioksidas, glikolis, vanduo, konservavimo priemonė.

**LOJ (VOC)-kiekis**

ES-riba produktui (Kat.A/d): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Produkto sudėtyje yra ne daugiau kaip 30 g/l LOJ (lakuojų organinių junginių).

**Saugumo reikalavimai/  
Utilizavimas**

Saugoti nuo vaikų. Vengti įkvėpti garus. Po naudojimo gerai išvėdinti patalpą. Patekus į akis ar ant odos nedelsiant gerai nuplauti vandeniu.

Neleisti medžiagai nutekėti į atvirus vandenį, kanalizaciją ir ant dirvožemio.

Tik tuščią tarą atiduoti perdirbimui.

Skystus medžiagos likučius atiduoti perdirbti į specialias lako perdirbimo vietas.

**Žymėjimas**

WGK:	1
(Pavojingumo vandeniui klasė)	
GGVS/ADR:	-/-

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

