

Techninis aprašymas
Art. Nr. 2379

PU-Holzverfestigung

Medienos sutvirtintojas poliuretano pagrindu

Naudojimo sritys

Grybo ir vabzdžių užpultos medienos sutvirtinimui viduje ir išorėje. Padengus šia priemone sustabdomas žalingų grybų ir vabzdžių dauginimasis, taip pat užkertamas kelias naujų kenkėjų atsiradimui. Skirta taip pat apsaugai nuo MDF-, HDF-plokščių drėgmės.

Produkto savybės

Remmers PU-Holzverfestigung sustiprina medieną, kuri pažeista grybų ir vabzdžių. Labai gerai įsigeria, dėl to gerai apsaugo. Taip pat tinka MDF, HDF ir t.t. gruntavimui, apsaugant nuo drėgmės.

Perdirbimas

Remmers PU-Holzverfestigung jau paruoštas naudoti, neskiedžiamas dažant. Naudoti tiek tiek medžiagos, kiek mediena sugeria. Vengti drėgnų plotų, lašų susidarymo ant medienos. Priklausomai nuo to, kiek mediena sugeria, galima naudoti PU-Holzverfestigung ir daugiau sluoksnių, bet tik tada, kol medžiaga dar nesukietėjus. Išdžiūvus PU Holzverfestigung, ant viršaus dengiami tos pačios priemonės kiti sluoksniai neturi jokios reikšmės, t.y., kai medžiaga jau išdžiūna, mediena apsaugota maksimaliai.

Duomenys apie produktą

Tankis:	apie 1,12 g/cm ³ esant +20 °C
Klumpumas:	apie 16 s viename DIN 4 Auslaufbecher
Kvapas:	yra
Pliūpsnio temperatūra:	apie 65 °C
Tiekimas:	baltos skardos indai 0,75 l ir 2,5 l
Spalva:	rusva

Po apdorojimo PU Holzverfestigung galima naudoti lakus ir dažus. Prieš dažant rekomenduojama spalvą ir patvarumą išbandyti ant bandomojo ploto.

Darbo priemonės, valymas

Darbo priemonės valyti jiems dar neapdžiūvus V 101 skiedikliu arba nitro skiedikliu.

Išėiga

Sunaudojama priklausomai nuo paviršiaus sugebėjimo sugerti. Sug4rimo laispsnis patikrinamas ant bandomojo ploto.

Džiūvimas

4-6 val., esant +20 °C ir 65 % santykinei oro drėgmei. Džiūvimo laikas priklauso nuo oro drėgmės, temperatūros, taip pat medienos rūšies ir drėgmės. Visiškai išdžiūna tik po 7 dienų.

Sandėliavimas

Laikyti uždirtuose, neatdarytuose originaliuose induose šaltai ir sausai apie 6 mėn.

Perdirbimo sąlygos

5 - 30 °C. Pagal Tramex CME leidžiama maksimali pagrindo drėgmė 5%.

Saugos duomenys

Pavojus:

Kenkia sveikatai įkvėpus. Dirgina akis, kvėpavimo organus ir odą.

Įkvėpus ar prilietus oda galimas jautrumo padidėjimas.

Kenkia vandens gyvūnijai.

Pavojus sveikatai: prarijus gali sukelti plaučių uždegimą.

Apsauga:

Saugoti nuo vaikų.

Neįkvėpti garų/aerolio.

Vengti sąlyčio su oda.

Dirbant naudoti apsauginę aprangą, pirštines ir akinius/veido apsaugą.

Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose.

Vengti patekimo į apkinką. Skaityti specialius nurodymus, saugos duomenų aprašymus. Prarijus nesukelti vėmimo. Tuo pat iškviešti gydytoją ir parodyti produktą, kuris pakenkė.

Utilizavimas

Produkto likučius pašalinti pagal atitinkamus reikalavimus. Tuščias pakuotes priduoti perdirbimui.

Perdirbimas

Dangos norimą kiekį dėti ant pagrindo. Laukti apie 3 min., kol susidarys plėvelė.

Ekologija

Neleisti patekti į vandenį, grintą.

Pavojingumo vandeniui klasė 2.

Nurodymai

VbF: A III
GefStoffV: Xn kenkia sveikatai
GGVSE/ADR: -/-

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

2379-PU Holzverfestigung

