

Techninis aprašymas
Art. Nr. 2387

PU-Holzersatzmasse Set

Tirpiklių neturintys dervos komponentai ir specialiai išdžiovintos drožlės medienos pakeitimui

Naudojimo sritys

Skirta spygliuočių ir lapuočių medienai, pvz., fachverkui, rąstams...

Produkto savybės

Remmers PU-Holzersatzmasse mažai sveria ir gerai praleidžia vandens garus. Todėl tinka vietoj medienos fachverkinėms konstrukcijoms. Pažeista vabzdžių ir grybo mediena sustiprinama jos nepašalinus. Komponentai taip praleidžia vandens garus, kad nesusidaro drėgmės koncentracija. Remmers PU-Holzersatzmasse Set susideda iš dervos komponentų, specialiai džiovintų drožlių (reakcinių komponentų), aliejaus folijos ir techninio aprašymo. Išdžiūvus PU-Holzersatzmasse dengiama dažais arba laku.

Perdirbimas

Medienos paruošimas:
Pažeista mediena prieš apdorojimą nuvaloma, išsiurbiamos dulkės. Ypač tinka naudoti istoriškai vertingai medienai išsaugoti.
Reakciniai komponentai:
Reakcijos komponentai – tai specialiai išdžiovintos drožlės.
Medienos užpildymas:
Atkurti pažeistos medienos dalies formą ir apvynioti aliejiniu popierumi, kad forma nesukibtų. Tuščia

Duomenys apie produktą

Remmers PU-Holzersatzmasse	
Tankis:	apie 0,7 g/cm ³
Maišymas:	2 masės dalys Remmers PU Holzersatzmasse, dervos (art. Nr. 2386), 1 masės dalis drožlių
Tiekimas:	1,5 kg sintetinis kibiras
Spalva:	natūrali, šviesi
Išdžiūvusio produkto patikrintos savybės:	
Atsparumas spaudimui:	apie 18N/mm ² * pagal DIN52185
Atsparumas lenkimui:	apie 15N/mm ² * pagal DIN 52186
Vandens garų pralaidumas (SD vertė):	0,13 pagal DIN 52615
E-modulis:	apie 4000 N/mm ²

*Vidutinė vertė pagal įvairius stipriai pažeistos grybais ir vabzdžiais medienos bandymus.

Remmers PU-Holzersatzmasse, derva (art. Nr. 2386)

Tankis :	apie 1,13 pagal DIN 53217
Kvapas:	švelnus, aromatinis
Pliūpsnio temperatūra:	193 °C pagal DIN 51758
Tiekimas:	2,5 ir 5 kg kibirai

vieta užpildoma PU-Holzersatzmasse, kuri prieš tai sumaišoma santykiu 2:1. Esant didesniai kiekiui (>3 kg) formą reikia papildomai pritvirtinti, kad būtų atsparesnė spaudimui. Po 24 val. formą galima pašalinti. Visiškas išdžiūvimas po 7 dienų.

Stipriai pažeistą medieną dar reikia sustiprinti dervos komponentais Remmers PU-Holzersatzmasse, Harz (art. Nr. 2386). Derva sustiprina medieną ir pagerina atsparumą spaudimui. Leidžiama santykinė medienos drėgmė 18 %.

Darbo priemonės, valymas

2387-PU Holzersatzmasse Set

Mentelė, maišyklė, injekciniai prietaisai.

Prietaisus valyti jiems neapdžiūvus Remmers skiedikliu V 101 arba nitroskiedikliu. Prietaisams apdžiūvus, jų išvalyti neįmanoma.

Nurodymai

Perdirbant negali būti jokios papildomos drėgmės. Saugoti produktą nuo drėgmės.

Išėiga

1 litras atitinka 0,7 kg (svorio dalys PU Holzersatzmasse, derva plius 1 svorio dalis drožlių). Sunaudojama priklausomai nuo medienos pažeidimo.

Perdirbimo laikas

Pruoštą PU Holzersatzmasse mišinį, dervą+reakcijos komponentus reikia naudoti per 10 min., nes po tiek laiko vyksta reakcija. Praktinė vertė esant 20 °C – 1 kg. Aukštesnė temperatūra ir mažesni kiekiai sutrumpina džiūvimo laiką. Žemesnė temperatūra džiūvimo laiką pailgina.

Sandėliavimas

Laikyti originaliuose induose uždarytus ir nemaišytus, šaltai ir sausai 6 mėnesius.

Pavojus

Remmers PU-Holzersatzmasse, Harz, Art nr. 2386 yra pavojingi sveikatai įkvėpus.

Dirgina akis, kvėpavimo organus ir odą.

Padidėjęs jautrumas įkvėpus ar prilietus oda.

Apsauga:

Saugoti nuo vaikų.

Neįkvėpti garų/aerolio.

Patekus į akis tuoj pat nuplauti vandeniu, esant reikalui konsultuotis su daktaru.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

Dirbant naudoti atitinkamą apsauginę aprangą, pirštines, akinius/veido apsaugą.

Prarijus tuoj pat iškviešti gydytoją, nurodyt produktą, kuris pakenkė.

Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose.

Sudėtyje turi Isocyanate. Žiūrėti gamintojo nurodymus.

Utilizavimas

Produkto likučius pašalinti pagal atitinkamus reikalavimus. Tuščias pakuotes priduoti perdirbimui.

Ekologija

Neleisti patekti į vandenį, grintą.

Pavojingumo vandeniui klasė 2.

Dervos ir drožlių pavojingumo vandeniui klasė 0.

Nurodymai

GefStoffV: Xn kenkia sveikatai

GGVSE/ADR: -/-