

Techninis aprašymas  
 Artikulo Nr. 2390-91

# Aidol Treppen- & Parkettlack

Vieno komponento aukštos kokybės lakas vandens pagrindu.

## Panaudojimo sritys

Spygliuočių ir lapuočių medienai viduje, pvz., grindims, laiptams ir kitoms medinėms vidaus patalpų detalėms apdoroti.

## Produkto savybės

Aidol Treppen- & Parkettlack pasižymi tolygiu užpildymu ir pasiskirstymu. Produktas bekvapis, jį paprasta perdirbti. Mediena apsaugoma tvirtu apsauginiu sluoksniu.

## Panaudojimas/ apdirbimas

Teptuku arba voleliu. Mediena turi būti sausa, švari, ant jos neturi būti riebalų ir vaško likučių. Riebaluotą ar dervuotą medieną nuplauti skiedikliu V 101. Senus dažus nušlifuoti ir rūpestingai nuvalyti. Prieš naudojimą gerai išmaišyti. Medžiaga dengiama minkštu akriliniu teptuku arba voleliu pluoštų kryptimi. Gruntavimui Aidol Treppen- & Parkettlack 5-10 % praskiesti vandeniu.

Galiausiai padengti 2 – 3 praskiestos medžiagos sluoksnius. Tarpinis šlifavimas 220-240 grūdėtumo popieriumi.

Atspalvis ir tinkamumas pagrindui nustatomas iš bandomojo ploto, tai ypač aktualu, apdorojant garintą buką ir drožlių medieną. Negalima perdirbti, jei temperatūra žemesnei + 15 ° C.

## Produkto duomenys

Tankis:	apie 1,02 g/cm <sup>3</sup> , esant +20 °C
Klampumas:	apie 650 mPa s, esant +20 °C
Blizgesys:	2390 šilko blizgesio, 2391 šilko matinis
Kvapas:	charakteringas šiai rūšiai, išdžiūvęs bekvapis
Tiekimo forma:	0,75 ir 2,5 l baltos skardos pakuotė
Spalva:	bespalvis

## Nurodymai

Apdorotus dar drėgnus (bet ne šlapius) plotus nuplauti skaidriu vandeniu ar įprastinėmis priežiūros priemonėmis. Atkreipti dėmesį į priežiūros priemonių gamintojo pateiktus nurodymus. Medžiagą paskirstančios dalys turi būti iš plastiko ar metalo. Lakuoti plotai neatsparūs PVC.

## Darbo įrankiai ir jų valymas

Akrilinis teptukas, vandeninio lako volelis.

Darbo įrankius iš karto panaudojus plauti vandeniu ar skalavimo priemone.

Valymo likučius utilizuoti, laikantis saugumo reikalavimų.

## Išėiga

40-60 ml/m<sup>2</sup> 1 sluoksniui.

Esant didelėms apkrovoms, turi būti padengti mažiausiai 3 sluoksniai.

## Džiūvimas

Nelimpa dulks: apie 1 val.

Galima liesti: apie 2 val.

Galima apdoroti toliau: apie 4 val.

Tinkamas pilnam naudojimui po 7 dienų. Praktinės vertės pateiktos, esant + 20° C ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Esant žemesnei temperatūrai ir didesnei oro drėgmei, džiūvimas sulėtėja.

## Skiedimas

Esant reikalui, vandeniu (5-10 %).

## Skiedimas

Uždarose originaliose pakuotėse sausai ir saugant nuo šalčio mažiausiai 1 metus.

## Sudėtis

Kopolimerinė dispersija, testinis benzinas, glikolis, vanduo.

## Saugumo nurodymai

Laikyti vaikams neprieinamose vietose. Neįkvėpti purškimo rūko. Perdirbimo metu ir po jo rūpintis rūpestingu vėdinimu.

Patekus į akis ar ant odos, iš karto rūpestingai nuplauti vandeniu.

Negali pateikti į kanalizaciją, vandens telkinius ar gruntą. Antriniam perdirbimu priduoti tik rūpestingai ištuštintas pakuotes.

Skystus medžiagos likučius priduoti senų lakų surinkimo punktuose.

**Produkto kodas:** M-KH 01

## Žymėjimas

WGK (pavojingumo vandeniui

klasė): 1

GefStoffV: -/-

GGVS/ADR: -/-

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

