

Techninis aprašymas  
Artikulo numeris 2480

## Induline GW-202 WF

Baltas gruntas vandens pagrindu, pasižymintis gromis dengimo savybėmis, nelipnus

### Panaudojimo sritys

Eglinių, pušinių, meranti, hemlock panelių padengimui. Dengiant kitas medienos rūšis, reikia gruntuoti du kartus.

### Duomenys apie produktą

Tankis:	1,33 g/m <sup>3</sup> , esant +20 °C
Klumpumas:	20-25 s 4 mm ištekėjimo indelyje, esant +20 °C
Kvapas:	charakteringas
Tiekimo forma:	baltos skardos pakuotė 20 l plastikinė statinė 120 l
Spalva:	balta

### Produkto savybės

Vandeniui skiedžiamas gruntas, pasižymintis didele padengimo jėga, su nedideliu polinkiu į lipnumą.

### Perdirbimas

Vakumato metodu. Induline GW 202 WF tiekimo momentu yra paruoštas naudojimui. Ant pagrindo negali būti riebalų, augmenijos, nešvarumų ir dulkių. Induline GW 202 WF gerai išmaišyti, taip pat ir darbo metu bei po darbinių pertraukėlių. Darbo temperatūra +15 °C iki +30 °C (Medinio paviršiaus temperatūra).

### Nurodymai

Medienos drėgmė, prieš dengiant kitą dangą, negali būti žemesnė nei 10% ir didesnė nei 15%. Išorėje turi būti padengti atitinkami tarpinis ir baigiamasis sluoksniai.

### Darbo prietaisai, valymas

Teptukas, Airless purškimo prietaisas, vakumatas. Darbo prietaisus iš karto panaudojus plauti vandeniui. Valymo likučius utilizuoti laikantis atitinkamų nurodymų.

### Išėiga/padengimo kiekis

100-125 ml/m<sup>2</sup> darbo operacijai.

### Džiūvimas

Apie 1 val. Praktinės vertės galioja, esant 20 °C temperatūrai ir 65% reliatyviai oro drėgmei. Žemesnė temperatūra ir didesnė oro drėgmė gali iš esmės prailginti džiūvimą.

Pagreitintas džiovinimas džiovinimo kameroje, esant +30°C: apie 30 min.

### Sandėliavimas

Uždaroje originalioje pakuotėje sausai ir saugant nuo šalčio mažiausiai 12 mėn.

### VOC kiekis

ES ribinė vertė produktui (Kat.A/d): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Šio produkto sudėtyje yra maks. 30 g/l VOC.

### Saugos duomenys

Perdirbant ir sandėliuojant laikytis įprastų saugos nurodymų.

Produkto kodas: M-GP01

### Utilizacija

Produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Ištuštintas pakuotes priduoti antriniam perdirbimui.

### Ekologija

Negali patekti į vandens telkinius, nuotekas ar gruntą. Pavojingumo vandeniui klasė: 1

### Apibūdinimas

VbF: -/  
GefStoffV (Pavojingų medžiagų potvarkis): -/  
GGVS/ADR: -/

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštinio patvirtinimo iš gamyklos gamintojos. Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

Išėjus šiam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.