

## Techninis aprašymas Art.nr. 2491

# Induline GW-201

Baltas gruntas vandens pagrindu, pasižymintis izoliuojančiomis savybėmis.

### Naudojimo sritys

Masyvių ir nemasyvių medinių detalių iš pušies, eglės, Meranti, Hemlock, Pine, pvz., langų ir išorinių durų gruntavimui išorėje. Dengiant ant kitų medienos rūšių, rekomenduojama gruntuoti du kartus arba padengti Induline ZW 400 tarpiniu sluoksniu.

### Produkto savybės

Vandeniui skiedžiamas gruntas, pasižymintis labai geromis padengimo ir pasiskirstymo savybėmis, izoliuoja sudėtinės medienos medžiagas. Induline GW-201 konservuotas prieš mikrobiologinį plėvelės pažeidimą (pelėsį ir kt.).

### Perdirbimas

Dažymas, impregnavimas (nardinimas), liejimas (srovės metodas); purškimas tik uždaruose įrenginiuose. Ant pagrindo neturi būti riebalų, vaško, nešvarumų ir dulkių likučių. Induline GW-201 gerai išmaišyti, taip pat ir perdirbimo metu bei po darbo pertraukėlių. Perdirbimo temperatūra 15 – 30 °C (oro ir medienos paviršiaus temperatūra). Atidarytas pakuotes reikia gerai uždaryti ir kiek įmanoma greičiau sunaudoti. Išdžiūvus dangai, paviršių galima dengti dengiamaisiais lakais. Specialius dangos pasiūlymus langams ir išorinėms durims žiūrėkite internetiniame puslapyje [www.remmers.de](http://www.remmers.de).

### Duomenys apie produktą

Tankis:	apie 1,22 g/cm <sup>3</sup> , esant 20 °C
Klumpumas:	15-18 s per 4 mm dozatorių, esant 20 °C
Konservavimo priemonė:	0,3% 3-Jod-2-propinylbutylcarbamato charakteringas
Kvapas	
Tiekimo forma:	5 L, 20 L baltos skardos pakuotė, 120 L plastikinė statinė
Spalva:	balta

### Išėiga

80-120 ml/m<sup>2</sup> vienam sluoksniui.

### Džiūvimas

Apie 4 val. Praktinė vertė esant 20 °C ir 65 % santykinei oro drėgmei. Žemesnėje temperatūroje ir esant didesnei oro drėgmei džiūvimas ilgesnis. Išdžiūna greičiau džiūvimo kameroje, esant 30 °C: apie 45 min.

### Skiedimas

Naudojant nardinimo arba liejimo būdu skiedžiama vandeniui 12-13 s 4mm inde.

### Sandėliavimas

Originaliose pakuotėse sausai ir saugant nuo šalčio mažiausiai 1 metus.

### Nurodymai

Leidžiama medienos drėgmė max. 15 % spygliuočiams ir 12 % lapuo-

čių medienai. Jeigu mediena sudėtyje turi daug komponentų, reikia GW-201 išbandyti ant bandomojo ploto, kad būtų aišku, ar reikia du kartus nardinti, lieti arba purkšti. Nenaudoti produkto, jei yra medienos sąlytis su maistu ar pašarais.

### Darbo įrankiai, valymas

Teptukas, nardinimo indas, liejimo įranga, Vacuumat. Prietaisus iškart panaudojus plauti vandeniui. Likučius pagal nurodymus pašalinti.

### LOJ-kiekis

ES LOJ ribinė produkto vertė (Kat.A/d): 50 g/l (2007), 30 g/l (2010). Ribinė LOJ vertė produkte neviršija 30 g/l.

### Saugumo duomenys

Perdirbant ir sandėliuojant laikytis įprastų saugos reikalavimų. Produkto kodas: M-GP01

### Utilizacija

Produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Ištuštintas pakuotes priduoti antriniam perdirbimui.

### Ekologija

Negali patekti į vandens telkinius, nuotėkas ar gruntą. Pavojingumo vandeniui klasė: 2

### Charakteristika

GefStoffV (Pavojingų medžiagų potvarkis): -/-  
GGVSE/ADR: -/-

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

