

Techninis aprašymas
Artikulo Nr. 3201-07, 3275-79

Induline GW-360

Skaidrus, apsauginis gruntas vandens pagrindu.

Panaudojimo sritys

Skirta masyvios ir nemasyvios lauko medienos padengimui, pvz., langams, lauko durims, klojiniams, lentų apkalimams ir t.t.; mediena: eglė, pušis, raudonmedis, ažuolas, hemlock, itališka pušis. Dėl naudojimo ant kitos rūšies medienos, kreiptis į atstovus.

Produkto savybės

Vandens emulsijos gruntas, skirtas naudoti prieš padengiant lazūra ar dažais. Induline GW-360 apsaugo paviršių nuo pažeidimų (pelėsio ir kt.). Induline GW-360 turi labai gerą išeigą ant stipriai sugeriančių paviršių, greitai džiūna, puikiai sukimba su pagrindu, gerai užpildo poras.

Apdirbimas

Naudojama tepant teptuku, nardinimo būdu, vakuumu, purškiant tik uždaruose įrenginiuose. Paviršius turi būti švarus, be riebalų, vaško, nešvarumų, dulkių. Induline GW-360 yra pilnai paruoštas naudojimui. Reikia gerai išmaišyti, netgi darbo eigoje ar po pertraukų. Apdirbimo metu temperatūra turi būti 15-30 °C (oro ir medienos paviršiaus). Atidarytą pakuotę sandariai uždaryti, bet nepalikti ilgam stovėti, kaip galima greičiau sunaudoti. Gruntui išdžiūvus galima dengti lazūra ar dažais. Dėl patarimų, kaip padengti specifinių medienos rūšių paviršių, kreiptis į mūsų atstovus www.remmers.lt.

Produkto duomenys

Tankis:	apie 1,01 g/cm ³ , esant 20 °C
Klumpumas:	apie 11 s per 4 mm dozatorių, esant +20°C
Rišiklis:	speciali derva
Konservavimo priemonė:	0,3 % 3-Jod-2 propinilbutilkarbamatas
Kvapas:	švelnus
Tiekimo forma:	5 l, 20 l baltos skardos indas 120 l plastikinė statinė
Spalvos:	3201 farblos (bespalvis) 3203 kiefer (pušis) 3204 teak (tikas) 3206 afromosia 3207 wenge 3275 hemlock 3276 eiche (ažuolas) 3277 nussbaum (riešutas) 3278 palisander (palisanderis) 3279 afzelia 3202 kitos spalvos

Išėiga

80-120 ml/m² vienam sluoksniui, priklausomai nuo naudojimo būdo, medienos rūšies ir paviršiaus.

Džiūvimas

Apie 2,5 val., esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei. Džiūvimo spartinimas, esant 30 °C temp. trunka 45 min. Esant žemesnei temperatūrai arba didesnei drėgmei, džiūvimo laikas prailgėja.

Sandėliavima

Uždaroje originalioje pakuotėje, laikant sausiai ir ne minusinėje temperatūroje, gali stovėti mažiau-siai metus.

Nurodymai

Leistina didžiausia drėgmė spygliuočiams 15 %, lapuočiams – 12 %. Ant ažuolo medienos dėl sudedamųjų medienos medžiagų, naudojant vandeniu skiedžiamą purškimo sistemą, gali atsirasti tamsių potėpių. Bandomieji dažymai rekomenduojami ir kitoms medienos rūšims. Medienos, kuri tiesiogiai liečiasi su maisto produktais ar pašarais, negalima dengti su Induline GW-360. Pretenzijas dėl specialių atspalvių neatitikimo priimame tik tada, kai prieš atliekant darbus visame objekte, prieš tai buvo atlikti dažymai bandomajame plote, o po neatitikimų buvo informuota mūsų atstovybė.

Darbo priemonės ir jų valymas

Teptukai, nardinimo vonelės, vaku-
umai, purškimo įrenginiai.
Darbo prietaisai valomi iškart po
naudojimo vandeniu arba valymo
priemonėmis.
Valymo likučius utilizuoti, laikantis
atitinkamos tvarkos.

Saugos duomenys

Sandėliuojant ir apdirbant laikytis
įprastinių saugos nurodymų.
Teiraukitės saugos duomenų lapo.
Produkto kodas: M-GP01

LOJ kiekis

ES-ribinė vertė produktui (Kat.A/e):
130g/l (2010).
Šiame produkte yra ne daugiau kaip
50 g/l LOJ.

Utilizacija

Produkto likučius utilizuoti pagal
galiojančius potvarkius.
Tuščias pakuotes atiduoti antri-
niam perdirbimui.

Ekologija

Negali patekti į vandens telkinius,
gruntą ar vandentiekį.
Pavojingumo vandeniui klasė 1.

Nurodymai

ADR: -/-

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais
gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais
duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant,
techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.
Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja
raštinio patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.
Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji
netenka savo galios.

