

Techninis aprašymas
Art. Nr. 3260

Induline Schnellspachtel

1K glaistas dispersijos pagrindu, be tirpiklių

Naudojimo sritys

Naudojimui paruoštas akrilo glaistas, skirtas porėto paviršiaus ir tuštumų išlyginimui. Šiuo glaistu paruošiamas medienos, tinko, betono ir kiti mineraliniai paviršiai lakavimui.

Produkto savybės

Greitai džiuonantis, mažos išeigos, lengvai šlifuojamas, gerai pasiskirstantis, neturintis tirpiklių ir nekenkiantis aplinkai.

Perdirbimas

Tuštumas išvalyti ir produktą dengti lengvu spaudimu japonišku glaistikliu. Didesnes tuštumas maždaug po 3 val. užpildyti dar kartą. Didžiausias sluoksnio storis – apie 1 mm.

Nurodymai

Pateiktos laiko vertės galioja normaliomis klimato sąlygomis 23 °C ir 60% santykinėi oro drėgmei. Išorėje naudoti atitinkamą didesnio atsparumo dangą. Patikrinti nežinomų lako sistemų patvarumą ant bandomojo ploto. Netinka išoriniams paviršiams, kurie jautrūs korozijai.

Darbo įrankiai, valymas

Kieto plastiko ar tauriojo metalo japoniškas glaistiklis.

Duomenys apie produktą

Išvaizda: balta, tvirta pasta
Džiūvimo laikas: apie 30 min.
Šlifuojama / lakuojama: maždaug po 3 val.

Plauti iškart po naudojimo vandeniui.

Tiekimo forma, išeiga, sandėliavimas

Tiekimas:
400g PE tūbelės, vienoje pakuotėje 12 tūbelių.

Išeiga:
Priklauso nuo poreikio.

Sandėliavimas:
Laikyti uždaroje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio apie 2 metus.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Informacija apie produkto saugą transportuojant, sandėliuojant ir utilizuojant bei ekologiją pateikta atitinkamuose saugos duomenų aprašymuose.

Utilizavimas

Produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Ištuštintas pakuotes priduoti antriniam perdirbimui.

Ekologija

Negali patekti į vandens telkinius, kanalizaciją ir gruntą. Pavojaus laipsnis vandeniui lygmuo: 1.

Apibūdinimas

GefStoffV (pavojaus laipsnis medžiagų potvarkis): -/
GGVSE/ADR: -/

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaus gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.