

Techninis aprašymas
Art.nr. 3360-3375

Induline GW 300

Skaidrus gruntas vandens pagrindu.

Naudojimo sritys

Savo matmenis išlaikančių ir neišlaikančių medinių detalių iš pušies, eglės, Meranti, ažuolo, Hemlock, Oregon-Pine, pvz., langų, išorinių durų, perdangų, apdailos ir pan., gruntavimui išorėje. Norint dengti ant kitų medienos rūšių, reikia papildomo užklauso.

Produkto savybės

Vandenyje emulguojamas gruntas, dengiamas prieš tolesnes dangas – glazūras ir dengiamuosius lakus. Induline GW-300 konservuotas prieš mikrobiologinį plėvelės pažeidimą (pelėsį ir kt.).

Perdirbimas

Dažymas, impregnavimas (nardinimas), liejimas (srovės metodas); vakumatas, purškimas tik uždaruose įrenginiuose. Ant pagrindo neturi būti riebalų, vaško, nešvarumų ir dulkių likučių. Induline GW-300 yra paruoštas naudojimui. Induline GW-300 gerai išmaišyti, tiek perdirbimo metu, tiek ir po darbo pertraukėlių. Perdirbimo temperatūra 15 – 30 °C (oro ir medienos paviršiaus temperatūra). Atidarytas pakuotes reikia gerai uždaryti ir kiek įmanoma greičiau sunaudoti. Išdžiūvus dangai, paviršių galima dengti glazūromis ar dengiamaisiais lakais. Apdorojant langus ir išorines duris, papildomo

Produkto savybės

Tankis:	apie 1,01 g/cm ³ , esant 20 °C
Klumpumas:	apie 11 s per 4 mm dozatorių, esant 20 °C)
Rišiklis:	specialios dervos
Konservavimo priemonė:	0,3% 3-Jod-2-propinylbutylcarbamate
Kvapas	švelnus
Tiekimo forma:	5 L, 20 L baltos skardos pakuotė, 120 L plastikinė statinė
Spalvos:	3360 bespalvė, 3361 hemlock, 3362 pušies, 3363 ažuolo, 3364 afroromosia, 3365 tiko 3366 mahagoni, 3367 riešutmedžio, 3368 palisandro, 3371 afzelia, 3372 auksinio meranti, 3375 kiti atspalviai (minimalus kiekis – 5 L).

mos informacijos apie dangas, rekomenduojamas tam tikroms medienos rūšims, galite rasti per paieškos sistemą interneto puslapyje www.remmers.de.

uždarose originaliose pakuotėse sausai ir saugant nuo šalčio mažiausiai 1 metus.

Išėiga

80-120 ml/m² darbo operacijai.

Džiūvimas

Apie 2,5 val. Praktinės vertės pateiktos, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % reliatyviai oro drėgmei. Pagreitintas džiūvimas, esant 30°C, apie 45 min. Žemesnė temperatūra ir didesnė oro drėgmė gali iš esmės prailginti džiūvimą.

Sandėliavimas

Nurodymai

Leistina medienos drėgmė, dengiant kitą sluoksnį, maksimali gali būti: spygliuočių 15 %, lapuočių 12 %. Ažuolo medienoje, medienos sudėtinėms medžiagos sureagavus su vandeniu skiedžiamais dažais, gali atsirasti patamsėjimų. Todėl rekomenduojama iš pradžių perdirbti bandomuosius plotus, tai aktualu ir kitoms medienos rūšims. Medienos, kuri tiesiogiai kontaktuos su maisto produktais ar pašarais, Induline GW-300 apdoroti negalima. Pretenzijos dėl spec.

atspalvių bus pripažįstamos tik tokiu atveju, jeigu prieš objekto dengimą buvo apdorotas bandomasis plotas, ir mes pripažinome galimą esamų trūkumų ištaisymą. Apdorojus visą plotą, pretenzijos dėl trūkumų nebus pripažįstamos.

Darbo prietaisai, valymas

Teptukas, impregnavimo vonia, liejimo įrenginiai, purškimo įrenginiai. Darbo prietaisus iš karto panaudojus plauti vandeniu ir valymo priemonėmis. Valymo likučius utilizuoti laikantis atitinkamų nurodymų.

VOC kiekis

ES ribinė vertė produktui (Kat.A/d): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Šio produkto sudėtyje yra maks. 50 g/l VOC.

Saugos duomenys

Perdirbant ir sandėliuojant laikytis įprastų saugos reikalavimų.

Produkto kodas: M-GP01

Utilizacija

Produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Ištuštintas pakuotes priduoti antriniam perdirbimui.

Ekologija

Negali patekti į vandens telkinius, nuotėkas ar gruntą. Pavojingumo vandeniui klasė: 1

Apibūdinimas

GefStoffV (Pavojingų medžiagų potvarkis): -/-
GGVSE/ADR: -/-

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

