

Techninis aprašymas  
Art.nr. 3397-98

## Induline GW-210

Vandeningas plonasluoksnis medienos lakas nuo mėlynijimo, naudojamas išorėje

### Naudojimo sritys

Apsauginė medžiaga nuo mėlynijimo Induline GW-210 naudojama ant įvairios, neturinčios kontakto su žeme medienos lauke. Dengiamos nemasyvios medienos dalys išorėje, pvz., apkalimai, tvoros, vartai, pergolės, pavėsinės, pastogės ir t.t.

### Produkto savybės

- Plonasluoksnis dengiamasis lakas, vandens emulsijos pagrindu.
- Saugo medieną nuo UV spindulių.
- Apsaugo nuo mėlynijimo.
- Netrupinėja ir nesilupa.

### Produkto savybės

Skysta medienos apsaugos priemonė. Registravimo nr.: N-22687

### Perdirbimas

Dažymas, impregnavimas (nardinimas), liejimas (srovės metodas), vakuumatas; purkšti tik su uždara įranga. Pagrindas turi būti be riebalų, vaško, purvo ir dulkių. Induline GW-210 paruoštas naudojimui ir naudojamas neskiedžiant. Induline GW-210 gerai išmaišyti ir dengti mažiausiai dviem sluoksniais. Ant rą sluoksnį dengti po 2-3 val. Esant didesnei apkrovai rekomenduojama dengti trečią sluoksnį. Palikus džiūti per naktį, reikalingas tarpinis šlifavimas. Perdirbimo temperatūra

### Duomenys apie produktą

Riškilis:	akrilato / alkido sistema
Tiekimo forma:	20 l baltos skardos pakuotės 120 l plastikinė statinė 1000 l konteineris
Spalva:	3397 balta 3398 kitos spalvos

15-30 °C (oro ir medienos paviršiaus temperatūra). Pradėtus indus gerai uždaryti ir kiek įmanoma greičiau produktą sunaudoti.

### Nurodymai

Maksimali leidžiama spygliuočių medienos drėgmė – 15 %, lapuočių – 12 %. Dengiant ažuolo medieną vandeningais produktais dėl jos tam tikrų savybių gali atsirasti tamsios dėmės. Išbandyti medžiagą rekomenduojama ir ant kitos medienos rūšies nedidelio ploto. Medienos apsaugos priemonė sudėtyje turi biocidinių medžiagų, kurios padeda apsaugoti nuo kenkėjų. Todėl ši medžiaga naudojama tik pagal reikalavimus ir tik tam skirtose vietose. Netikslingas šios medžiagos naudojimas gali paakenkti sveikatai ir aplinkai. Mediena, turinti sąlytį su maisto produktais ar pašarais, negali būti dengiama šiuo produktu. Medžiagos ir jos likučių nepilti į nutekamuosius vandenį, žemę arba kanalizaciją. Spalvų neatitikimų pretenzijas priimsime tik tada, kai bus pateiktas pavyzdys prieš padengiant visą

plotą. Skundų, pateiktų po viso objekto padengimo, deja, nepripažinsime.

### Darbo prietaisai, valymas

Teptukas, impregnavimo vonia, liejimo įrenginiai, vakuumatas, purškimo įranga. Darbo prietaisus iš karto panaudojus plauti vandeniu ir plovikliais. Valymo likučius utilizuoti laikantis atitinkamų nurodymų.

### Išėiga

80 -120 ml/m<sup>2</sup> vienai darbinei operacijai. Apsauga nuo mėlynijimo veikia dengiant m<sup>2</sup> su 160-200 ml produkto.

### Džiūvimas

Apie 4 val. Praktinės vertės galioja, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei. Žemesnė temperatūra ir didesnė oro drėgmė pailgina džiūvimo laiką.

### Skiedimas

Jei reikia, klampumą galima reguliuoti, įpilant vandens: 12 s 6 mm

ištekėjimo indelyje, esant 20 °C temperatūrai.

### Veikliosios medžiagos

100 g medžiagos sudėtyje yra 0,6 g 3-Jod-2-propinilbutilkarbamato.

### Sandėliavimas

Uždaroje originalioje pakuotėje sausiai ir saugant nuo šalčio.

### VOC-kiekis

ES ribinė vertė produktui (Kat.A/e): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Šio produkto sudėtyje yra maks. 50 g/l VOC.

### Saugumo duomenys

#### Pavojaus nurodymas:

Kenkia vandens organizmams, vandeniui gali padaryti ilgalaikės žalos.

#### Saugos duomenys:

Vengti patekimo į aplinką. Laikyti tam tikrų nurodymų / skaityti saugos duomenų lapus.

### Utilizacija

Didesnius produkto likučius utilizuoti originaliuose induose pagal galiojančius potvarkius. Visiškai ištuštintas pakuotes priduoti antriam perdirbimui.

Utilizavimo nr.: 03 02 05

### Ekologija

Negali patekti į vandens telkinius, kanalizaciją ir gruntą. Pavojingumo vandeniui lygmuo: 2.

### Charakteristika

GefStoffV (pavojingų medžiagų potvarkis): -/-  
GGVS/ADR: -/-

**Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojant skaityti produkto informaciją.**

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

