



Techninis aprašymas
Artikulo Nr. 3440

Aidol - Isoliergrund

Vandeniui skiedžiamas lakas medienai.

Panaudojimo sritys

Lakas gali būti dengiamas ant spygliuočių arba lapuočių medienos, kuri vėliau bus dažoma baigiamuosiu sluoksniu, pvz. tvoroms, fachverkams, langinėms, langams durims ir t.t. Nelakuoti šviežiai impregnuotos medienos, būtina laikytis trukmių, nurodytų impregnavimui, ir palaukti kol antiseptikas pilnai susigers į medieną.

Produkto savybės

Į lako sudėtį įeina specialios dervos ir pigmentai, kurie užkerta kelią spalvotų bei vandenyje tirpių medienoje esančių medžiagų prasiveržimą į paviršių, į baigiamąjį lako sluoksnį ar dangą.

Aidol Isoliergrund naudojamas kaip elastiškas, dengiantis, drėgmę reguliuojantis bei atsparus atmosferos poveikiui pirminis lako sluoksnis.

Panaudojimas/ apdirbimas

Medžiaga dengiama teptuku. Purvą, riebalus ar senus dažų sluoksnius būtina pašalinti. Medienos paviršių lauke nugruntuoti Aidol Grund arba Aidol Bläuesperre gruntu 1-2 sluoksniais.

Aidol Isoliergrund gerai išmaišyti ir nedelsiant dengti teptuku. Išdžiūvus pirmam sluoksniui (po 4 val.), dengti antrą sluoksnį.

Produkto duomenys

Tankis:	1,25 g/cm ³
Klampumas:	23 +/- 5 sek. AK 6 mm/20 °C
pH vertė:	8-9
Kvapas:	išdžiūvęs bekvapis
Tiekimo forma:	baltos skardos pakuotė 0,75; 2,5 l ir 10 l
Spalva:	balta

Aidol Isoliergrund džiūna greitai, tačiau sekantį lako sluoksnį galima dengti ne anksčiau kaip po 4 val., priklausomai nuo aplinkos temperatūros. Prieš naudojimą būtina gerai išmaišyti. Jei įmanoma, geriau vandeniu neskiesti. Dengiamos medienos drėgnis neturi viršyti 15%. Lako tinkamumą pagrindui geriausiai nustatyti ant nedidelio medienos paviršiaus ploto. Dengiant laką patalpoje, būtina pasirūpinti pakankamu vėdinimu. Spygliuočių mediena lauke turi būti gruntuojama Aidol Grund arba Aidol Bläuesperre gruntu, o laikančios medienos konstrukcijos – Aidol Imprägniergrund gruntu. Esant žemesnei oro temperatūrai bei didesniai oro drėgnumui, lakas džiūsta ilgiau. Nelakuoti medienos, jei oro temperatūra yra žemesnė nei + 5° C.

Darbo įrankiai ir jų valymas

Akrilinis teptukas.
Darbo įrankius valyti nedelsiant po naudojimosi vandeniu ir valymo priemonėmis.
Valymo likučius utilizuoti pagal nurodymus.

Išėja

Apie 140 – 160 ml/m², būtina dengti ne mažiau kaip dviem sluoksniais.

Džiuvimas

Laboratorijoje nustatytos vertės, esant +20° C ir 65% santykiniam oro drėgnumui.

Paviršius nudžiūna po 1 valandos. Galima šlifuoti ne anksčiau kaip po 4 valandų.

Esant žemesnei oro temperatūrai bei didesniai oro drėgnumui, lakas džiūsta ilgiau.

Sudėtis

Akrlatai, TiO₂, BaSO₄, vaitspiritas, natrio fosfatas, vanduo.

Konservantas: metilo izociacolinonas (Methylisothiazolinon).

Sandėliavimas

Uždarose originaliose talpose sausoje ir ne minusinės temperatūros patalpoje iki 2 metų.

Saugos duomenys

Būtina saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti lako aerozolio. Apdorojimo metu bei apdorojus būtina gerai vėdinti patalpas. Patekus lakui į akis arba ant odos, nuplauti vandeniu.

Neleisti nutekėti į vandens telkinius, kanalizaciją ar ant dirvožemio.

Tik tuščia tara gali būti atiduodama perdirbimui. Skystus medžiagos likučius perdirbti tik senų lakų surinktuvėse.

Žymėjimas

WGK: 1 (vietinė klasifikacija)

VbF: -/-

GGVS/ADR: -/-

Utilizacija

Kodas: M-LW 01

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

3440-TM-09-08

