

Techninis aprašymas
Art.nr. 3466

Aidol Induline ZW 504

Vandeniui skiedžiamas bespalvis užpildas,
perdirbamas purškimo metodu.

Naudojimo sritys

Tarpiniams savo matmenis išlaikančių ir neišlaikančių medinių detalių padengimui purškimo metodu. Spygliuočių ir lapuočių medienai viduje ir išorėje, kuri toliau bus apdorojama kitomis dangomis, pvz., langams, durims ir t.t.

Produkto savybės

Aidol Induline ZW-504 reguliuoja drėgmę, pagerina kibimą ir užpildo poras. Apdorojant porėtą medieną Aidol Induline ZW-504 ir po to dengiant kitas dangas, paviršius tampa uždaras ir tolygus.

Perdirbimas

Purškimo metodu ant baltai ar spalvotai gruntuotos medienos. Spygliuočius, ypač pušis ir linkusią grybeliu pasidengti medieną išorėje būtina impregnuoti medienos apsaugos priemonėmis. Perdirbama mediena turi būti švari, ant jos neturi būti riebalų, vaško ir silikono. Leistina medienos drėgmė: spygliuočių maks. 15 % ir lapuočių maks. 12 %.

Airless sistema:

Purkštuko dydis: 0,279mm arba 0,33mm

Medžiagos spaudimas: 70-90bar

Airmix sistema:

Purkštuko dydis: 0,279mm arba 0,33mm

Medžiagos spaudimas: 60-80bar

Produkto savybės

Tankis:	apie 1,03 g/cm ³ , esant +20°C
Klumpumas:	1900m PA s, esant +20°C
Gryna medžiaga:	apie 28%
Kvapas:	švelnus, išdžiūvus – be kvapo
Tiekimo forma:	20 l baltos skardos pakuotės, 120 l plastikinės statinės.
Spalva:	pieno spalvos, po išdžiūvimo-bespalvė

Oro slėgis: 1-2bar

Šios vertės galioja tik neskiestoms medžiagoms.

Geriausių rezultatų galima pasiekti, kai oro ir pagrindo temperatūra yra nuo +15°C iki +20°C. Tinkamumą pagrindui reikia įvertinti iš bandomojo ploto.

Rekomendacijas, kaip padengti specifinę langų ir lauko durų medieną, galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.remmers.de.

Išėiga

Nardinimas/liejimas

Padengimo kiekis: apie 100-150 ml/m²

Storo sluoksnio storis: apie 100-150 μm

Sauso sluoksnio storis: apie 25-35 μm.

Šios vertės galioja neskiestai medžiagai.

Džiūvimas

Nelimpa dulkės: maždaug po 1 val.

Galima šlifuoti: maždaug po 4 val.

Tolesnis apdirbimas: maždaug po 4 val.

Praktinės vertės pateiktos, esant 20 °C ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Dėl žemos temperatūros ir aukštos oro drėgmės gali pailgėti džiūvimo laikas.

Pagreitintas džiovinimas, esant +30 °C: apie 45 min.

Skiedimas

Esant reikalui, galima skiesti vandeniu (maks. iki 5%).

Sandėliavimas

Uždaroje originalioje pakuotėje sausai ir saugant nuo šalčio mažiausiai 1 metus.

Nurodymai

Padengus Aidol Induline ZW-504, prieš dengiant kitą dangą, reikalaujamas tarpinis šlifavimas (150 grūdumo popieriumi). Taip pat būtinas vėdinimas. Sandarinimo prie-

monės turi tikt su dažais ir tik tada naudojamos, kai dažai gerai išdžiūvę. Minkštinimo priemonės naudojamos kartu su dispersiniu laku gali sulipti. Norint to išvengti, reikia naudoti neutralesnes sandarinimo priemones. Kiti nurodymai, kaip naudoti priemonę, pateikti knygelėse nr. 18 „Priemonių naudojimas medinėms sunkioms išorinėms medienos dalims, ypač tinkama langams ir lauko durims“ ir nr. 3 „Nesunkių išorinių medienos dalių apdorojimas“; šie leidiniai išleisti Frankfurt/Main remiantis Vokietijos komiteto įstatymu.

Darbo prietaisai, valymas

Darbo prietaisus iš karto panaudojus valyti vandeniu. Laikantis reikalavimų utilizuoti valymo likučius.

VOC kiekis

EU- ribinė produkto vertė (Kat.A/e): 150g/l (2007) 130g/l (2010). Šis produktas turi daugiau- siai 40g/l VOC

Saugos duomenys

Perdirbant ir sandėliuojant laikytis įprastų saugos reikalavimų. Produkto kodas: M-KH 01

Utilizacija

Produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Ištuštintas pakuotes priduoti antriniam perdirbimui.

Ekologija

Negali patekti į vandens telkinius, kanalizaciją ir gruntą. Pavojingumo vandeniu lygmuo: 1.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

Apibūdinimas

GefStoffV (pavojingų medžiagų potvarkis): -/-
GGVS/ADR: -/-

