

Techninis aprašymas
Artikulo Nr. 3486, 3488-3489

Induline GW-306

Vandeningas skaidrus gruntas apsaugai nuo puvimo ir mėlynijimo.

Panaudojimo sritys

Induline GW-306 apsaugo statiška nepakrautą ir tiesiogiai kontakto su žeme neturinčią medieną išorėje nuo puvimo ir mėlynijimo.

Skirta gruntuoti masyvioms ir nemasyvioms medinėms konstrukcijoms išorėje, pvz., langams, išorinėms durims, laiptams ir kt. iš eglės, pušies, meranti, hemlock, oregon-pinie. Dėl naudojimo ant kitų medienos rūšių klausti pas gamintoją arba pardavėją.

Produkto savybės

Vandeninė emulsinė gruntavimo priemonė su apsauga prieš puvimą ir mėlynijimą, po kurios dengiama lazūra arba dengiamuoju laku.

Bendroje dengimo sistemoje veikia prieš puvimą ir mėlynijimą pagal CEN/TS 839 ir EN 152-1.

- Jokio nemalonaus kvapo
- Praktiška išėiga
- Trumpas džiūvimo laikas
- Puikus sukibimas
- Puikus porų užpildymas
- Balta spalva, izoliuojanti vandenyje tirpstančias medienos sudedamąsias dalis

Panaudojimas/ apdirbimas

Naudojimo būdai: tepti teptuku, mirkyti, nardinti, vakuuminio būdu, purkšti tik uždaruose įrenginiuose. Profesionaliam naudojimui.

Produkto duomenys

Klumpumas:	apie 11 s 4 mm, balti – apie 13 s 4 mm ištekėjimo indelyje, esant 20 °C temperatūrai
Rišamoji medžiaga:	specialios dervos
Kvapas:	švelnus
Tiekimo forma:	balta skardinė 5 l; 20 l plastikinė talpa 120 l
Atspalviai:	3486 balta 3488 bespalvis 3489 specialūs atspalviai (mažiausiai 5 l)

Paviršius turi būti švarus, be riebalų, vaško, purvo ar dulkių likučių. Induline GW-306 yra paruoštas naudojimui. Induline GW 306 gerai išmaišyti, taip pat ir darbo metu arba po darbo pertraukų. Apdirbimo temperatūra 15-30 °C (oro ir medienos paviršiaus temperatūra).

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti ir sunaudoti kaip įmanoma greičiau. Naudoti, jei įmanoma, tik ant nepralaidaus pagrindo; padengtą medieną iki visiško išdžiūvimo palaikyti ant nepralaidaus, tvirto pagrindo, taip bus išvengta medžiagos patekimo į žemę, o nutekėjus ant pagrindo galima bus atitinkamai pašalinti arba vėl panaudoti. Dirbant purškimo būdu, saugoti patekimo į aplinką (žemę, nutekamuosius vandenį, ant augalų).

Po išdžiūvimo galima dengti kitus sluoksnius su lazūra arba dengiamuoju laku.

Neįkvėpti šlifavimo dulkių. Atliekant

šlifavimo darbus, naudoti kvėpavimo apsauginę kaukę (filtras P2).

Patikrinta skaidri sistema:

Gruntas: Induline GW-306

Tarpinis sluoksnis: Induline LW-700

Galutinis sluoksnis: Induline LW-700

Šios dengimo sistemos yra pavyzdinės, dėl kitų dengimo sistemų klausti gamintojų arba pardavėjų.

Nurodymai

Leidžiama medienos drėgmė:

Ne didesnė nei 15 % spygliuočiams ir ne didesnė nei 12 % lapuočiams.

Medienos rūšys, savo sudėtyje turinčios itin didelį kiekį sudedamųjų dalių, dažant vandeniu skiedžiamo-

mis dažymo sistemomis gali sąlygoti patamsėjimus. Tad rekomenduojama atlikti bandomąjį dažymą.

Pretenzijos dėl spec. atspalvių bus pripažįstamos tik tokiu atveju, jei prieš padengiant visą objektą, buvo atlikti dažymai ant bandomojo ploto ir apie atsiradusius defektus iš karto pranešta mūsų atstovybei. Apdorojus visą objekto plotą, pretenzijos nepriimamos.

Medienos apsaugos priemonės savo sudėtyje turi biocidinių veikliųjų medžiagų prieš medienos kenkėjus. Tad jos naudojamos tik pagal vartojimo instrukciją ir tik tam skirtose naudojimo srityse. Pikt-naudžiavimas gali sukelti pavojų sveikatai ir aplinkai. Nenaudoti ant medienos, kuri turi tiesioginį kontaktą su maisto produktais ar pašarais. Naudoti gali tik specialistai. Produkto likučiai negali patekti į aplinką, į gruntinius ar nutekamuosius vandenius.

Apibendrinti nurodymai pateikti „Merkblatt für Umgang mit Holzschutzmitteln“ aprašyme.

Veikliosios medžiagos

0,80 % propiconazolis
0,60 % jodpropinilbutilkarbamatas
100 g medžiagos savo sudėtyje turi 0,8 g propiconazolio ir 0,6 g jodpropinil-butilkarbamato.

Išėiga

80-120 ml/m² vienam sluoksniui.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesniei netenka savo galios.

Džiūvimas

Apie 2,5val., esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinėi oro drėgmei.

Pagreitintas džiūvimas, esant 30 °C temperatūrai, apie 45 min.

Esant žemesnei temperatūrai ir didesnei oro drėgmei džiūvimo laikas gali atitinkamai pailgėti.

Sandėliavimas

Uždaroje originalioje pakuotėje, sausai, vėsiai ir ne minusinėje temperatūroje apie 1 metus.

Po naudojimo indus gerai uždaryti. Sandėliuojant vandeniui pavojingus skysčius, laikytis reikalavimų.

Darbo priemonės ir jų valymas

Teptukai, nardinimo vonelės, mirkymo įrenginiai, purškimo įrenginiai. Darbo prietaisai valomi vandeniu iškart po panaudojimo. Valymo likučius utilizuoti laikantis atitinkamos tvarkos.

LOJ-kiekis

ES-ribinė produkto vertė (Kat.A/e): 130 g/l (2010).

Šio produkto sudėtyje yra ne daugiau kaip 50 g/l LOJ (lakiųjų organinių junginių.)

Saugos duomenys

Pavojaus nurodymai:

Kenksminga vandens organizmams, patekęs į gruntinius vandenius gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį.

Saugumo patarimai:

Neleisti patekti į aplinką. Kiti nurodymai pateikti saugos duomenų lapuose.

Produkto kodas: HSM-LV 10

Pirmosios pagalbos priemonės:

Įkvėpus:

Esant nusiskundimams kreiptis į gydytojus.

Prisilietus prie odos:

Tuoj pat nuplauti vandeniu ir muilu. Esant tolimesniam odos dirginimui kreiptis į gydytojus.

Patekus į akis:

Pramerktas akis ilgai plauti po nutekančiu vandeniu. Esant tolimesniems nusiskundimams, kreiptis į gydytojus.

Prarijus:

Gerai išplauti burną, išgerti daug vandens. Nesukelti vėmimo, tuoi pat

Utilizacija

Produkto likučius originaliose pakuotėse utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Ištuštintas pakuotes atiduoti antriniam perdirimui.

Atliekų kodo Nr.: 03 02 02 chloro organinės medienos apsaugos priemonės.

baua

Reg. -Nr. N-32869.

