

Techninis aprašymas
Art. Nr. 3495

Induline V-Fugenschutz

Tirpiklių neturinti, elastinga, hidrofobizuojanti siūlių sandarinimo priemonė langams ir durims.

Naudojimo sritys

Laikiniai atvirų V siūlių ir atviros skersai pjautos medienos languose ir duryse apsaugai. Greitai džiuona paviršiuje, geras ir lengvas perdirbimas, skaidri išvaizda. Galima dengti visais dažais vandens pagrindu.

Produkto savybės

V siūlių apsaugai nuo drėgmės. Profilaktinei skersai pjautos medienos apsaugai nuo drėgmės.

Perdirbimas

Antgalio viršūnėlę nupjauti skersai, kad anga būtų maks. 2 mm. Viršūnėlę įstatyti į atvirą siūlę ir lengvai spaudžiant purkšti. Medžiagą dengti su trupučiu pertekliaus. Padengtą kiekį išlyginti pirštu arba glaistikliu. Po to dengti galutinį sluoksnį.

Išėiga

Apie 10 ml/m, esant 2 mm V siūlėms.

Sandėliavimas

Laikyti uždaroje originalioje pakuotėje sausiai ir saugant nuo šalčio mažiausiai 2 metus.

Tiekimas

Plastikiniai 250 ml buteliai.

Duomenys apie produktą

Tankis:	apie 1,04 g/cm ³ , esant 20 °C
Riškiliai:	spec. akrilaniniai polimerai
Spalva:	bespalvė
Kietųjų dalelių kiekis:	apie 42 %
Tiekimo forma:	250 ml buteliai

VOC kiekis

Out of Scope

Saugos duomenys

Perdirbant ir sandėliuojant produktą naudoti apsaugines priemones.

Utilizavimas

Produkto likučius pašalinti pagal atitinkamus reikalavimus. Tuščias pakuotes priduoti antriniam perdirbimui.

Ekologija

Negali patekti į vandens telkinius, kanalizaciją ir gruntą. Pavojingumo vandeniui lygmuo: 1.

Apibūdinimas

VbF:	-/-
GefstoffV:	-/-
GGVS:	-/-

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.