

## Techninis aprašymas Artikulo Nr. 3900

# Induline ZW-400

Tarpinė danga, vandens pagrindu, baltos spalvos, izoliuoja tirpių komponentų išsiveržimą į medienos paviršių.

### Panaudojimo sritys

Tarpiniam langų, durų ir kitų serijinės gamybos medinių konstrukcijų bei gaminių, naudojamų tiek viduje, tiek išorėje, padengimui

### Produkto savybės

Induline ZW-400 reguliuoja drėgmę, pagerina sukibimą ir neleidžia prasiskverbti drėgmei iš medienos. Gerai pasiskirsto ant nelygių paviršių ir porėtos medienos.

### Perdirbimas

Spygliuočių mediena, lygiai taip pat kaip ir kitos medienos rūšys, kurias lengvai pažeidžia grybelis, iš pradžių impregnuojama medienos apsaugos priemone nardinimo ar liejimo būdu. Perdirbama mediena turi būti švari, ant jos neturi būti riebalų, vaško ir silikono. Leistina spygliuočių medienos drėgmė – ne didesnė nei 15 %, lapuočių – ne didesnė nei 12 %. Ant paruoštos medienos produktas dengiamas įprastiniu instrumentu, pritaikytu serijinei gamybai: automatiniai beorio purškimo įrenginiai arba mišrios sistemos. Geriausių rezultatų galima pasiekti naudojant šių parametru purškiklių dozatorius: 0,279 – 0,33 mm, esant 70-90 bar spaudimui. Vertės nurodytos neskiestai medžiagai. Geriausia medžiagos temperatūra: +15 / 20 °C/. Rekomenduojama dengti bandomuosius plotus.

### Produkto duomenys

Tankis:	apie 1,30 g/cm <sup>3</sup> esant 20°C
Rišiklis:	specialus akrilato polimeras
Pigmentavimas:	titano dioksidas
Kietosios medžiagos kiekis:	apie 59 %
Blizgumas:	matinis
Tiekimo forma:	Baltos skardinės po 5l, 20l ir plastikinė statinė 120 l
Spalva:	balta

### Išeiga

Dengiamasis sluoksnis: apie 150 ml/m<sup>2</sup>  
 Šlapio sluoksnio storis: apie 150 μm  
 Sauso sluoksnio storis: apie 70 μm

Šios vertės nurodytos neskiestai medžiagai.

### Džiūvimas

Nelimpa dulkės: po 30 min.  
 Galima liesti: po 1 val.  
 Tolimesnis apdorojimas: po 4 val.  
 Praktinės vertės nurodytos esant 20°C temperatūrai ir 65% santykinėi oro drėgmei.  
 Žemesnėje temperatūroje ir esant didesnei drėgmei džiūna ilgiau.

### Skiedimas

Jei reikia, skiedžiama vandeniu (maks. 5 %)

### Sandėliavimas

Uždaroje originalioje pakuotėje, laikant sausai ir saugant nuo šalčio mažiausiai 1 metus.

### Nurodymai

Nenaudojant prie tiesioginių saulės spindulių ir žemesnėje nei 15 °C temperatūroje bei aukštesnėje nei 30 °C. Santykinė oro drėgmė daugiausia 85 %. Pasirūpinti geru vėdinimu.

Hermetikus naudoti tik tada, kai medžiaga gerai išdžiūvus. Minkštiklių turinčios medžiagos kartu su dispersiniais lakais gali sulipti. Todėl reikia vengti dispersinių profilių. Induline ZW-400 padengtas medienos dalis apsaugoti specialiomis priemonėmis nuo oro sąlygų.

### Darbo priemonės, valymas

Rankiniai purškiamieji pistoletai, automatiniai purškiamieji prietaisai. Darbo priemonės iškart panaudojus plauti vandeniu ir valymo priemonėmis. Likučius pašalinti pagal reikalavimus.

### LOJ kiekis

ES ribinė produkto vertė (Kat.A/e): 50g/l (2007), 30g/l (2010). Šiame produkte yra daugiausia 29g/l LOJ.

## Saugos duomenys

Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti medžiagos purškiant. Perdirbimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Patekus į akis ar ant odos tuoj pat plauti vandeniu.

Neleisti patekti į kanalizaciją, nutekamuosius vandenį, gruntą. Antriniam perdirbimui priduoti tik tuščias pakuotes.

Produkto kodas: M-KH01

## Charakteristika

Pavojingumo vandeniu klasė:

1

GGVSE/ADR: -/-

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

