

Techninis duomenų lapas
 Artikulo Nr.: 3962

Induline UV-GW-282

Vandeniui skiedžiamas gruntas, pagamintas UV surišančio kopolimero pagrindu.

Panaudojimo sritys

Skirta pramoniniam medinių konstrukcijų negalinčių keisti savo matmenų, o taipogi kitų medinių konstrukcijų esančių išorės srityse gruntavimui, pvz.: langams, išorės durims, panelėms, lentjuost: langams, išorės durims, panelėms, lentjuostėms ir t.t

Produkto duomenys

Tankis:	apie 1,14 g/cm ³ esant 20°C
Klampumas:	apie 1000 mPa s esant 20°C
Konservavimo medžiagos:	0,3% 3-jodo-2
propinilbutilkarbonato	
Pigmentavimas:	Titandioksidai
Atspalvis:	baltas
Tiekimo forma:	Baltos 20 l skardinės ir plastikinės 120 l statinės

Produkto savybės

Aidol Induline UV-GW-282 yra UV sukietinantis, vandeniui skiedžiamas, dengiantis, pasižymintis purškiamomis savybėmis gruntas užkonservuojantis žalingus mikrobus esančius paviršiuje, pvz.: pelėsį.

Apdorojimas

Purškimas, tik uždaruose įrenginiuose. Pagrindas turi būti švarus, be riebalų, vaško, purvo ar dulkių likučių. Aidol Induline UV-GW-282 paruoštas naudojimui ir norint juo apdoroti, jo nereikia skiesti. Atidarytą tarą kuo greičiau vėl uždaryti ir likutį sunaudoti kaip įmanoma greičiau. Apdoravimo temperatūra 15 - 25°C (Medienos pagrindo paviršiaus temperatūra).

Oro džiovinimo linija:**
 Apie 5 - 10 min. kambario temperatūroje (rel. oro drėgmė 50 - 60 %) ir apie 30 - 60 min. pagreitinioje oro džiovinimo linijoje apie 20 - 40°C (rel. oro drėgmė 30 - 40 %).

UV-kietėjimas:**	
Lempas tipas:	Ga +
Hg	
Lempas galingumas:	80 -
120 Watt/cm ²	
Surišimo energijos vertė:	
Balta:	800 -
1000 mJ/cm ² **	
Aatstumumas nuo objekto/lempas:	20 -
30 cm	

Šie duomenys yra parodomieji rodikliai. Tikslūs parametrai nustatoti pagal klientą.

Nurodymai

Leistina spygliuočio medienos drėgmė norint padengti sekančia danga turi būti maks. 15%, o lapuočio maks. 12%. Apdorojant ažuolo medieną vandeniu skiedžiamais dažais, gali išsiskirti medienos sudėtinės dalys, dėl šios priežasties gali atsirasti tamsūs spalvos pakitimai. Bandymus atlikti patariame ir apdorojant kitos rūšies medieną. Medienos, kuri kontaktuos su maistu ar pašarais negalima apdoroti su Aidol Induline UV-GW-282.

Darbo įrankiai ir jų valymas

Rankiniai purškimo pistoletai, purškimo įrenginiai. Dabo įrankius iš karto po naudojimo išplauti su vandeniu ir plovikliu. Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius nurodymus.

Išėiga

100 - 150 ml/m², priklausomai nuo medienos paviršiaus, vienam sluoksniui.

Sandėliavimas

Sandėliuoti uždaroje originalioje pakuotėje, sausai ir ne minusinėje temperatūroje, galima mažiausiai 1 metus.

Saugos duomenys

Apdorojant ir sandėliuojant laikytis įprastų saugos priemonių.

Produkto kodas: M-GP01

Utilizavimas

Produkto likučius reikia utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Ištuštintą tarą atiduoti antriniam perdirbimui.

Ekologija

Neleisti patekti į vandens telknius, nuotekas ir gruntą. Vandens taršos klasė: 2

Žymėjimas

GefStoffV: -/-
GGVSE/ADR: -/-

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi panaudojimas ir perdirbimas ne mūsų įtakoje, mes neatsakome ir neprisiimame atsakomybės už gamintojo pateiktus duomenis. Duomenys išeinantys už rėmų reikalauja raštiško gamintojo leidimo.

Kiekvienu atveju galioja mūsų bendros sąlygos. Išleidus šį techninį aprašymą buvę nebegalioja

