

Techninis aprašymas Artikulo Nr. 3987- 88

Induline LW-710

Drėgmę reguliuojanti, atspari UV spinduliams plonasluoksnė lazūra vandens pagrindu.

Panaudojimo sritys

Tarpinis ir viršutinis sluoksnis spygliuočių ir lapuočių medienai, tvoroms, vartams, pergolėms, sodo namams, pastogėms ir t.t.

Produkto savybės

Induline LW-710 – medienos apsaugos priemonė, pasižyminti ilgalaikiu elastingumu ir apsauga nuo dūlėjimo. Glazūra nenusilupa, sudaro apsauginę plėvelę nuo kenkėjų (pelėsio ir pan.).

Perdirbimas

Spygliuočių ir kitą medieną išorėje nuo grybelio ir mėlynijimo impregnuoti atitinkamomis priemonėmis. Paviršius turi būti švarus, be riebalų, vaško ir silikono. Induline LW-710 gerai išmaišyti taip pat perdirbimo ir pertraukų metu. Medžiagą galima naudoti ant paruošto ir nušlifoto paviršiaus purškimo būdu arba teptuku. Leidžiama medienos drėgmė negali viršyti 15 %.

Nurodymai

Induline LW-710 nenaudoti žemesnėje nei +15 °C ir ne aukštesnėje nei +30 °C. Mažiausia santykinė oro drėgmė nuo 65 % iki 85 %. Induline LW-710 farblos netinka naudoti išorėje.

Produkto duomenys

Tankis:	apie 1,04 g/cm ³ esant 20°C
Rišikliai:	Akrylat/Alkyd sistema
Pigmentavimas:	neblunkantys, skaidrūs pigmentai
Blizgumas:	blizga
Kvapas:	tipiškas, išdžiūvus be kvapo
Tiekimo forma:	Baltos skardinės po 20l ir statinės po 120l
Atspalviai:	3987 bespalvė, 3988 bespalvė

Darbo priemonės, valymas

Darbo priemones plauti vandeniu ir atitinkamomis plovimo priemonėmis. Likučius pašalinti pagal reikalavimus.

Išeiiga

Išeiiga: 100-150 ml/m²
Šlapios plėvelės storis: 100-150µm.
Vertės nurodytos neskiestai medžiagai.

Džiūvimas

Nelimpa dulkės: po maždaug 1 val.
Galima liesti: po maždaug 2 val.

Praktinės vertės nurodytos esant +20 °C ir 65 % santykinėi oro drėgmei.

Žemesnėje temperatūroje ir aukštesnėje drėgmėje džiūna ilgiau.

Skiedimas

Esant reikalui skiesti vandeniu.

Sandarinamosios medžiagos turi būti patvarios, jas galima dengti tik tada, kai pagrindas gerai išdžiūvęs. Minkštinančios sandarinimo medžiagos sukimba naudojant kartu su dispersiniais lakais. Ažuolo medienoje naudojant vandeniu skiestus dispersinius lakus gali atsirasti tamsių dėmių. Prieš tai rekomenduojama išbandyti priemonę taip pat ir ant kitos rūšies medienos. Induline LW-710 bespalvį galima naudoti tik kaip viršutinį sluoksnį. Užtepus ant tamsesnių dažų galimas pageltimas.

LOJ kiekis

ES ribinė produkto vertė (Kat.A/e): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Šio produkto sudėtyje daugiausia 50 g/l LOJ.

Sandėliavimas

Laikyti uždarytose originaliose pakuotėse sausai ir saugant nuo šalčio mažiausiai 1 metus.

Saugos duomenys

Naudojant ir sandėliuojant laikytis saugos reikalavimų.
Produkto kodas: M-KH 01.

Utilizavimas

Produkto likučius pašalinti pagal galiojančius potvarkius. Tuščias pakuotes priduoti antriniam perdirbimui.

Ekologija

Neleisti patekti į nutekamuosius vandenį, gruntą.
Pavojingumo vandeniui klasė 1.

Charakteristika

GefStoffV: -/
GGVSE/ADR: -/

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujausiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

