

Techninis aprašymas
Artikulo Nr. 7360, 7370,
7375

Acryl 100

Premium-akrilo sandarinimo priemonė, greitai džūnanti.

Panaudojimo sritys

Medinių, plastikinių durų ir langų rėmų sandarinimui. Naudojamas kaip įtrūkimų sutvirtintojas įvairiems medienos dirbiniams ir konstrukcijoms; fasadų remontui, mūrinėms sienoms, tinkui ir mediniams paviršiams, o taip pat mažo tvirtumo medžiagoms, kaip pvz., porėtas betonas ar gipsas. Galimi įprastiniai atspalviai.

Pagrindo paruošimas

Siūlių kraštai turi būti tvirti, kiek įmanoma sausi (gali būti šiek tiek drėgni), švarūs, be aliejaus, dulkių ar riebalų likučių. Atšokusius ir nepakankamai tvirtai besilaikančius sluoksnius pašalinti (atlikti tinklelio pjūvio bandymą). Išin galias siūles užpildyti su Remmers Rundschnür; stipriai geriančius paviršius apdoroti su gruntu (Remmers Acryl 100, santykiu su vandeniu 1:1).

Apdirbimas

Į siūlę įpurkšti Remmers Acryl 100. Purškimo metu spausti į siūlės kraštus, kad iškart vyktų sukibimas. Įpurkštą masę iškart sandariai sulyginti su paviršiumi.

Produkto duomenys

Tankis (DIN 52 451-A) (20° C):	1,6 g/cm ³
Būklės įvertinimas (DIN 52 452):	įvykdyta
Paviršinės plėvelės susidarymas:	apie 15 min.
Apdoravimo temperatūra:	+5° C iki +40° C

Produkto charakteristika po sukietėjimo:

E-modulis-100% (DIN 52 455-A1):	0,20 N/mm ²
E-modulis-25% (DIN 52 455-A1):	0,10 N/mm ²
Atsparumas tempimui (DIN 52 455-A1):	0,25 N/mm ²
Pailgėjimas tempiant (DIN 52 455-A1):	300 %
Pradinės būklės atstatymas (DIN 52 458-RB-1-100):	> 50 %
Tūrio sumažėjimas (DIN 52 451-A):	apie – 10 %
Leistina visa deformacija:	± 20 %

Spalvos:

Art nr.: 7360: pilka
 Art. nr.: 7370: balta
 Art.nr.: 7375: kitos spalvos (pagal užklausimą)

Nurodymai

Dar neišdžiuvusią medžiagą saugoti nuo vandens. Nesandėliuoti minusinėje temperatūroje.

Darbo įrankiai, jų valymas

Rankinis ir spaudiminio oro pistoletas.

Iškart po darbo įrankiai valomi su šarminiu muilu. Praėjus kuriam laikui – su V 101 skiedikliu.

Tiekimo forma, išėiga, sandėliavimas

Teikimo forma:

310 ml vienetai; 12 vnt. dėžėje.
 600 ml kasetės; 20 kasečių dėžėje.

Išėiga:

100 ml/lfdm. 1 cm² siūlės skersiniam pjūviui.

Sandėliavimas:

Uždaroje originalioje pakuotėje, vėsioje, bet ne minusinėje temperatūroje mažiausiai 3 metus.

Saugos duomenys, ekologija, utilizavimas

Visa informacija apie saugumą transportuojant, sandėliuojant, taip pat apie utilizavimą, ekologiją pateikta atitinkamuose saugos duomenų lapuose.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštinio patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.



7360 TA_10-10 EM-Ä.doc