

Vidinis techninis aprašymas

Blockhaus-Acryl

Oro sąlygoms atspari akrilo pasta, su / be struktūrinės granuliacijos

Naudojimo sritys

Naudojama viduje ir išorėje. Elastingas medienos konstrukcinių siūlių uždarymas, sandarinant durų ir langų medinius bei plastikinius rėmus, plyšius, montuojant žaliuzes.

Padengus Blockhaus-Acryl padidėja atsparumas oro pokyčiams ir UV spinduliams. Produkte nėra tirpiklių, sudėtyje esančios žaliavos yra ekologiškos. Produktas sukimba su dauguma alkido ir akrilato dangų, tačiau netinkamas naudoti ant medienos aliejų ir kremų, todėl rekomenduojama šį produktą naudoti prieš dengiant šiomis medžiagomis.

Pagrindas

Pagrindo paruošimas: siūlių kraštai turi būti tvirti, nuo sausų iki lengvai drėgnų, be riebalų. Pašalinti netvirtai besilaikančius atsilupusius dažus. Laikytis siūlės matmenų pagal DIN 18540, per galias siūles užpildyti specialiomis virvėmis, profiliais arba putomis. Stipriai įsigeriančius paviršius arba neseniai nušlifluotas vietas padengti gruntu (Blockhaus-Acryl santykis su vandeniu apie 1:1).

Perdirbimas

Naudojimo instrukcija: siūlę išpurkšti su Blockhaus-Acryl. Medžiagą atitinkamai spaudžiant įspausti į siūlę. Uždėtą siūlės masę pabaigoje išlyginti.

Nurodymai

Duomenys apie produktą

Tankis, esant 20 °C:
Būklė pagal DIN 52452:
Plėvelės susidarymo laikas:
Perdirbimo temperatūra:
Modulio vertė 100 %:
Pailgėjimas (DIN 53304):
Susitraukimas (DIN 53451):
Spalvos:

1,6 g/cm³
įvykdyta
apie 15 min.
+ 5 °C iki + 40 °C
0,15 N/mm²
apie 300 %
- 12 %
It spalvų sąrašas

Neseniai padengus saugoti nuo vandens. Blockhaus-Acryl yra ekologiškas, vandeningas produktas. Kietėjimas ir džiūvimas priklauso nuo klimato sąlygų.

Smulkesnė informacija apie saugumą transportuojant, sandėliuojant ir naudojant bei utilizaciją ir ekologiją pateikta aktuoliuose saugos duomenų lapuose.

Darbo priemonės, valymas

Rankiniai ir suspausto oro pistoletai. Plauti priemones muilu, apdžiūvus – su šiek tiek tirpiklių.

Tiekimo forma, išėiga, sandėliavimas

Tiekimo forma: 600ml, 20 vnt. kartoninėje dėžėje.

Išėiga: 100 ml/lfdm, kai siūlės skersinis pjūvis 1 cm².

Sandėliavimas: laikyti originaliuose induose uždarytus, vėsioje vietoje, bet saugant nuo šalčio mažiausiai 3 metus.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.