



Techninis aprašymas Artikulo Nr. 2250-92

Aidol HK-Lasur

Dekoratyviniai apsauginiai skysti dažai(lakas)
medienai lauke.

Panaudojimo sritys

Perdangoms, klojiniams,
tvoroms, vartams, sodų
nameliams, stogų perdangoms,
frontonams, fasadams ir kt.

Produkto duomenys

Tankis:	apie 0,85 g/cm ³ esant 20 °C
Klampumas:	apie 32 sec. 3 mm dozatoriume esant 20 °C
Blizgumas:	šilko matinis
Kvapas:	išdžiūvusi medžiaga bekvapė
Pliūpsnio temperatūra:	apie 63 °C
Tiekimo forma:	Balta skardinė 0,75 l; 2,5 l; 5 l, 10 l, 30 l statinė 210 l
Atspalviai:	2250 itališka pušis, 2251 tikas, 2252 juodmedis, 2253 kaštonas, 2254 eglys žalia, 2255 mahagoni, 2256 palisanderis, 2257 sidabro pilka, 2260 riešutmedis, 2261 bespalvis, 2262 pušis, 2263 tamsus ažuolas, 2264 šviesus ažuolas, 2265 hemlokas, 2267 spalva pagal užsakymą, 2268 balta, 2269 melsva, 2292 druskos žalsva

Produkto savybės

Apsauginė medienos priemonė
skirta medienai išorėje,
nepatiriančiai statinės apkrovos
bei nesiliečiančiai su žeme,
apsaugoti nuo kenkėjų, mėlynijimo
ir puvinio pagal DIN 68 800,
3 dalį. Aidol HK-Lasur apsaugo
medieną nuo saulės spindulių
ir drėgmės. Netrūkinėja
plyšių) ir neatsilupa.

Produkto kokybė

Oficialiai įvertinus poveikį
kenkėjams, žmogaus sveikatai
bei aplinkai, naudojant pagal
paskirtį, produktui suteiktas
kokybės ženklas „RAL-medžio
apsaugos priemonės“.
RAL ženklo suteikimo dokumento
Nr. 994.



2250-92-TM-11-07

Naudojimas

Dažymas, impregnavimas (nardinimas), liejimas (srovės metodas), purškimas tik uždaruose įrenginiuose. Prieš naudojimą dažai gerai išmaišomi arba suplakami.

Seni dažai, pvz., storasluoksnės glazūros arba dengiamieji dažai, žievė, karnos turi būti pašalinti. Mediena turi būti sausa ir švari. Glazūra dengiama minkštu glazūriniu teptuku pluošto kryptimi. Išdžiūvus šiam sluoksniui (po maždaug 12 val.), dengti antrą kartą. Ažuolo medieną papildomai patariame nugruntuoti bespalvių dažų sluoksniu. Rekomenduojama atlikti spalvos bandymą ant mažo medienos ploto.

Papildomas dažymas, restauravimas: paviršius turi būti švarus ir sausas, tada jis gali būti apdorojamas be šlifavimo ir beicavimo.

Atidarytas pakuotės gerai uždaryti ir sunaudoti kiek įmanoma greičiau. Leistina medienos drėgmė: spygliuočiams maks. 25 %, lapuočiams maks. 20 %.

Nurodymai

Dengiant dangas vandens pagrindu, rekomenduojama atlikti dažų kibimo patikrinimą. Atspalviai - cūga (hemlock), baltas ir bespalvis nenaudojami paviršiams, kurie yra atvirame ore, t.y. medienai, kurią veikia atmosferos reiškiniai; tačiau šiuos atspalvius galima naudoti gruntui. Iš tokių medienos rūšių kaip: ažuolas, raudonasis kedras, Afzelia, raudonmedis ir pan., krituliai gali išplauti vandenyje tirpias sudėtines medienos medžiagas. Tai gali sąlygoti šviesaus mūro ar tinko spalvinius pokyčius. Todėl prieš tai rekomenduojama skersai pjautos medienos plotus padengti atitinkamų atspalvių laku ar storasluoksne glazūra (mažiausiai 2 kartus).

Apatiniai skersai pjautos turėtų

būti įpjauti, kad medžiaga tinkamai įsigertų. Į medžiagos sudėtį įeina biocidai, kurie apsaugo medieną nuo kenkėjų. Neteisingas medžiagos naudojimas gali pakenkti sveikatai ir aplinkai, todėl ji naudojama tik ten, kur yra būtina. Negalima dengti tokios medienos, kuri tiesiogiai sąveikaus su maisto produktais ar pašarais. Medžiaga ir jos likučiai negali patekti į vandens telkinius, gruntą ar kanalizaciją. Netinka bičių aviliams, šiltnamiams bei saunoms. Apibendrinti nurodymai pateikti Vokietijos statybinės chemijos pramonės susivienijimo „techniniame aprašyme dėl medienos apsaugos priemonių naudojimo“.

Pretenzijos dėl spalvų ir spec. atspalvių bus pripažįstamos tik tokiu atveju, jeigu prieš objekto dengimą buvo apdorotas bandomasis plotas, ir mes pripažinome esamus trūkumus. Apdorojus visą plotą, pretenzijos dėl trūkumų nebus pripažįstamos.

Darbo įrankiai ir jų valymas

Darbo įrankius valyti nedelsiant po naudojimo su skiedikliu. Valymo likučius utilizuoti, laikantys atitinkamų nurodymų.

Išėiga:

200-250 ml/m², dengiant mažiausiai dviem sluoksniais.

Džiūvimas

Apie 12 val., esant +20° C ir 65% oro drėgmei. Esant žemesnei temperatūrai ir aukštesnei oro drėgmei, džiūvimo laikas ilgėja.

Veikliosios medžiagos

0,87 % Jodo propenil-Butilkarbonatas
0,28 % Propikonazolis
0,02 % Flufenoksuronas

100 g priemonės sudėtyje yra 0,87 g Jodo propenil-Butilkarbonato, 0,28 g Propiconazolio ir 0,02 g Flufenoksuro.

Sandėliavimas

Uždaroje originalioje taroje sausoje ir ne minusinės temperatūros patalpoje.

VOC-kiekis

EU-produkto ribinė vertė (Kat. A/e): 500 g/l (2007). Šis produktas turi daugiausiai 499 g/l VOC.

Saugumo nurodymai

Pavojaus nurodymai: Kenksmingas vandens organizmams/ patekęs į vandens telkinį, gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį. Dėl pakartotinio kontakto oda gali sutrūkinėti ar suplešėti.

Saugumo patarimai: Saugoti nuo vaikų. Atokiai laikyti nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti garų/aerolio įkvėpimo. Vengti sąlyčio su oda.

Darbo metu dėvėti: apsauginius drabužius, pirštines ir akinius/veido apsaugą.

Prarijus tuoj pat kreiptis į gydytojus ir parodyti įpakavimo etiketę.

Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Vengti patekimo į aplinką. Laikytis nurodymų ir saugos duomenų lape pateikiamų patarimų.

Savo sudėtyje turi 2 butanonoksim, propiconazol ir kobaltoktoat. Gali sąlygoti alerginę reakciją.

Produkto kodas: HSM-LV 30

Utilizavimas

Didesnius produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius originalioje pakuotėje.

Visiškai ištuštintą tarą atiduoti antriniam perdirbimui. Atliekų kodas: 03 02 02 chloro organinė apsauginė medienos priemonė.

Ekologija

Neleisti dažams nutekėti į atvirus vandenį, kanalizaciją ir ant dirvožemio. WGK (Pavojingumo vandeniui klasė): 2

Žymėjimas

GefStoffV: -/-
GGVSE/ADR: -/-

Biocidus naudoti saugiai. Prieš naudojimą perskaityti informaciją apie produktą ir jo ženklimą.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi panaudojimas ir perdirbimas ne mūsų įtakoje, mes neatsakome ir neprisiimame atsakomybės už gamintojo pateiktus duomenis. Duomenys išeinantys už rėmų reikalauja raštiško gamintojo leidimo.

Kiekvienu atveju galioja mūsų bendros sąlygos. Išleidus šį techninį aprašymą buvę nebegalioja

2250-92-TM-11-07

